

Lacquer Wall Akva

Laka koka sienām un griestiem

Satur UV-staru aizsargvielas

Gandrīz bez smaržas

Ātri žūstoša

Pusmatēta laka uz ūdens bāzes koka sienām un griestiem



TEHNISKIE DATI	
Pielietojums	Koka apšuvuma un baļķu sienas, griesti un durvis iekštelpās. Piemērota arī kokšķiedras plātņu, ķieģeļu un betona virsmām iekštelpās. Nav piemērota grīdām un mēbelēm.
Spīdums	Pusmatēts
Patēriņš (vienai kārtai)	8-10 m ² /l – gludām ēvelētām koka virsmām.
Tonēšana	Laku var izmantot netonētu vai tonēt pēc Tikkurila laku un beiču toņu kartēm. Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.
Bāzes krāsas	EP BĀZE
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar otu vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,013" - 0,015" vai 0,330 - 0,380 mm.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	0,5 stunda - var pieskarties, 2-3 stundas - var lakot nākamo kārtu, 28 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību.
Atšķaidītājs	Ūdens. Laku var atšķaidīt līdz 10% apmērā no lakas tilpuma.
Darbarīku mazgāšana	No darbarīkiem notīrīt lakas atlikumus, izmazgāt ar ūdeni.
Uzglabāšana	Sargāt no sala!
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā var uzglabāt līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.
Sausais atlikums	Apm. 22% no tilpuma.
Blīvums	1,0 kg/l, atkarībā no toņa (ISO 2811).
Izturība pret ķīmikālijām	Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu un vāju šķīdinātāju (lakbenzīna) iedarbību.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Neapstrādātas virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem, viegli samitrināt ar ūdeni un ļaut nožūt. Noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš apstrādātas virsmas:

Notīrīt vecās krāsas un lakas atlikumus. Attīrīt virsmu no putekļiem un netīrumiem. Tūkainas un netīras virsmas nomazgāt ar Special Clean mazgāšanas līdzekli, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Noslīpēt virsmu un notīrīt slīpēšanas putekļus. Plaisas un nelīdzenas virsmas apstrādāt ar piemērota toņa Tikkurila Spakkeli Puukitti tepi, virsmu noslīpēt un notīrīt putekļus.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °C līdz +28 °C, gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisīt, lai tonēšanas pigmenti un matējošās sastāvdaļas vienmērīgi sajauktos. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms uzklāšanas nepieciešamo tonētas lakas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajaukt vienā traukā. Pirmajai kārtai atšķaidīt laku ar ūdeni 20-30% apmērā. Pēc tam, kad pirmā lakas kārtā ir nožuvusi, virsmu noslīpēt ar smalku smilšpapīru, lai noņemtu pacēlušās koka šķiedras, un notīrīt slīpēšanas putekļus. Uzklāt divas kārtas ar otu vai izsmidzinātāju koka šķiedras virzienā. Lakotās virsmas tonis ir atkarīgs no koka sugas, cietības, veida un tonētas lakas kārtu skaita. Lai iegūtu vienmērīgu toni, vienmēr noklāt visu virsmu vienā piegājienā. Tonētas lakas galīgo toni pārbaudīt uz atsevišķa koka paraudziņa.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdeni vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsmu noskalot ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērot ražotāja norādījumus.

Pēc lakošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību lakotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdeni samitrinātu sūkli vai lupatu.

VIDES AIZSARDŽĪBA, DARBA AIZSARDŽĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT) Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/e) 130 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888