

PROJEKT 2

KRĀSA GRIESTIEM

- Neveido atspīdumus
- Īpaši balta
- Dubulta segtspēja

Produkta apraksts

Kopā ar profesionāliem krāsotajiem izstrādāta krāsa griestiem, kas veido gludu, pilnīgi matētu virsmu un novērš gaismas atspīdumus. Krāsa ir viegli uzklājama, nešļakstās rullējot, veido vienmērīgu gludu virsmu. Uz labi sagatavotām virsmām, pateicoties dubultai segtspējai, parasti pietiek ar vienu krāsas kārtu. Paredzēta griestu, kā arī sienu krāsošanai sausās dzīvojamās un sabiedriskās telpās, kurām nav īpašas prasības pret nodilumizturību un mazgāšanu.

Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmetuma, ģipškartona, kokšķiedras plākšņu, stikla šķiedras un krāsojamo tapešu virsmām iekšdarbos.



Swedish paint
Since 1955

Pielietojums	Iekšdarbiem griestiem (sienām)
Saistviela	VAE
Sausais atlikums pēc tilpuma	32%
Sausais atlikums pēc svara	51%
Blīvums	1,40 kg/l
Spīdums	1 (pilnīgi matēta)
Segtspēja	10 m ² /l
Segtspējas klase	2. klase EN 13300
Teorētiskais patēriņš	atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta 7-10 m ² /l
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Krāsošanas apstākļi	Krāsas, virsmas un gaisa temp.min +5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis vai pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1 h
Pārkrāsojama pēc:	2 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Balta un tonējama gaišos toņos
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat. A/a): <30 g/l
Izturība pret mitru berzi	3. klase EN 13300; <75µm ISO 11998

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu. Ar krīta vai kaļķa krāsu krāsotas virsmas, kā arī drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un gruntēt ar MICRO Tiefgrund. Virsmas ar pelējuma sēnīti dezinficēt lietojot speciālu līdzekli saskaņā ar lietošanas instrukciju. Mitruma bojātas vietas, vai no nikotīna sadzeltējušas vietas gruntēt ar speciālu gruntēšanas krāsu. Metāla detaļas vai rūsējušas skrūves gruntēt ar antikorozijas gruntskrāsu. Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt un izlīdzināt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un viendabīgai. Porainas apmetuma un betona virsmas, nevienmērīgi uzsūcošas virsmas, kā arī daļēji špaktelētas ģipškartona virsmas pirms krāsošanas ieteicams gruntēt ar PROJEKT Primer.

Ja nepieciešams pārkrāsot ļoti spilgti vai ļoti tumši krāsotas virsmas ar kontrastējošu krāsas toni, ieteicams vispirms nogruntēt visu virsmu ar viegli ietonētu PROJEKT Primer.

Krāsošanas laikā, gaisa un virsmas temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsa ir gatava lietošanai, bet ja nepieciešams, to var nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Lai izvairītos no toņu atšķirības, visu nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā, vai nepārtraukti papildināt lietojamās krāsas trauku no nākamās bundžas.

Krāsot ar otu vai rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt līdz 10% ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 2 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Lietojiet pietiekami daudz krāsas rullīti, lai krāsojums būtu vienmērīgs. Ja esat labrocis, sienu krāsojiet virzienā no kreisās puses uz labo visu virsmu no apakšas līdz augšai. Ja esat kreilis, attiecīgi no labās uz kreiso. Krāsojot griestus, krāsojiet krusteniski, bet pēdējo kārtu krāsojiet gaismas krišanas virzienā.

Svarīgi zināt, ka galīgo segtspēju un baltumu krāsotā virsma iegūs

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.

tikai pēc krāsas pilnīgas nožūšanas.

Virsmas kopšana

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantojiet ūdeni samitrinātu sūkli vai lupatu. Nekad nelietojiet spirtu tīrot krāsotas vai lakotas virsmas, ja tas nav īpaši norādīts krāsas produkta aprakstā.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Sīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Sargāt no bērniem! Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

GOS robežvērtība ir 30 grami GOS/l (kat. A/a).