

Vivacolor LF

Smulkus glaistas

- Vandeningis
- Paruoštas naudojimui
- Suformuoja lygų, stiprų paviršių
- Lengvai dengiamas ir šlifuojamas
- Gerai sukimba su paviršiumi
- Tinkamas jungčių ir smulkių trūkių užpildymui



TECHNINĖ INFORMACIJA

Pritaikymas	Skirtas sienoms ir luboms sausose patalpose. Gipso, cemento, plytų, gipso kartono paviršių lyginimui, taip pat tinkamas sujungimų ir smulkių trūkių užpildymui.	
Rišamoji medžiaga	Akrilo kopolimeras.	
Užpildas	Dolomitas.	
Dalelių skersmuo	0,08 mm.	
Sluoksnio storis	3 mm.	
Sukibimas	0,9 N/mm ² .	
Spalva	Baltas.	
Apimtis (vienam sluoksniui)	1mm plonam sluoksniui: ~ 1 l/m ² , glaistant sujungimus ir smulkius trūkius (2x): ~ 0,2 l/m ² .	
Darbo įrankiai	Glaistyti mentele.	
Džiūvimo trukmė	1 mm - 3 val. (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%).	
Įrankių valymas	Vanduo.	
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio!	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 63 % m/m.	
Tankis	Apie 1,4 kg/l (ISO 2811) .	
Pakuotės	0,6 L; 3 L; 10 L; 15 L (plastikinis maišas).	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nuo paviršiaus pašalinkite purvą ir dulkes. Riebaluotus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Silpnus, dulkėtus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuo paviršiaus pašalinkite senų dažų likučius, purvą ir dulkes. Riebaluotus ar anksčiau dažytus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Senų dažų blizgius paviršius nušlifluokite iki mitiškumo, pašalinkite dulkes. Silpnus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dažymo metu venkite pernelyg sauso oro arba aukštos temperatūros.

DAŽYMAS

Glaistą denkite mentele. Prieš glaistant, sujungimus ir smulkius trūkius uždenkite popieriumi arba stiklo pluošto juosta. Nuglaistytam paviršiui išdžiuvus, jį pašlifluokite, pašalinkite dulkes. Jeigu reikalinga denkite antrą glaisto sluoksnį. Dažymo metu rekomenduojama naudoti respiratorių ir apsauginius akinius.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-07b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

