

Vivacolor W

Glaistas drėgnoms patalpoms

- Vandeningis
- Paruoštas naudojimui
- Atsparus drėgmei
- Lengvas
- Puikiai sukimba su paviršiumi
- Tinkamas jungčių ir smulkių trūkių užpildymui



TECHNINĖ INFORMACIJA

Pritaikymas	Skirtas sienoms ir luboms drėgnose patalpose. Cemento, plytų, gipso kartono paviršių, taip pat tinkuotų paviršių lyginimui. Gali būti naudojamas skylėms, sujungimams ir trūkiams užpildyti.	
Rišamoji medžiaga	Akrilo kopolimeras.	
Užpildas	Dolomitas.	
Dalelių skersmuo	0,2 mm.	
Sluoksnio storis	3 mm.	
Sukibimas	1,35 N/mm ² .	
Spalva	Mėlynas.	
Apimtis (vienam sluoksniui)	1mm plonam sluoksniui: ~ 1 l/m ² , glaistant sujungimus ir smulkius trūkius (2x): ~ 0,3 l/m ² .	
Darbo įrankiai	Glaistyti mentele.	
Džiūvimo trukmė	1 mm - 3 val. (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%). Džiūvimo trukmė priklauso nuo oro temperatūros bei drėgnumo.	
Įrankių valymas	Vanduo.	
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio!	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 57 % m/m.	
Tankis	Apie 1,1 kg/l (ISO 2811).	
Pakuotės	0,6 L; 3 L; 10 L.	



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nuo paviršiaus pašalinkite purvą ir dulkes. Riebaluotus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Silpnus, dulketus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuo paviršiaus pašalinkite senų dažų likučius, purvą ir dulkes. Riebaluotus ar anksčiau dažytus paviršius nuplaukite *Special Clean* valikliu, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Senų dažų blizgius paviršius nušlifluokite iki mitiškumo, pašalinkite dulkes. Silpnus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dažymo metu venkite pernelyg sauso oro arba aukštos temperatūros.

DAŽYMAS

Glaistykite mentele. Prieš glaistant, sujungimus ir smulkius trūkius uždenkite popieriumi arba stiklo pluošto juosta. Jeigu reikalinga, nuglaistytam paviršiui išdžiuvus, jį pašlifluokite, pašalinkite dulkes. Taip pat esant poreikiui denkite antrą glaisto sluoksnį.


Dažymo metu rekomenduojama naudoti respiratorių ir apsauginius akinius.


ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-03b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	NPD
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-03a	
EN 13963:2005	
Jointing material for gypsum plasterboards- type 3A	
Reaction to Fire	NPD
Release of dangerous substances	NPD
Flexural strength:	> 320N

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

