



TIKKURILA

SUPI SAUNASUOJA

PIRTS AIZSARGLĪDZEKLIS / TONĒJAMS

APRAKSTS

Tonējams akrilāta aizsarglīdzeklis.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Īpaši piemērots sienām un griestiem karsēšanās, mazgāšanās un ģērbtuvju telpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērots virsmu apstrādei mitrās iekštelpās. Supi Saunasuoja aizsargā virsmas no mitruma un netīrumiem. Satur fungicīdus, kas aizsargā apstrādāto virsmu. Piemērots lietošanai uz koka, kokšķiedras un betona virsmām. Nav piemērots pirts lāvām.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.08.2022

SUPI SAUNASUOJA

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	EP BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Koka pārklājumi un lakas - toņu karte, Mūžīgi caurspīdīgi - toņu karte. Tikkurila iekšdarbu toņu karte koka pārklājumiem un lakām.
Spīdums	Pusmatēts.
Patēriņš	8–12 m ² /l.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ota vai izsmidzinātājs.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc apm. 1/2 stundas. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 2-3 stundām. Gatavs lietošanai apm. 48h laikā.
Blīvums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	16
GOS	(cat A/f) 130g/l(2010). Supi Saunasuoja maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

SUPI SAUNASUOJA

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs + 5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Jaunas, tīras koka virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus un putekļus. Virsmu viegli samitrināt, uzmidzinot ūdeni, ļaut nožūt un noslīpēt vaļīgās koka šķiedras. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Vecas un netīras vai, piem., ar Supi Saunasuoja apstrādātas virsmas:

levērojot lietošanas pamācību, nomazgāt ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Nepieciešamības gadījumā noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

Uzklāšana

Pirms lietošanas un laiku pa laikam uzklāšanas laikā Supi Saunasuoja rūpīgi samaisīt.

Karsēšanās telpu sienas apstrādāt vienā kārtā ar tonētu vai bezkrāsainu Supi Saunasuoja. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni.

Karsēšanās telpu sienas var apstrādāt arī divās kārtās ar atšķaidītu (50% apmērā ar ūdeni) un tonētu Supi Saunasuoja. Šāda apstrāde samazinās otas vilcienu redzamību.

Koka virsmas mazgāšanās un ģērbtuvju telpās apstrādāt divās kārtās ar Supi Saunasuoja. Pirmajai kārtai izmantot tonētu Supi Saunasuoja, kas atšķaidīts ar ūdeni apm. 20% apmērā. Bezkrāsainu Supi Saunasuoja atšķaidīt tikai nepieciešamības gadījumā.

Lai pārlicinātos par toņa precizitāti, produktu pārbaudīt mazāk redzamā vietā. Tonēta produkta tonis ir nedaudz gaišāks un caurspīdīgāks, nekā toņu kartē redzamais paraugs. Virsmas galīgais tonis ir atkarīgs no koka sugas un iepriekšējās apstrādes. Lai iegūtu vienmērīgu virsmu, mazas virsmas apstrādāt vienā paņēmienā, bet lielām apšūtām virsmām vienlaicīgi apstrādāt 1-2 dēļus.

Pirms lietošanas pirti izsildīt un rūpīgi izvēdināt.

Uzmanību

Pirms lietošanas pirti izsildīt un rūpīgi izvēdināt.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai no otām, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Virsmu var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc apstrādes. Virsmas var tīrīt ar Supi Saunapesu (sajaukt 1-2 dl Saunapesu ar 5l ūdens).

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

SUPI SAUNASUOJA

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Virsmas apstrādes līdzeklis satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur OIT un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzglāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.