

CapaSol Konzentrat

Vandeniui skiedžiama, koncentruota, nepigmentuota speciali gruntavimo priemonė vidiniams bei išoriniams paviršiams



Produkto aprašymas

Paskirtis	Speciali gruntavimo priemonė skirta suvienodinimui tvirtų mineralinių pagrindų, kurie labai gerai arba netolygiai įgeria drėgmę. Puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams apdoroti (pvz., tinkui, nedegtomis plytomis, akytajam betonui, akmenims, gipskartono plokštėms, taip pat betonui, lengvajam betonui, cementiniams „Disbocret“ skiediniams ir glaistams, cemento ir anhidrito sluoksniams).															
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skiedžiama vandeniu. ■ Koncentruota. ■ Be tirpiklių. ■ Beveik be kvapo. ■ Ypač ekonomiška. 															
Pagrindinė medžiaga	Modifikuota vandeninių dirbtinių medžiagų dispersija.															
Pakuotė/indų talpa	10 l															
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.															
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tankis: apie 1,0 g/ cm³ 															
Nuorodos	Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis“															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">1 vidus</th> <th style="width: 20%;">2 vidus</th> <th style="width: 20%;">3 vidus</th> <th style="width: 20%;">1 išorė</th> <th style="width: 20%;">2 išorė</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka</td> </tr> </tbody> </table>	1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė	+	+	+	+	+	(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				
1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė												
+	+	+	+	+												
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka																

Dengimas

Tinkami pagrindai	Turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB C dalies, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.
Pagrindo paruošimas	Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas“.
Skiedimas	Skiedžiama vandeniu.



Sluoksnių sandara	Dengiant normaliai įgeriančius pagrindus, „CapaSol Konzentrat“ skiedžiamas 3-4 dalimis vandens. Gruntuojant labai gerai įgeriančius paviršius, „CapaSol Konzentrat“ skiedžiamas 4-5 dalimis vandens ir, jei reikia, dar šlapią paviršių dengti tol, kol prisisotina. Dažniausiai pakanka vieno gruntavimo. Gruntuojant betoną, lengvąjį betoną, cementinius „Disbocret“ skiedinius, glaistus, cemento ir anhidrito sluoksnius „CapaSol Konzentrat“ skiedžiamas 2 dalimis vandens. Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės.
Sąnaudos	Priklausomai nuo praskiedimo ir paviršiaus įgeriamumo - 50-200 ml/m ² . Kiek reikia tiksliai ir kokių procentu skiesti, sužinosite padengę bandomąjį plotą.
Dengimo sąlygos	Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui: aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5 °C.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra +20° C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima po 12 val. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laiką atitinkamai pailginti.
Įrankiai	Gausiai tepant teptuku ir šepetčiu, pasiekiamas sutvirtinantis veikimas. Galima dengti ir beoriais purškimo prietaisais, voleliai ir aukšto slėgio purkštuvai nelabai tinka. Beoris purškimas: Purškimo kampas: 60° Purkštukas: 0,029“ Purškimo slėgis: 50 bar Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.
Nuorodos	Netepkite ant horizontalių paviršių, veikiamų vandens apkrovos.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariama nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Purškiant, neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Šio produkto (kat. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra maksimaliai < 1 g/l LOJ.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-GF01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metilizotiazolinonas, benzotiazolinonas).
Techninė konsultacija	Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis pas mus. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ , Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt

Techninė informacija Nr. Nr. 655 - atnaujinta birželio 2016

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt