

CAPAROL Samtex 7 NEW

Viegli tīrāma krāsa ar zemu gaistošo organisko savienojumu līmeni, gludām un struktūru saglabājošām virsmām visa veida dzīvojamās un biroja zonās.

Produkta apraksts

Pielietojums	Izturīga, putekļus atgrūdoša un viegli tīrāma dispersijas krāsa. Paredzēta zīdaini matētiem, krāsainiem plānas kārtas krāsojumiem iekšdarbos. Klājama uz sienām un griestiem, uz špaktelētas virsmas, betona, klinkera vai silikāta ķieģeļiem, kā arī ģipškartona plāksnēm. Piemērota arī uz veciem matētas dispersijas krāsas slāņiem, der krāsojamām tapetēm. Būs ideāla vietām ar paaugstinātām higiēnas prasībām (skolas, bērnudārzi, medicīnas iestādes, restorāni, biroji utt.).	
Īpašības	■ Pirmā mitrās berzes klase ■ Bez paliekošiem pirkstu nospiedumiem (iespējama elektroinstalācija jau nākamajā dienā pēc krāsošanas) ■ Ilgstoša atvērtība krāsas uzklāšanai un izlīdzināšanai* ■ Veido ideāli gludu virsmu ■ Izturīga pret mājāsaimniecības tīrīšanas/dezinficējošiem līdzekļiem bez spirta ■ Zems krāsas patēriņš	
Materiāla bāze	Stirolakrilātu dispersija	
Iepakojums	1,25l, 2,5; 5; 10 un 15 litri.	
Krāsu toni	Balta (Bāze 1) var lietot arī netonētu. Caurspīdīga (Bāze 3). Bāzi 3 izmantot tikai tonētu.	
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēta, 7	
Uzglabāšana	Vēsā vietā, sargāt no sala. Nevērigi aizvērtu vai nepilnu taru un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonētu produktu izlietot vienas krāsošanas sezonas laikā.	
Tehniskie dati	■ Mitrās berzes klase: ■ Kontrastu attiecība: ■ Maksimālais grauda lielums: ■ Blīvums: ■ Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa augstums $s_d H_2O$:	1. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300 Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 6m ² /l Smalks (<100µm) Apm., 1,4 g/cm ³ Sd-vērtība <0,6 m
Norāde	Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.	



Definētās izmantošanas jomas

iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
+	+	-	-	-
(-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots				

Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Pamatnes sagatavošana

Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

Gatava špaktelēta virsma: Izmantot gruntskrāsu Caparol SamtGrund. Noslēdzošajam slānim izmantot CAPAROL Samtex 3, CAPAROL Samtex 7, CAPAROL Samtex 10, CAPAROL Samtex 20 vai jebkuru citu Caparol iekšdarbu dispersijas krāsu.

Grupu PI (kaļķa-cementa) un PII (cementa) apmetumi: Stingrus, tīrus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund, CapaSol RapidGrund vai CapaSol Konzentrat.

Ģipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V: Gruntēt ar Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Ģipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund.

Ģipša starpsienu bloki: Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Ģipškartona plāksnes: Špaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol CapaSol Konsentrat. Pamatni gruntēt ar gruntskrāsām Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Ģipškartona plāksnes ar iespējamiem ūdenī šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein

Betons: Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, tādām, kā putekļi, krīts, netīrumi u.c. Gruntēt ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol 111 Konzentrat.

Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund

Vāji saistīti krāsojumi: Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzenas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol RapidGrund vai Capasol Konzentrat. Vāji saistītus minerālkrāsu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger

Krāsojumi ar līmes krāsu: Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger

Nekrāsotas struktūrtapetes: Krāsot bez gruntēšanas. Vai spilgtu toņu gadījumā, labākai segtspējai izmantot attiecīgu gruntskrāsu.

Virsmas ar tapešu pārklājumu: Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Pelējušas virsmas: Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu apstrādāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W vai Fungitex-W.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem: Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol AquaSperrGrund fein. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Caparol Dupa-inn No. 1.

Koka virsmas: Krāsot ar Capacryl vai Capadur sērijas krāsām.

Izdrupumi: Pēc atbilstošas sagatavošanas, labot virsmu ar Caparol iekšdarbu špaktelēm. Pēc vajadzības pirms krāsas uzklāšanas virsmu slīpēt un gruntēt.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai smidzinot.

Ieteicamie bezgaisa smidzināšanas parametri

Sprausla	Izsmidzināšanas spiediens	Atšķaidīšana
Standarta 517	200 bar	0-10%
HEA 515-517	120-140 bar	0%

Patēriņš
Iestrādes nosacījumi
Žūšana/ žūšanas laiks

Krāsojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir apm. 80 ml/m². Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves krāsojumu.

Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai.

Pie +20°C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma, nākamo kārtu var klāt pēc 2-4 stundām, ja pārklājums uz tausti ir "sausss un silts". Ja pārklājums joprojām ir vēss, pagaidiet ilgāk. Pie zemākas temperatūras un augstāka gaisa mitruma, žūšanas process attiecīgi pagarinās, bet pie augstākas temperatūras, zemāka mitruma, tas saīsina. Neļaujiet virsmai izžūt pārāk ātri. Pilnībā sacietējis krāsojums pēc apm. 2 dienām.

Darbarīki
Darbarīku tīrīšana

Ar otu, rullīti vai smidzinot.
Darba instrumentus pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Norādes

Drošības norādes

Likvidācija
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam
Sastāvā esošo vielu deklarācija
Klientu serviss

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2- metil-2H-izotiazol-3-ons; 2- metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS.

Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, piedevas, Konservants.

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)