

# CAPAROL Samtex 7 E.L.F.

Matt, pesemiskindel lateksvärv suure kasutuskoormusega sisepindadele.



## Tootekirjeldus

Kasutusala	Siledade, pesemiskindlate, väga kulumiskindlate ja struktuuri säilitavate siidjasmati pealispinnaga värvkatete saamiseks. Eriti sobiv pindadele, mis peavad taluma suurt kasutuskoormust, nt restoranides, koolides, haiglates, hallides, trepikodades jne, kuna värvkate on väga kulumiskindel ja hästi pestav. Lisaks sellele sobib see värv suurepäraselt jämedakiulistele, reljeefsetele ning reljeeftrükiga tapeetidele, samuti klaaskangast seinakatetele, kuna toob esile nende struktuuri, luues kauni siidjasmati efekti.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga</li> <li>■ Väga valge värvusega</li> <li>■ Hea kattevõime</li> <li>■ Difusioonivõimeline</li> <li>■ Hästi puhastatav ja vastupidav vett sisaldavate desinfitseerimisvahendite ning majapidamises kasutatavate puhastusvahendite suhtes</li> <li>■ Kerge kasutada</li> <li>■ Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba (E.L.F)</li> </ul>
Sideaine	Kunstvaikdispersioon
Pakendi maht	Baas 1 (valge): 1,25l; 2,5l; 5 l; 10l; 15l Baas 2 (läbipaistev): 1,25l; 2,5l; 5l; 10l Baas 3 (pärast toonimist): 1,25l; 2,5l; 5l; 10l
Värvitoonid	Valge (baas 1), võib kasutada toonimata kujul. Baase 2 ja 3 (transparentne) kasutada ainult toonitud kujul.
Läikeaste	Matt
Säilitamine	Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.
Tehnilised andmed	<p><b>Kattevõime:</b> kattevõime klass 2 värvikulu juures 6 m<sup>2</sup>/l või ca 160 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.</p>

**CAPAROL Samtex 7 E.L.F.** (baas 1) on käsitsi toonitav CaparolColor ja AVA- Amphibolin täistoon- ja toonimisevärvide lisamise abil. Käsitsi toonimise korral tuleb kogu värv läbi segada, vältimaks värvitoonide erinevust. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100l või rohkem, siis tarnitakse ka tehases toonitud värve.

**CAPAROL Samtex 7 E.L.F.** on võimalik toonida ka ColorExpress toonimissüsteemis erinevates värvikolleksioonides, nt CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL jne. Intensiivsete ja puhaste värvitoonide, nagu kollane, oranž, punane jne katvus on väiksem. Nende värvitoonide puhul on soovitatav teostada eelnev kattev, valgel baasil (baas 1) põhinev, pastelltoonid värvimine. Võib osutada vajalikuks teistkordne, lõplik katmine.



■ Märghõrdeklass:	klass 2, pesemiskindel vastavalt standardile EVS EN 13300
■ Suurim tera suurus:	peen (<100 µm)
■ Tihedus:	ca 1,4 g/cm <sup>3</sup>

## Töötlemine

Sobivad aluspinnad  
Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

### Krohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III

Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib ilma pinna eelneva ettevalmistamiseta üle värvida. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida tootega Caparol OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.

### Kipskrohvid ja valmiskrohvid rühmadest P IV ja P V

Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund või SamtGrund E.L.F. Paakunud pinnaga kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning seejärel kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

### Kipsist ehitusplaadid

Niiskust imavad paneelid kruntida tootega Caparol OptiGrund E.L.F. või Caparol Tiefgrund TB. Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kanda peale naket parandav krunt Caparol-Haftgrund või SamtGrund E.L.F.

### Kipskartongplaadid

Pahtelduse ebatasasused lihvida. Pehmed ja lihvitud kohad kinnitada tootega Caparol Tiefgrund TB. Seejärel kruntida tootega Caparol- Haftgrund, Capasol LF või SamtGrund E.L.F. Plaadid, milles on vees lahustuvaid, värvumist põhjustavaid komponente, kruntida tootega Caparol AquaSperrgrund.

### Betoon

Kõrvaldada kõik eralduvad, liivased ja mahapudenevad jäägid.

### Poorbetoon

Kruntida tootega Capaplex, vedeldades veega vahekorras 1:3.

### Krohvimata silikaattellise või tavalise tellise müüritis

Värvida ilma eelneva ettevalmistuseta.

### Hea kandevõimega kattekihid

Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Läikivad, lakitud ja emailpinnad karestada ning kruntida tootega Caparol-Haftgrund või SamtGrund E.L.F. Nõrgalt imavatele, siledatele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol-Haftgrund või SamtGrund E.L.F. Suure poorsusega, liivastele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol OptiGrund E.L.F. või Capasol LF.

### Mittekandvad pinnad

Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Mittekandvad mineraalvärvide kattekihid mehaaniliselt eemaldada ning seejärel pind tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Caparol Tiefgrund TB.

### Liimvärvid

Pesta kuni aluspinnani maha. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

### Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid

Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

### Lahtised tapeedid

Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

### Hallitusega kaetud pinnad

Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatop ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W või Malerit-W.

### Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekkidega pinnad

Nikotiini-, samuti tahma- või rasvapekkilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrduvad pinnad viimistleda tootega Caparol IsoDeck.

### Puit ja puitmaterjalid

Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhaste akrüül- või akrüül-polüuretaanlakkidega Capacryl või tootega Capadur Color.

### Väikesed defektid

Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel või Glättspachtel, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

Pealekandmise meetod

Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil.

Kattekihtide ülesehitus	<p><b>Krunt või vahekiht</b> SamtGrund E.L.F või CAPAROL Samtex 7 E.L.F., veega vedeldatud max 10%.</p> <p><b>Lõppviimistluskiht</b> CAPAROL Samtex 7 E.L.F., veega vedeldatud max 3%.</p>
Kulu	Ca 120- 140 ml/m <sup>2</sup> ühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.
Töötlemistingimused	<b>Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel</b> + 5 °C aluspind ja õhk
Kuivamine/kuivamisaeg	+ 20 C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.
Tööriistade puhastamine	Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.
Tähelepanu	Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg märjale“ meetodil. Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

## Tähelepanu

Tähelepanu!	Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida pihustusodu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.
Jäätmekäitlus	Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul	(kat A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d
Koostis	Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid.
Tehniline nõustamine	Käesolevas infolehes on võimatu käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas Tehnilises infolehes mainitud, pöörduge meie ettevõtte või meie kohapealsete esindajate poole. Heameelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee

## Tehniline informatsioon nr – seisuga veebruar 2018

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmunisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt