



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.09.2022

TIKKURILA

## SUPI SAUNAVAHĀ

AIZSARGĀJOŠS VASKS PIRTS VIRSMU APSTRĀDEI



### APRAKSTS

Dabīgu vasku saturošs aizsarglīdzeklis koka virsmām pirts iekštelpās.

### IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Pirts lāvas, apšūtas sienas un griesti, durvis un logu rāmji.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koka virsmām pirts iekštelpās. Supi Saunavaha iesūcas koksnē un veido pret mitruma un netīrumu iedarbību izturīgu virsmu.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuзņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.09.2022

# SUPI SAUNAVAHĀ

## TEHNISKIE DATI

<b>Bāzes krāsas</b>	EP BĀZE
<b>Toņi</b>	Koka pārklājumi un lakas - toņu karte, Timeless translucent - toņu karte Tonējams saskaņā ar Koka pārklājumi un lakas toņu karti. Standarta toņi - melns, balts un pelēks.
<b>Patēriņš</b>	10-13 m <sup>2</sup> /l, atkarībā no koka sugas.
<b>Iepakojumi</b>	EP BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l GATAVIE TOŅI: 0.333 l, 1 l, 3 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Porolona ota, sūklis vai ota ar sintētiskajiem sariem.
<b>Žūšanas laiks</b>	Putekļi nelīp pēc 1/2 -1 stundas. Pilnībā nožuvis pēc 24 stundām.
<b>Blīvums (kg/l)</b>	1.0 kg/l, ISO 2811.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	24
<b>GOS</b>	(cat A/f) 130g/l (2010). Supi Saunavaha maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.09.2022

# SUPI SAUNAVAHĀ

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Jaunas, tīras koka virsmas:

Jānotīra netīrumi un putekļi. Virsma viegli jāsamitrina, uzsmidzinot ūdeni, jānožāvē un jānoslīpē valīgās koka šķiedras. Jānotīra slīpešanas putekļi.

Vegas, netīras un iepriekš, piemēram, ar Supi Saunasuoja apstrādātas koka virsmas:

Jānomazgā ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību, rūpīgi jānoskalot un jānožāvē. Jānoslīpē un jānotīra slīpešanas putekļi. Ja zem vaska paliks vecā pamata paliekas, rezultātā virsma būs spīdīgāka nekā neapstrādāta koka virsma.

Supi Saunavaha nav ieteicams lietot eļļotām virsmām, piemēram, ar Supi Laudesuoja, ja eļļa nav nodilusi. Pirms apstrādes grīdas rūpīgi jāpārklāj, jo Supi Saunavaha viegli iesūcas keramisko flīžu šuvēs.

### Uzklāšana

Supi Saunavaha rūpīgi jāsamaisa. Laiku pa laikam produkts jāsamaisa arī lietošanas laikā. Vasku uzklāj vienā kārtā koka šķiedras virzienā, nelietojot vairāk vasku, kā koksne var uzsūkt. Tā kā vasks ir ļoti šķidrs, vispiemērotākā uzklāšanas metode ir ar porolona otu vai sūkli. Ja vasku uzklāj pārāk daudz, virsma kļūst taukaina.

Lai pārliecinātos, ka tonis ir pareizs, tonētam Supi Saunavaha jāveic pārbaudes krāsojums neredzamā vietā. Virsmas tonis ir atkarīgs no koka sugas. Lai izvairītos no pārklāšanās un iegūtu vienmērīgu toni, mazas virsmas jāapstrādā vienā piegājienā, bet lielas panelju virsmas apstrādā krāsojot 1-2 paneļus reizē.

Pirms lietošanas pirts rūpīgi jāizsilda un jāizvēdina.

Termiski modificēta koka virsmas ir ieteicams apstrādāt ar Supi Saunavaha, kas notonēts tonī TVT 318R.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Ja nepieciešama tīrīšana, to var veikt ne agrāk kā apm. 1 mēnesi pēc uzklāšanas:

Virsmu notīra ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli (0.1-0.2 l kopšanas līdzekļa uz 5 litriem ūdens).

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARKĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produkta pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.