



Taika Helmiäislasyyri


TYYPPI Kuultava, vesiohenteinen, sävytettävä erikoislasyyri, jolla saadaan aikaan metallinhohtoinen helmiäisefekti.

SOVELTUVUUS Käytetään Tikkurilan akrylaattiseinämaalin, esim. Harmony sisustusmaalin päällä. Koska Taika helmiäislasyyri on läpikuultava, niin alla olevan maalin (esim. Harmonyn) väri vaikuttaa ratkaisevasti lopputulokseen. Taika-värikartasta löydät suosituksen maalin värin valintaan. Hyvä valaistus korostaa efektipinnan näyttävyyttä.



KÄYTTÖKOHTTEET Efektiseinäpinnat kuivissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT



Maalatuoteryhmä 2012 319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön

Maalustarvikeryhmä 2001 39.9 Muut vesiohenteiset dispersiomaalit (RT-luokitus)

Perusmaalit HL ja KL

Värisävyt Taika-opas ja värikartta.

Kiiltoryhmä Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)

Riittoisuus 8 - 12 m²/l, työtavasta riippuen

Pakkaukset 0,9 l ja 2,7l

Ohenne Vesi

Työtapa Levitys lyhytnukkaisella telalla. Pinta voidaan kuvioida kuviointitelalla, siveltimellä yms.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Uudelleen käsiteltävissä noin vuorokauden kuluttua. Pinta on täysin kuiva noin 2 vuorokauden jälkeen. Kosteat ja viileät olosuhteet sekä suuret kerrospaksuudet hidastavat kuivumista.

Pesunkestävyys Kestää kevyttä pyyhkimistä kostealla rievulla.

Lämmönkestävyys +85 °C, ISO 4211-3.

Kiinteäainetilavuus n. 13 %.

Tiheys n. 1,1 kg/l sävystä riippuen, ISO 2811.

Varastointi Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalustyön ja lasyyrin kuivumisen aikana pitää ilman ja käsiteltävän pinnan lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.

Esikäsittely Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Ennen maalattu pinta:

Pese ennen maalattavat pinnat laimennetulla Maalipesu- pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Poista irtomainen maali. Hio kovat, kiiltävät maalattavat pinnat himmeiksi. Poista hiontapöly. Silota kolot ja syvennykset Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Pohjamaalaus:

Maalaa Tikkurilan akrylaattiseinämaalilla, esim. Harmony-sisustusmaalilla kahteen kertaan. Käytä silleille pinnoille tarkoitettua lyhytnukkaista telaa ja pyri mahdollisimman matalaan telakuvioon.



Taika Helmiäislasyyri

Pohjamaalatun pinnan tulee olla mahdollisimman tasainen ja sileä, koska Taika Helmiäislasyyri ei enää peitä pinnan virheitä ja epätasaisuuksia (esim. tasoitettuja kohtia), vaan päinvastoin tuo ne korostetusti esille.

Koska Taika Helmiäislasyyri on läpikuultava, alla olevan maalin väri vaikuttaa ratkaisevasti lopputulokseen. Taika-värikartasta löydät suosituksen maalin värin valintaan. Esim. harmaan maalin kanssa hopeanväriäinen Taika Helmiäislasyyri luo aidon hopeaefektin, vastaavasti suositellaan kullanvärisen Taika Helmiäislasyyrin kanssa käytettäväksi kullankeltaista sisustusmaalia. Toisaalta valitsemalla rohkeasti selvästi erivärisen maalin saat aikaan hyvinkin erilaisia efektipintoja.

Maalaus

Yhtenäisen ison seinäpinnan maalaus:

Sekoita Taika Helmiäislasyyri hyvin ennen käyttöä. Levitä lasyyriä reilusti sileille pinnoille tarkoitettulla lyhytnukkaisella telalla noin metrin levyiselle kaistaleelle kerrallaan. Tasoita sen jälkeen pinta mahdollisimman sileäksi telaamalla pitkin vedoin alhaalta ylöspäin. Pyri mahdollisimman matalaan telakuvioon ja yritä saada lasyyriä tasaisesti yhtä paljon joka kohtaan. Käytä rajaukseen mieluiten maalarinteippiä ja poista teippi heti maalauksen jälkeen. Näyttävämmän ja täyteläisemmän pinnan saat kahden kerran käsittelyllä. Huom. suuren tasaisen ja sileän pinnan tekeminen Taika Helmiäislasyyrillä vaatii taitoa ja kokemusta, sen sijaan kuviointimaalaus onnistuu aloittelijaltakin.

Kuviointimaalaus:

Etene kuviointimaalauksessa pieni alue (n. 1 m x 1 m) kerrallaan. Levitä ensin maalia reilusti sileille pinnoille tarkoitettulla lyhytnukkaisella telalla. Kuvioi sen jälkeen välittömästi esim. erilaisia kuviointiteloja, sivellintä tai sientä apuna käyttäen. Kokeile kuviointia ensin esim. paksulle pahville tai muulle harjoituslustalle.

Lisää ideoita ja tarkemmat ohjeet löydät Tikkurilan Taika-oppaasta ja värikartasta sekä Efektimaalausoppaasta.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen lasyyri työvälineistä ja pese ne heti saippualla ja vedellä. Hieman kovettuneen aineen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Taika-lasyyri saavuttaa lopullisen kestävyytensä noin 1 kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana.

Puhdista pinta neutraalilla (pH 6 – 8) astianpesuliuksella esim. pehmeää siivouspyyhettä käyttäen. Huuhtele ja kuivaa pinta välittömästi tämän jälkeen.

Huoltokäsittely

"Ennen maalattu pinta" –ohjeen mukaan. Halutessasi voit peittää efektipinnan maalaamalla sen vesiohenteisella seinämaalilla.

EU VOC -raja-arvo

(cat A/l) 200g/l(2010)
Taika Helmiäislasyyri sisältää VOC max. 200 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. [Ympäristöseloste](#)

KULJETUS

VAK/ADR - ei luokiteltu

joa100112 / ome040609 / pih100112 / 8186075_6076

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatujohtajärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin



TUOTESELOSTE 10.1.2012
(entinen pvm. 1.9.2009)

Taika Helmiäislasyyri

käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.