



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 30.06.2021



TIKKURILA

## VALTTI PLUS TERRACE OIL

IZTURĪGA TERAŠU EĻĻA ĀRDARBIEM

### APRAKSTS

Terašu eļļa koka virsmām ārdarbos. Aizsargā koksni pret UV staru iedarbību un padara virsmu ļoti izturīgu. No Valtti Plus Terrace Oil eļļas 75% no organiskā oglekļa tiek aizstāts ar bioloģisko saturu (saskaņā ar ASTM D6866-18), kas nozīmē, ka 18% no kopējā produkta satura ir bioloģisks.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Dārza mēbeles, terases un piestātnes.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota neapstrādātas un iepriekš ar eļļu apstrādātas koksnes aizsardzībai mitrās vietās ārdarbos. Piemērota piesūcinātai koksnei (apstrādāta ar spiedienu), cietkoksnēi, termiski modificētai koksnei un neapstrādātai koksnei.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 30.06.2021

## VALTTI PLUS TERRACE OIL

### TEHNISKIE DATI

<b>Bāzes krāsas</b>	OP BASE
<b>Toņi</b>	Brūna, pelnu pelēka, melna  Rezervējiet pietiekamu daudzumu eļļas no vienas ražošanas partijas, lai izvairītos no toņa atšķirībām.
<b>Patēriņš</b>	Uz vecām virsmām 5-7 m <sup>2</sup> /l. Uz jaunām un labā stāvoklī esošām virsmām 7-15 m <sup>2</sup> /l.
<b>Iepakojumi</b>	OP BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l GATAVIE TOŅI: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens. Nav ieteicams atšķaidīt.
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota vai sūklis
<b>Žūšanas laiks</b>	Var pieskarties pēc dažām stundām. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un izmantotais eļļas daudzums.
<b>Blīvums (kg/l)</b>	1.0 kg/l, ISO 2811.
<b>Izturība pret ūdeni</b>	Ja nepieciešams, jāveic virsmas apkope. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt biežāk.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	18
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala. Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# VALTTI PLUS TERRACE OIL

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu un žūst lēnām. Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc uzstādīšanas. Apstrādes un žūšanas laikā apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai ir jābūt virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlukušo materiālu. Pelējumu nomazgāt ar Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koka virsmām piemērotu eļļu apstrādātas virsmas:

Ar skrāpi un/vai drāšu birsti no virsmas notīrīt atlukušo materiālu. Ja nepieciešams, virsmu nomazgāt ar Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.

### Uzklāšana

Pirms lietošanas un lietošanas laikā Valtti Plus Terrace Oil rūpīgi samaisīt. Ar otu vai ar sūkli uzklāt eļļu vienā kārtā tā, lai eļļa vienmērīgi iesūktos koka virsmā. Noslaucīt lieko eļļu. Uzklāt vienmērīgi visa dēļa garumā ar nepārtrauktiem triepieniem, lai izvairītos no pārklāšanās. Uzklāt vienu kārtu.

Apstrāde ar eļļu padara koka virsmu vizuāli tumšāku. Ja nepieciešams, jāveic virsmas apkope. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt katru gadu.

### Uzmanību

Valtti Plus Terrace Oil OP bāzi nekādā gadījumā nedrīkst lietot bez pigmentācijas.

Rezervējiet pietiekamu daudzumu eļļas no vienas ražošanas partijas, lai izvairītos no toņa atšķirībām.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Pēc uzklāšanas pirmo nedēļu ar virsmu jāapietas saudzīgi, lai tā sasniegtu galīgo cietību un izturību. Ja nepieciešams, virsmu var viegli tīrīt ar mīkstu suku vai birsti apm. 2 dienas pēc apstrādes.

Netīras virsmas var mazgāt ar Pihan Huoltipesu šķīdumu (1 daļa Pihan Huoltipesu uz 10 daļām ūdens). Traipu un ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot spēcīgāku Pihan Huoltipesu un ūdens šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsmu noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt.

### Remontkrāsošana

Ja nepieciešams, jāveic virsmas apkope. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt biežāk.

Ja vismas apkopi veic ar tonētu produktu, virsma kļūst tumšāka. Izmantojiet netonētu Valtti Plus Wood Oil tikai virsmas atjaunošanai.



## VALTTI PLUS TERRACE OIL

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašai degties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

### VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

#### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.