

# Capalac AllGrund

Ātri žūstošs, bezaromāta gruntējums ar lielisku saķeri.



## Produkta apraksts

Pielietojums	Ātri žūstoši gruntēklājumi labai saķerei ar augstvērtīgu aizsardzību pret koroziju uz dzelzs un tērauda pamatnēm, kā arī kā saķeres gruntējums uz alumīnija, vara, cinka, PVH, koka un koksnes materiāliem.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ augstvērtīgs gruntējums ar aizsardzību pret koroziju uz dzelzs un tērauda (saskaņā ar DIN 18363)</li> <li>■ ātri žūstošs jau pēc 3 (balts un gaišs tonējums) līdz 6 stundām (intensīvs tonējums) pārkrāsojams ar visām</li> <li>■ alkīda sveķu krāsām</li> <li>■ lieliska saķere uz daudzām pamatnēm</li> <li>■ laba izturība pret atmosfēras ietekmi</li> <li>■ bez aromāta</li> </ul>
Materiāla bāze	Speciāla mākslīgo sveķu kombinācija ar aktīviem pigmentiem aizsardzībai pret koroziju un bezaromāta šķīdinātājiem.
Iepakojums	<b>Standarta krāsu toņi:</b> 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l <b>ColorExpress:</b> 500 ml, 1,0 l, 2,5 l, 10 l
Krāsu toņi	Balts. Apm. RAL 9010, Oxidrot RAL 3009, Resedagrün RAL 6011, Silbergrau RAL 7001, Nußbraun RAL 8011 Schwarz RAL 9005, citus krāsu toņus var iegūt, tonējot ColorExpress (Capalac mix) sistēmā.
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēta.
Uzglabāšana	Vēsā vietā. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.
Tehniskie dati	■ Blīvums: apm. 1,27-1,33 g/cm <sup>3</sup> , atkarībā no krāsu toņa

## Iestrāde

Piemērotas pamatnes	<p>Koks, koksnes materiāli, dzelzs, tērauds, cinks, alumīnijs, varš, cietais PVH un vecie pārklājumi ar labu nestspēju. Nav piemērots eloksētām alumīnijām. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.</p> <p><b>Koka būvdetaļas:</b> Koka virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, piem., sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS atgādni Nr. 18).</p> <p><b>Dzelzs, tērauds:</b> Dzelzi un tēraudu sagatavot saskaņā ar tīrības pakāpes normu, izmantojot SA 21/2 (strūkla) vai ST3 (mehāniski) saskaņā ar DIN EN ISO 12944-4.</p>
---------------------	---



Uzklāšanas metode

**Cinks, cietais PVH:** Mazgāšana ar slīpējamo sūkli un amonjaka šķīdumu saskaņā ar BFS Nr. 5 un 22.  
**Alumīnijs:** Ar nitrošķīdumu vai fosforskābo tīrīšanu ar slīpējamo sūkli saskaņā ar BFS Nr. 6.  
**Varš:** Sagatavot ar Gescha Multistar maisījuma attiecībā 1:5 un slīpējamo sūkli.  
**Vecie klājumi:** Vecos krāsojumus noslīpēt un/ vai apstrādāt ar sārnu. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.

Norādes iestrādei ar izsmidzināšanas tehniku

	Ø Sprauslas	Spiediens	Šķaidītājs
Augstspiediens	1,5–1,8 mm	3–4 bar	apm. 10 apjoma %.
Zemspiediens	1,5 mm	0,2–0,5 bar	apm. 10 apjoma %.
Airless	0,011–0,013 collas	150 bar	Piegādes viskozitāte

Iestrāde: Capalac AllGrund var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas paņēmienu. Pirms lietošanas labi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar Caparol AF-Verdünner.

Pārklājuma uzbūve

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Impregnējums	Gruntējums	Starpklājums	Nobeiguma pārklājums
Koksne, koknes materiāli	iekšdarbos	noslīpēt/ notīrīt	-	Capalac AllGrund	nepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)
Koks	ārdarbiem	BFS Nr. 18	Capalac HolzImprägniergrund	Capalac AllGrund	Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	
Dzelzs, tērauds	iekšdarbos	noslīpēt/ notīrīt	-	Capalac AllGrund	nepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	
	ārdarbiem	noslīpēt/ notīrīt	-	2 x Capalac AllGrund	Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	
Cinks	iekšdarbos	BFS Nr. 5	-	Capalac AllGrund	nepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	
	ārdarbiem	BFS Nr. 5	-	2 x Capalac AllGrund	Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	
Alumīnijs/ Varš	iekšdarbos	BFS Gescha Multistar 1:5 ar slīpējamo skiedru Schleifvlies	-	Capalac AllGrund	nepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	
	ārdarbiem	BFS Gescha Multistar 1:5 ar slīpējamo skiedru Schleifvlies	-	Capalac AllGrund	Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	
Cietais PVH	iekšdarbos/ ārdarbos	BFS Nr. 22	-	Capalac AllGrund	nepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	
Vecie krāsojumi ar labu nestspēju1)	iekšdarbos/ ārdarbos	noslīpēt/ apstrādāt ar sārnu	- 1)	Capalac AllGrund	Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)	

Patēriņš

Patēriņš ml/m <sup>2</sup> /klājums	Ar otu	Ar rullīti	Izsmidzināšanas tehnikā		
			Augstspiediens	Airless	Zemspiediens
vertikāli	90–100	80–90	120	130	120
horizontāli	110	110	170	170	160

Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības var noteikt, tikai veicot iepriekšēju izmēģinājuma pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes minimālā temperatūra 5 °C (izdevīgāk 10 līdz 25 °C) rel. gaisa mitrums < 80 %.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65% relatīvajam gaisa mitrumam.*	putekļus nepiesaista	noturīga pret pieskārieniem	pārkrāsojama
pēc stundām	0,75	3–6**	apm. 3 (balta & gaiša tonējuma gadījumā) apm. 6** (intensīvu toņu gad.)

*	Ja temperatūra zemāka, gaisa mitrums lielāks un uzklāts lielāks daudzums materiāla, žūšanas laiks pagarinās.
**	Standarta krāsu tonis baltais un gaišie krāsu toņi no baltās bāzes ir pārkrāsojami pēc apm. 3 stundu žūšanas laika un intensīvie krāsu toņi no caurspīdīgās bāzes pēc apm. 6 stundām ar alkīda sveķu krāsām. Pārkrāsošanai ar ūdenī šķīstošām krāsām nepieciešama žūšanas laiks ir vismaz 12 stundas.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar terpentīna aizvietotāju.

## Norādes

Drošības norādes

Uzliesmojošs. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus labi vēdināmā vietā. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Satur 2-butanonoksīmu Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šīnī produktā (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 500 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-GP02

Tuvākas norādes

Skatīs drošības datu lapu.

Klientu serviss

**SIA DAW Baltica** Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

## Tehniskā informācija TIEX-010 · Sagatavota: novembris 2017

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-010 tulkojums.

**SIA DAW Baltica** · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)  
**SIA DAW Baltica Eesti filiaal** · Lāike tee 2/1, Peetri kūla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)  
**UAB „Caparol Lietuva”** · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: [info@caparol.lt](mailto:info@caparol.lt) [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)