

Multistop Eristyspohjamaali

TYYPPI

Eristyspohjamaali värjäntymien estoon sisäpuupinnoilla.

SOVELTUVUUS

Soveltuu pohja- ja välimaaliksi sekä käsittelemättömille että aikaisemmin maalatuille tai lakatuille (poikkeuksena tietyt parkettilakat) uusille tai vanhoille puupinnoille kuivissa sisätiloissa. Estää värjäviä puun uuteaineita ja kellastumista aiheuttavia muita aineita, kuten tervaa yms. tunkeutumasta pintamaaliin. Torjuu oksakohtien aiheuttamat värjäytymät



KÄYTTÖKOHTEET

Katto- ja seinäpaneelit ja puulattiat sekä listat, ovet, ikkunat ja huonekalut.

TEKNISET TIEDOT



Maalaustuoteryhmä 2012

214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...03 , 215 Ovien, ikkunoiden ja kalusteiden vesiohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03 (RT-luokitus) 311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01

Värisävyt

Valkoinen F497

Kiiltoryhmä

Täyshimmeä (6/RT-luokitus)

Riittoisuus

7 m²/l (minimilevitysmäärä 260 g/m², märkäkalvonpaksuus 200 µm, kuivakalvonpaksuus 75 µm).

Pakkaukset

1 l, 3 l ja 10 l.

Ohenne

Vesi

Työtapa

Sively, telaus, ruiskutus.

Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,013", ei ohenneta.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Kosketuskuiva noin yhden tunnin kuluttua.

Päällemaalattavissa seuraavana päivänä.

Kiinteäainetilavuus

38 %.

Tiheys

1,3 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Matalahko lämpötila (n. +15°C) ja korkeahko kosteuspitoisuus (50-70 % RH) pidentävät maalin aukioloaikaa ja helpottavat työskentelyä.

Esikäsittely

Puhdista uudet puupinnat liasta ja pölystä parhaan mahdollisen tarttuvuuden varmistamiseksi. Pese aikaisemmin maalatut tai lakatut pinnat tarpeen mukaan neutraalilla pesuaineella. Anna kuivua. Poista heikosti kiinni oleva maali tai lakka ja hio koko pinta - erityisesti lattiapinnat ja kalusteet. Poista hiontapöly. Kittaa pinta tarvittaessa Presto Pikasilotteella ja hio kitatut kohdat. Poista hiontapöly. Paikkapohjamaalaa puupuhtaat pinnat.

Huom. Multistopin tartunta tiettyihin parkettilakoihin on heikko, joten parkettilakka on hyvä poistaa kokonaan, mikäli Multistopia käytetään koko pinnalle.

Laimennus

Käytetään ohentamattomana.

Maalaus

Sekoita Multistop huolellisesti ennen käyttöä. Tuotetta käytetään ohentamattomana. Levitä runsaasti 1-2 kertaa, mieluiten pitkänukkaisella telalla ja tasoita keinokuitusiveltimellä välittömästi. Parhaan eristystuloksen saat kahden kerran käsittelyllä. Anna tuotteen kuivua seuraavaan päivään ennen toista käsittelykerrosta. Näin se muodostaa tehokkaamman suojan läpilyöntejä vastaan.



Multistop Eristyspohjamaali

Pintamaalaa paneelikatot Paneelikatto Valkoisella, paneeliseinät sopivalla Helmi-kalustemaalilla ja lattiat Betolux Akvalla. Kattopinnoilla voit jättää eristyspohjamaalin myös ilman pintamaalia, kunhan käsittelet pinnat kaksi kertaa

Työvälineiden puhdistus Poista ylimääräinen maali työvälineistä. Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua.

Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalaamisesta: puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuksella esim. siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtelee pinta huolellisesti.

EU VOC -raja-arvo (cat A/a) 30g/l(2010)
Multistop sisältää VOC max. 30 g/l
(cat A/g) 30g/l(2010)
Multistop sisältää VOC max. 30 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä on noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS VAK/ADR -

mkv111115 / akk100915

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoinen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.