



TIKKURILA

## EMPIRE

TRADITSIOONILINE MÖÖBLIVÄRV / POOLMATT

### TÜÜP

Tiksotroopne (želeetaoline) alküüdvärv mööblile.

### KASUTUSKOHAD

Mööbel sisetingimustes.

### TOOTE OMADUSED

Puit-, puitkiud- ja puitlaastplaatpindadele sisetingimustes vastavalt kasutusjuhendile. Empire tasandub hästi ja on eriti sobilik pintsliga värvimisel.





TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 15.07.2020

## EMPIRE

TEHNILISED ANDMED	
Alusvärvid	A alusvärv, C alusvärv
Toonid	<b>Värvikaardid:</b> Tunneta Värv värvikaart. Toonitav Tikkurila sisevärvikaartide toonidesse. Valmistoon on must.
Läige	Poolmatt.
Katvus	10–12 m <sup>2</sup> /l.
Pakendid	A alusvärv: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l C alusvärv: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Töövahendid	Pintsel või pihusti.
Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)	3 tundi – tolmukuiv. Teist korda võib värvida järgmisel päeval.
Tihedus (kg/l)	1,2 kg/l valgel toonil, ISO 2811.
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav tärpentiinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustile. Vastupidav taimsetele ja loomsetele rasvadele ja –õlidele, samuti määrideõlidele ja –rasvadele.
Pesukindlus	Hea tavaliste pesuainetega, SFS 3755.
Kuivainesisaldus, mahu-%	50
Ladustamine	Talub külmadustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist hoiustamist.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# EMPIRE

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

### Pinna ettevalmistamine

Uued värvimata pinnad: Puhasta pinnad tolmust ja mustusest, krundi Otex kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad: Pese Maalipesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega ning lase kuivada. Eemalda vana pragunev, lahtine värvikiht ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolori sarjast. Vajadusel krundi Otex kruntvärviga.

### Värvimine

Üldiselt ei ole vaja värvi enne kasutamist segada. Kui seda siiski tehakse (nt vedeldamisel) lasta värvil seista tiksotroopsuse taastumiseni. Pintsliga värvimisel vedelda lakibensiiniga 1050, värvipihustiga värvimisel lahustada vedeldiga Special Solvent Spray (Vivacolor). Värvida pintsliga või värvipihustiga 1-2 korda.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

### Hooldusjuhend

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määratud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Loputa pind hoolikalt.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaalingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

### Hooldustöötlus

Empire värviga värvitud pinnad võib üle värvida sarnase lahustipõhise värviga. Vt lõiku Eeltöö.

### Keskkonnohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

### Keskkonna- ja tööohutus

**Sisaldab:** süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aroomaatseid ühendeid. **HOIATUS.** Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Sisaldab etüülmetüülketoksiim. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid.



GHS02



GHS07

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.