

Colorex



Älva

Premium klassi veepõhine värv sisetöödeks kõrge kulumiskindlusega

Älva on veepõhine akrüülvärv - erinevate pindade katmiseks, kuivadele pindade kasutamiseks siseruumides. Värv tagab kõrge kulumiskindluse ja suurepärase katvuse. Värv sisaldab mikroskoopilisi keraamilisi kuulikesi, mis pakuvad erilist kaitsset kriimustuste vastu, tagades siidiselt matti pinna. Mõeldud seinte ja lagede, näiteks müüritise, kipskartongi, puitlaastplaatide jms. Võib kasutada ka kruntvärvina.

- Värv on kiiresti kuivav, kergesti pealekantav ja ei värvides ei pritsi
- On hea nakkuvusega
- Kõrge kulumiskindlus kriimustuste vastu

Pinna ettevalmistamine

- Eelnevalt värvitud pindadest mehaaniliselt eemaldada koorunud värvi, kriidi- või lubjavärvi. Lääkivad pinnad matistada liivapaberiga. Vajadusel pahteldada pind kvaliteetse pahtliga. Enne kasutamist peab pind olema puhas ja kuiv.
- Poorsed krohv- ja betoonpinnad on soovitatav kruntida süvakrundiga Micro või Project Primer.

Pealekandmine

- Enne kasutamist segage värvi põhjalikult
- Vajadusel lahjendage värvi veega kuni 10%
- Värvida pintsliga, rulliga 1-2 korda. Värvides pihustuspüstoliga värvi veidi lahjendada veega.
- Korduvalt värvida 1-2 tunni pärast. Enne järgmist kihti lastakse pinnal hästi kuivada.
- Värvimise ajal ei tohi õhutemperatuur olla alla + 5°C ja õhuniiskus ületada 80%
- Tööriistadelt kasutada ära allesjäänud värvi ja pesta veega enne värvi kuivamist.

Tervishoid ja keskkonnakaitse. Älva ei kahjusta inimeste tervist ega keskkonda. Värv ei sisalda lahusteid ja lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Hävitage tühjad mahutid vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Tähelepanu! Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3: 1). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Tehniline teave

Kasutamine	Sisetöodes	Kulu	8 m ² /l sõltuvalt pinnast
Sideaine	Stürolakrüül / keraamilised kuulikesed	Vastupidavus märjale hõõrdumisele	1.klass, SFS-EN 13300, (ISO 11998)
Läige	3-4% matt	Pinnale kandmise viis	Pintsel, rull või pihustuspüstol
Tihedus	1,4kg/l	Kuivjääk	41% mahust
Tööriistade pesu, lahjendi	Vesi	Baasvärv	A/C baas, toonitav
Pinnale kandmise t ^o	Min +5 °C	Pakend	0,9L, 2,7L, 9L
Kuivamisae	1-3h sõltuvalt õhutemperatuurist ja niiskusest	Kõlblikusaeg	Avamata mahutis tootja 2 aastat alates valmistamiskuupäevast (vt partii nr.)

