



Titan

Fassaadivärv puitpindadele

Colorex Titan on isepuhastuv ja kergesti pealekantav fassaadivärv, mis tagab väga vastupidavad tulemust, maksimaalse läike ja värvi stabiilsuse. Värv on spetsiaalselt loodud Põhjamaade kliima jaoks uue unikaalse polüuretaanalküüdi ja akrüülhübrüüdi kombinatsiooniga, mis tagab suurepärase pinnaelastsuse, minimaalse veemavuse, mustuse hülgamise ja kaitseb pinda hallituse eest isegi varjulistes kohtades. Kõrge UV-kaitse ja 15-aastane kvaliteedigarantii!

Toode sisaldab biotsiide IPBC, OIT ja Diurooni, mis kaitsevad hallituse ja vetikate rünnaku eest. Titan'i saab kanda uutele või varem värvitud puitpindadele, mis on töödeldud õli- või akrüülvärvidega.

Värvimine:

- Lugege alati toote märgistusel olevaid juhiseid. Oluline on valida sobivad tööriistad ja valmistada hoolikalt pinnad põhjalikult ette enne värvimist.
- Enne värvimist peab pind olema puhas ja kuiv. Vajadusel peske eelnevalt värvitud pinnad hallitusvastase pesuvahendiga, loputage veega ja laske neil korralikult kuivada. Kui pinnal on seen, siis töödeldakse pinda seen tapva lahendusega. Kasutage tihe hari ja kraapige puitpind hästi puhtaks.
- Enne värvimist segage värvi põhjalikult.
- Järgige sobivat töötemperatuuri. Öhu- ja pinnatemperatuur ei tohi olla alla +5°C.
- Olge eriti ettevaatlik, kui värvite puunikerdusi ja lauotsasi. Uutele, katmata lauaotstele soovitame kanda 2 värvi - Colorex Grund H2O (kruntõli), hõõveldatud või saetud puidule kanda 1 kiht. Seejärel kogu pind kinnitada 1 kihiga Colorex Utegrund Aqua'ga.
- Kandke Colorex Titan 2 kihti. Värvimiskordade vahel laske värvil kuivada! Ärge kasutage värvi külma või niiske ilmaga.
- Vältige kuumade pindade värvimisest või värvimisest otsese päikesevalguse käes.

Päris värvimist

- Enne puhastamist loputage tööriistad ja puhastage need põhjalikult veega.
- Pärast kasutamist sulgege värvipakend hoolikalt ja hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Vedelaid jääke ei tohi kanalisatsiooni kallata, vaid need tuleb hävitada spetsiaalselt selleks ettenähtud kohtades.

Puhastamine

- Fassaadi pinna puhastamiseks kasutage niisket harja.

Tehniline teave

Kasutamine	Välistöõdeks		Class 1 (EN 13300)
Sideaine	Akrüül / polüuretaan alküüd	Tulekindlus	Ei ole süttiv
Kuivjääk	34%		
Läige	45 (poolläikiv)	Säilivusaeg	2 aastat, avamata mahutis, kaitsta külmumise eest
VOC-Category	(Cat A/e): 130 g/l (2010)	Min. töötemp.	Min. +5°C
Tööriistade puhastamine	Vesi	Kulu	6-10 m ² /L.
Lahjendamine	Vesi	Pinnale kandmine	Pintsel, rull ja pihustamisepüstol
Kuivamise aeg	2h pärast saab puudutada, 2-4h pärast saab ülevärvida, 48h pärast täiesti kuiv	Pakend	9L

