

Black-Brown Pine Tar

Klasiskā priežu koku darva melni brūnā matētā krāsā

Vispārēja informācija

Black-Brown Pine Tar ir klasiska priežu darva ar terpentīna un linsēklu eļļas piejaukumu, kas pigmentēta ar melnu pigmentu un nelielu daudzumu brūna pigmenta. Rezultātā tiek iegūts materiāls melni brūnā krāsā. Darvai ir ļoti laba koksnei iesūkšanās spēja un tā ļauj koksnei elpot. Ļoti labi impregnē koksni un nodrošina ūdeni atgrūdošu virsmu. Pievienotais pigments aizsargā koksni pret saules UV starojumu un satur 100% aktīvās sastāvdaļas (sveķi, eļļas u.c.).

Priedes darva ir dabīga koksnes aizsardzība, tā sastāv no dažādiem sveķu un terpēnu veidiem. Sveķi ir koka dabiskais veids kā pasargā sevi no mikroorganismiem un dziedē bojājumu vietas. Terpēns (terpentīns) ir šķīdinātājs un tas paātrina priežu darvas žāvēšanas procesu. Priežu darvu ražo izmantojot krāsni no bagātīgi sveķainiem kokiem.

Produkta pielietojums

Black-Brown Pine Tar var izmantot uz neapstrādātām koka virsmām vai iepriekš apstrādātām ar priežu sveķu darvu, koka paneļiem, koku fasādēm, žogiem, koka nojumes, palešu rāmjiem utt..

Iepakojums

60504401 / 0,9 l
60504473 / 2,7 l
60504556 / 9 l

Tehniskā informācija

Krāsa:	Melni brūna (matēta)
Blīvums:	1,03 ± 0,03 kg/lit
Sausais atlikums:	82% ± 3%
Patēriņš:	5-8 m ² /l atkarībā no nokļājamās koka virsmas (zāģets/ ēvelēts)
Žūšanas laiks:	No dažām dienām līdz vairākām nedēļām, atkarībā no tā vai ēvelēts vai zāģēta zāģmateriāla koksne, biežums, un cik labi darva iekļūst substrātā.
Atšķaidīšana:	Auson Gum terpentīns. Pievērs uzmanību! Nelietot vaišpirtu
Tīrīšana:	Auson Gum terpentīns vai ziepjūdens.
Uzglabāšana:	24 mēneši (neatvērtā traukā)

Uzklāšanas instrukcija

Labākie rezultāti tiek sasniegti, ja krāsošana tiek veikta siltos laika apstākļos, vismaz +10 grādi pēc Celsija. Tad ar produktu kļūst vieglāk strādāt un tas vieglāk iekļūst virsmā.

Lai vieglāk iestrādātu darvu ēvelētā koksnei, piemēram, koka fasādēm, tas jāatšķaida vēl ar 10-20% terpentīnu.

Tā kā pigments nogulsņējas uzglabāšanas laikā, pirms krāsošanas ir svarīgi rūpīgi samaisīt. Samaisiet dažkārt krāsošanas laikā.

Nedrīkst uzklāt koksnei, kas iepriekš apstrādāta ar sedzošu pārklājuma krāsu tiem.

Vecām virsmām izmantojiet cietu birsti, lai noņemtu putekļus, netīrumus un nolupušās krāsas. Nomazgājiet aļģes un pelējuma vietas.

Pirms krāsošanas virsmai jābūt sausai. Krāsojiet tieši bez gruntēšanas. Izmantojiet otu vai rullīti. Var arī izsmidzināt, atšķaidīt ar 10-20% Auson terpentīnu, atkarībā no izmantotās izsmidzināšanas iekārtas. Pārkrāsot pēc 1 - 2 dienām. Krāsojiet divas reizes, lai nodrošinātu optimālu aizsardzību un labāko krāsu toni.

Nodrošiniet labu ventilāciju. Krāsojiet laukā. Materiālu oriģinālā drošības datu lapa un krāsošanas norādījumi skat. www.tjarlek.se



Šī informācija ir tikai norādījumi un tiek sniegta bez jebkādam saistībām. Ja rodas neskaidrības mēs iesakām jums pašiem veikt testus un lūgt rakstisku padomu no mums. Importētājs: SIA "KRASO" | Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 | info@krasas.lv | www.kraso.com Ražotājs: "Auson" AB | Kungsbacka | Zviedrija | (+46) 300 5620 00 | www.auson.se