

# Light Pine Tar Oil

## Madala viskoossusega männitõrva õli

### Üldteave

**Light Pine Tar oil** (madala viskoossusega tõrvaõli), see madala viskoossusega õli põhineb Genuine Pine Tar (ehtsal männitõrval) ja kvaliteetsel tärpentiinõlil.

**Light Pine Tar oil (madala viskoossusega männitõrva õli)** tungib sügavale puitu, takistades selle kuivamist ja lõhestumist. Tõrv kaitseb tõhusalt vee puitu tungimise eest ja aeglustab puidu kvaliteediomaduste halvenemist. **Light Pine Tar oil (madala viskoossusega männitõrva õli)** pärast värvimist muutub pruuniks, kuid selle värvus kaob järk-järgult, kuna ultraviolettkiirgus muudab tõrva pealispinnal värvituks. Kogu protsessiks võib kuluda mitu kuud enne, kui kogu pinnal taastub värvimiseelne värv.

Tõrva märgatav lõhn kaob mõne päeva pärast ja ühe kuu pärast muutub lõhn vaevu märgatavaks. Saate kindlida tootega töödeldud pinnal niipea, kui kogu **Light Pine Tar oil (madala viskoossusega männitõrva õli)** imendub puidu pinnale.

Männitõrv on looduslik puidu kaitsevahend ja koosneb erinevatest vaikudest ja terpeenidest. Vaigud on loomulik viis puu kaitsmiseks mikroorganismide mõju eest ja kahjustuste parandamiseks. Terpeenid on kuivamisprotsessi kiirendav lahusti Männitõrv on valmistatud vaigurikkast männipuidust, põletades seda ahjus.

**Light Pine Tar oil (madala viskoossusega männitõrva õli)** kasutatakse peamiselt säilitusainetega töödeldud puidu töötlemiseks rõhu all, mida kasutatakse terrassidel, aiamaaõbli valmistamisel, kõnniteedel ja muudel juhtudel töötlemata puidu katmiseks vabas õhus, kus on vajalik on madala viskoossusega tõrvatoode.

### Kasutusjuhend

Parim tulemus saavutatakse sooja ilmaga, vähemalt temperatuuri 10 kraadi Celsiuse juures. Sellistes tingimustes on selle tootega lihtsam töötada ja see tungib hõlpsamini pinnale. Segage purgis enne pealekandmist.

Võite kanda toodet puidule, mida on töödeldud säilitusainetega rõhu all, mis on olnud vabas õhus 1-2 aastat. Sel juhul **Light Pine Tar oil (madala viskoossusega männitõrva õli)** on puitu paremini immutada. Terrasse tuleks eelistatult töödelda vähemalt kord kahe aasta jooksul.

**Light Pine Tar oil (madala viskoossusega männitõrva õli)** ei tohi kanda eelnevalt töödeldud/värvitud teist tüüpi värvidega.

#### Kasutamine:

Kõva harjaga eemaldada pinnalt tolmu, mustust. Pesta maha vetikad ja hallituse jäljed. Eelnevalt töödeldud tavalise puiduõliga pinnad tuleb pesta. Enne töötlemist peab pind olema kuiv. Kasutage pintsel või rull. Toodet võib pinnale ka pihustada. Pühkige toote jäägid tärpentiinis või piirituses niisutatud lapiga.

Tagada hea ventilatsioon. Tootet pinnale kandmist teostada vabas õhus. Tootet ohutuskaart on saadaval aadressil [www.auson.se](http://www.auson.se), selle pinnale kandmise juhiseid leiab aadressilt [www.tjarlek.se](http://www.tjarlek.se).

60700401 / 1-liitrine purk  
60700472 / 3-liitrine purk

### Tehnilised andmed

Värv: Hele-pruun  
Tihedus: 0,91 + 0,03 kg/l  
Kuivjääk: 50%  
Katvus: 6 -10 m<sup>2</sup>/l sõltuvalt kaetava pinna tüübist.

**Kuivamine:** Et kõrva tuleks, kogu pinnale tungimise määr järgi, hakkab pind järk-järgult kuivama. Kuivamine võib kesta mitu päeva kuni mitu nädalat, sõltuvalt ilmastikust, hõõveldatud või hõõveldamata saematerjalist, puidu

**Puhastamine:** töötlemisest; tõrva tungimise määrast töödeldavale pinnale.

**Säilitamine:** Kasutage tärpentiinõli (Auson Gum) või piiritust. Pärast lahjendamist võib moodustuda väike kogus sadestunud vaiku. Pange tähele! Ärge kasutage white-spirit'i

Tärpentiinõli, piiritus või seep/vesi 24 kuud (kinnises

pakendis)

**Lisateab**  
**e**  
**saamise**  
**ks**  
**soovita**  
**me teil**  
**tutvuda**  
**toote**  
**ohutusk**  
**aardiga**  
**või**  
**lugeda**  
**pakendil**  
**olevaid**  
**juhiseid.**

Väljaanne:  
2016-11-10 /  
AA

AA

See teave on ainult juhendamiseks ja esitatakse kohustusteta. Ebaselguste või küsimuste korral soovitame teil läbida oma testikontrollid või võtta meiega ühendust kirjaliku soovituseta saamiseks.

Importija: OÜ „Krasu Serviss“ | Vienības gatve 93, Rīa, Lāti LV-1058 | +67 33 12 03 | [info@krasuserviss.lv](mailto:info@krasuserviss.lv) | [www.krasuserviss.lv](http://www.krasuserviss.lv)  
Tootja: „Auson“ AB | Kungsbacka | Rootsi | (+46) 300 5620 00 | [www.auson.se](http://www.auson.se)