

# Roslagsmahogny

## Klassikaline männivaigu tõrv

### Kasutusjuhend

#### Üldteave

**Roslagsmahogny** on madala viskoossusega kuldpruun tõrva lasuur, mis põhineb traditsioonilisel rootsi retseptil, mis koosneb looduslike koostisosade segust: männitõrvast, linaseemneõlist ja tärpentiniõlist.

pealekandmise protsessis on näha töödeldava pinna struktuur, samuti, nagu töötades lasuurvärvidega. **Roslagsmahogny** ei oma UV-kaitset, mistõttu pind muutub aja jooksul halliks.

Võite kasutada ka pigmendi Kimrök, kui vajate tumedamat ja värvikindlamat pinda.

#### Kasutusvaldkond

**Roslagsmahogny** võib kasutada puidul, mida on eelnevalt töödeldud männivaigu, rauavitrioli ja kruntvärviga. Traditsiooniliselt kasutatakse sildade, puulaevade, saunade, sindlikatuste jms töötlemiseks.

Parim tulemus saavutatakse **Roslagsmahogny** pealekandmisel sooja ilmaga, vähemalt temperatuuril 10 kraadi Celsiuse juures. Sellistes tingimustes on selle tootega lihtsam töötada ja see tungib hõlpsamini pinnale. Segada toode purgis enne pealekandmist.

**Roslagsmahogny** ei tohi kasutada puidule, mis on eelnevalt töödeldud / värvitud teist tüüpi värviga.

#### Pealekandmine:

Kõva harjaga eemaldada pinnalt tolmu, mustust. Pesta maha vetikad ja hallituse jäljed. Eelnevalt töödeldud tavalise puiduõliga pinnad tuleb pesta. Enne töötlemist peab pind olema kuiv. Kasutage pintsel või rull. Toodet võib pinnale ka pihustada. Optimaalse pinnakaitse tagamiseks kandke toode pinnale 2 korda.

Tagada hea ventilatsioon. Toote pinnale kandmist teostada vabas õhus. Toote ohutuskaart on saadaval aadressil [www.auson.se](http://www.auson.se), selle pinnale kandmise juhiseid leiate aadressilt [www.tjarlek.se](http://www.tjarlek.se).

#### Pakend

60301401 / 1-liitrine purk  
60301473 / 3- liitrine purk  
60301556 / 10- liitrine purk

#### Tehnilised andmed

Värv: *Tume pruun*

Tihedus 20<sup>0</sup>C juures: 0, 90 ± 0,03 kg/l

Kaetavus: 6-12 m<sup>2</sup> / l sõltuvalt kaetava pinna tüübist.

Kuvamine: Kuivamine võib kesta mitu päeva kuni mitu nädalat, sõltuvalt ilmastikust, hõõveldatud või hõõveldamata saematerjalist, puidu töötlemisest; tõrva tungimise määrast töödeldavale pinnale.

Lahjendamine: Kasutage tärpentiniõli (Auson Gum) või piiritust. Pange tähele! Ärge kasutage white-spirit'i

: Tärpentiniõli, piiritus või seep/vesi 24

Puhastamine: kuud (kinnises pakendis)

Säilitamine:

## **Lisateab**

**e**  
**saamise**  
**ks**  
**soovita**  
**me teil**  
**tutvuda**  
**toote**  
**ohutusk**  
**aardiga**  
**või**  
**lugeda**  
**pakendil**  
**olevaid**  
**juhiseid.**

See teave on ainult juhendamiseks ja esitatakse kohustusteta. Ebaselguste või küsimuste korral soovitage teil läbida oma testikontrollid või võtta meiega ühendust kirjaliku soovitus saamiseks.

Väljaanne: 2017-01-10/  
AA

Importija: OÜ „Krasu Serviss“ | Vienibas gatve 93, Rīa, Lāti LV-1058 | +67 33 12 03 | [info@krasuserviss.lv](mailto:info@krasuserviss.lv) | [www.krasuserviss.lv](http://www.krasuserviss.lv)  
Tootja: „Auson“ AB | Kungsbacka | Rootsi | (+46) 300 5620 00 | [www.auson.se](http://www.auson.se)

