

Genuine Pine Tar

Originālā 100% priežu koku sveķu darva

Vispārēja informācija

Genuine Pine Tar tiek gatavota no priežu koku sveķiem. Tai ir tumša, brūnas nokrāsa, satur kolofonija, taukskābju sastāvdaļas, eļļas, oksidētas skābes, terpēnus u.c., kas raksturo augstas kvalitātes priežu sveķu darvas īpašības saskaņā ar tradicionālās koncepciju. "Genuine" priežu darva ir darināta no dabas produktiem, tādēļ to viskozitāte var būt asķirīga dažādiem ražotājiem.

Produkta pielietojums

Genuine Pine Tar var izmantot uz neapstrādātām koka virsmām vai iepriekš apstrādātām ar priežu sveķu darvu, koka paneļiem, koku fasādēm, žogiem, koka nojumes, koka tiltiem, koka laivām utt., kā arī veterinārijā apstrādājot zirgu u.c. dzīvnieku nagus, bet īpaši farmaceitiskiem mērķiem. Tā tiek pievienota arī šampūnos, ziepēs un ziedēs pret alerģiskiem izsitumiem, psoriāzi, ekzēmu utt..

Iepakojums

60100441 / 1--lit
60100473 / 3--lit
60100556 / 10--lit
60100743 / 200--lit

Tehniskā informācija

Krāsa:	Tumši brūna
Blīvums:	1 ± 0,03 kg/lit
Patēriņš:	2 - 4 m ² /l atkarībā no noklājamās koka virsmas (zāģets/ ēvelēts) 4 – 8 m ² /l otrā kārtā, atkarībā no noklājamās koka virsmas (zāģets/ ēvelēts)
Žūšanas laiks:	Tā pilnībā neizžūst, bet iesūcoties koksne virsma jūtas sausa. No dažām dienām līdz vairākām nedēļām, atkarībā no tā vai ēvelēts vai zāģēta zāģmateriāla koksne, biežums, un cik labi darva iekļūst virsmā.
Atšķaidīšana:	Auson Gum terpentīns. Kad atšķaida var rasties nelielas sveķu nogulsnes. Pievērs uzmanību! Nelietot vaiņspirtu atšķaidīšanai.
Tīrīšana:	Auson Gum terpentīns, alkohols vai ziepjūdens.
Uzglabāšana:	24 mēneši (aizvērtā traukā)

Uzklāšanas instrukcija

Genuine Pine Tar (Originālā priežu darva) ir relatīvi viskoza, bieza, bet to ir viegli uzklāt un iestrādāt koksne. Ja nepieciešams, lai tā būtu šķidrāka, ātrāk iesūktos koksne un veicinātu ātrāku nožūšanu var karsēt 50-70 grādu karstā ūdens traukā vai arī atšķaidīt ar terpentīnu. Kā arī var pievienot neapstrādātu vai vārītu linsēklas eļļu ātrākai žūšanai.

Neuzklāt pārāk biezu slāni priežu darvas, kas rada risku saplaisāšanai karstā laikā. Krāsošanai izmantot otu. Var arī izsmidzināt, ja tā ir karsēta vai atšķaidīta ar terpentīnu. Nedrīkst uzklāt koksnei, kas iepriekš apstrādāta ar citiem sedzošiem pārklājuma krāsu tiem.

Nodrošiniet labu ventilāciju. Krāsojiet ārā. Materiālu oriģinālā drošības datu lapa un krāsošanas norādījumi skat. www.tjarlek.se, www.auson.se