

1. Apraksts

SketchPaint ir augstas kvalitātes, ātri žūstoša, uz ūdens bāzes veidota apdares krāsa, kas balstīta uz divkomponentu sistēmu ar bāzes krāsu un izocianāta cietinātāju. Bāzes krāsa ir bez smaržas, netoksiska un nesatur svinu. To var viegli uzklāt, tā nešļakstās, un ar vienu kārtu tā rada virsmu, uz kuras var rakstīt ar tāfeles marķieriem un šķidrajiem krīta marķieriem. SketchPaint ir pieejama kā caurspīdīga laka vai balta krāsa ar izcilu izturību pret skrāpējumiem un nodilumu, ilgmūžību un mazgājamību. SketchPaint nedzeltē, un baltā versija nodrošina noteiktu segtspēju. SketchPaint ir pieejama kā Caurspīdīgi Spīdīga, Caurspīdīgi Matēta, Balta Spīdīga un Balta Matēta krāsa. SketchPaint ir piemērota mazām platībām no 3 m² līdz 16 m². Lielākām virsmām iesakām mūsu Paint For Pros SketchPaint. SketchPaint var izmantot kombinācijā ar mūsu MagnetPaint, lai izveidotu magnētisku tāfeli. Vai arī ar mūsu Greenscreen krāsu, lai izveidotu zaļo ekrānu, uz kura var rakstīt ar marķieriem. Bāzes krāsa nesatur/satur ļoti maz šķīdinātāju.

2. Aprīkojums

SketchPaint jāuzklāj, izmantojot rullīti divkomponentu krāsām uz ūdens bāzes. Vai arī var uzklāt, izmantojot Wagner XLVP smidzināšanas tehnoloģiju. Balto SketchPaint var izsmidzināt neatšķaidītu. Caurspīdīgo SketchPaint pirms smidzināšanas jāatšķaida ar 10% ūdens. Sajauciet ūdeni ar B komponentu, pirms pievienojat A komponentu. Tīriet aprīkojumu ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

3. Virsma

Virsmai jābūt cietai, tīrai, sausai un bez taukiem, putekļiem un rūsas. Noņemiet atlupušās krāsas kārtas un notīriet vecās krāsas kārtas ar krāsas tīrīšanas līdzekli. Aizpildiet visas plaisas un caurumus ar piemērotu špakteli un viegli noslīpējiet virsmu. Noņemiet visus taukus, netīrumus un putekļus ar ūdeni un amonjaku. Ja iespējams, noslaukiet ar tīru ūdeni un ļaujiet tai labi nožūt. Krāsojamām tapetēm jābūt stingri piestiprinātām. SketchPaint var uzklāt tieši uz koka veida virsmām. Citām virsmām ieteicams izmantot piemērotu grunti. Produktiem, uz kuriem jāraksta, gluda un vienmērīga virsma ir kritiski svarīga.

4. Uzklāšana

SketchPaint jāuzklāj temperatūrā virs +5°C un relatīvajā mitrumā līdz 80%. Vienai kārtai SketchPaint Caurspīdīgā krāsa teorētiski patērējas 8m²/L, SketchPaint Baltā krāsa – 6m²/L. Faktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas stāvokļa un uzklāšanas metodes. Iepriekš nosegt blakus esošās virsmas un pārliedzināties, ka telpa ir bez putekļiem.

Atdaliet un atveriet abus iepakojumus. Labi samaisiet B komponenta saturu, pirms pievienojat visu A komponenta saturu. Pēc tam maisījumu maisiet vismaz trīs minūtes. Ir svarīgi labi sajaukt abas komponentes optimālai sacietēšanai un darbībai. Pēc sajaukšanas maisījums jāatstāj uz 5 minūtēm ievilkties, vēlreiz jāsamaisa un pēc tam jāuzklāj vienas stundas laikā.

Visi šeit sniegtie ieteikumi un uzklāšanas norādījumi ir balstīti uz mūsu jaunāko tehnisko pieredzi. Ņemot vērā lielo individuālo projektu apstākļu dažādību, mēs nevaram uzņemties atbildību par to saturu. Šīs instrukcijas neatbrīvo pircēju/uzklājēju no atbildības noteikt produkta piemērotību, ņemot vērā projekta īpašības. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu tehnisko atbalstu

DROŠĪBAS DATU LAPA PIEEJAMA MAGPAINT EUROPE VAI LEJUPIELĀDĒJAMA VIETNĒ WWW.MAGPAINT.COM

SketchPaint - Tehnisko datu lapa

MagPaint Europe B.V.

Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, The Netherlands



Vēlams krāsot virsmas, kas nav lielākas par 8m², lai varētu izmantot vienu iepakojumu. Ja nepieciešami divi iepakojumi, katram iepakojumam izmantojiet atsevišķu rullīti un paplāti, lai izvairītos no vecās krāsas sajaukšanās ar svaigi sajauktu krāsu. Nekad nemaisiet vairākus iepakojumus vienlaicīgi. Lai nodrošinātu vienmērīgu divu iepakojumu uzklāšanu, pārliecinieties, ka nākamais maisījums tiek sajaukts, tiklīdz pirmais maisījums ir izlietots. Virsmām, kurām nepieciešami vairāk nekā divi iepakojumi, izmantojiet mūsu Paint For Pros SketchPaint.

Sakarā ar ātro žūšanu, uzklājiet SketchPaint ne pārāk plānā kārtā ar gariem, pārklājošiem vilcieniem no augšas uz leju un izvairieties no pārmērīgas pārkrāsošanas. Sāciet no tās puses, no kuras krīt gaisma, un virziet rullīša galu krāsošanas virzienā. Uzklājiet vienā kārtā un noņemiet blakus esošo pārklājumu un līmlenti vienas stundas laikā pēc uzklāšanas, lai izvairītos no malu bojājumiem. SketchPaint ir nelīpošs apmēram 4 stundu laikā. Viena kārtā ir pietiekama. Ja jūsu SketchPaint pēc vienas kārtas nedarbojas pareizi, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu.

5. Lietošana

SketchPaint jāsacietē 5 dienas, pirms uz tā var rakstīt ar tāfeles marķieriem. Tāfeles tinte satur pigmentu, saistvielu un šķīdinātāju, tāpat kā permanentā tinte. Atšķirība ir saistvielā, kas ir eļļains silikona polimērs un kas nepielips pie neporainas virsmas. Varat noslaucīt izžuvušo polimēra slāni, neatstājot pigmenta pēdas. Ļaujiet tintei nožūt, pirms mēģināt to izdzēst, pretējā gadījumā tā nepasargās virsmu no pigmenta. Vēlams katru dienu izmantot tīrīšanas līdzekli, lai noņemtu neredzamās eļļainās tintes atliekas. Neizmantojiet permanentus marķierus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus uz SketchPaint. Kļūdas gadījumā permanento marķieri var maigi noņemt ar krāsas šķīdinātāju vai nagu lakas noņēmēju. MagPaint Sketch Markers garantē vieglu dzēšanu. Var izmantot arī citu zīmolu tāfeles marķierus, taču daži marķieri var atstāt pēdas uz SketchPaint. Citus marķieru zīmolus vispirms jāpārbauda neuzkrītošā vietā.

MagPaint piedāvā SketchMarkers melnā, zilā, sarkanā un zaļā krāsā. Pieejami četru marķieru komplektos vienā krāsā vai visu četru krāsu komplektā. SketchCleaner aerosols ir pieejams 100 ml aerosola pudelēs. Vai arī varat iegādāties pilnu CleanerKit komplektu, kas ietver četru krāsu marķieru komplektu, SketchCleaner aerosola pudeli un mikrošķiedras lupatiņu.

6. Uzglabāšana

SketchPaint jāuzglabā vēsā, sausā, bez sala un slēgtā iepakojumā. Glabāšanas laiks slēgtā iepakojumā ir vismaz 36 mēneši, ievērojot pareizus uzglabāšanas apstākļus. Pēc abu komponentu sajaukšanas glabāšanas laiks samazinās līdz 2 stundām. NEAIZVERIET IEPAKOJUMU PĒC ABU KOMPONENTU SAJAUKŠANAS!

Visi šeit sniegtie ieteikumi un uzklāšanas norādījumi ir balstīti uz mūsu jaunāko tehnisko pieredzi. Ņemot vērā lielo individuālo projektu apstākļu dažādību, mēs nevaram uzņemties atbildību par to saturu. Šīs instrukcijas neatbrīvo pircēju/uzklājēju no atbildības noteikt produkta piemērotību, ņemot vērā projekta īpašības. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu tehnisko atbalstu

DROŠĪBAS DATU LAPA PIEEJAMA MAGPAINT EUROPE VAI LEJUPIELĀDĒJAMA VIETNĒ WWW.MAGPAINT.COM

SketchPaint - Tehnisko datu lapa

MagPaint Europe B.V.

Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, The Netherlands



7. Sertifikācija

ES GOS (gaistošo organisko savienojumu) robežvērtība šim produktam (2004/42/EK, kat. jWB, 2010): 140 g/L. SketchPaint satur 0 g/L GOS. MagnetPaint atbilst EN 71-3 un ROHS. Nesatur vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas vai mutagēnas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008. SketchPaint nesatur formaldehīdu, APEO, svinu un azbestu.

Ugunsreakcijas klase noteikta šādi: B – s1,d0

8. Specifikācijas

Produkts:	Caurspīdīgs Spīdīgs/Matēts	Balts Spīdīgs/Matēts
Preces kods:	320910.	320910.
Krāsa:	Caurspīdīga	Balta
Spīdums:	Spīdīgs vai Matēts	Spīdīgs vai Matēts
Blīvums:	1,05 kg/L , sajaukts produkts.	1,23 kg/L , sajaukts produkts.
Slāņa biezums:	Apm. 50 µm.	Apm. 50 µm.
Patēriņš:	Apm. 8m ² /L vienai kārtai.	Apm. 6m ² /L vienai kārtai.
Viskozitāte:	Gatavs lietošanai, atšķaidīt B komponentu ar 10% ūdens pirms izsmidzināšanas.	Gatavs lietošanai.
GOS:	ES GOS robežvērtība šim produktam (2004/42/EK, kat. jWB, 2010): 140 g/L. SketchPaint satur 0 g/L GOS.	ES GOS robežvērtība šim produktam (2004/42/EK, kat. jWB, 2010): 140 g/L. SketchPaint satur 0 g/L GOS.
Apstrādes apstākļi:	>+5°C / <80% relatīvais mitrums.	>+5°C / <80% relatīvais mitrums.
Žūšanas laiks:	1 stunda.	1 stunda.
Nākamā kārtas pēc:	4 stundas.	4 stundas.
Gatavs lietošanai pēc:	5 dienām.	5 dienām.
Iepakojuma vienības:	0,5L – 1L.	0,5L – 1L.
Glabāšanas laiks:	Vismaz 36 mēneši, ievērojot pareizus uzglabāšanas apstākļus. Bojājas pēc atvēršanas.	Vismaz 36 mēneši, ievērojot pareizus uzglabāšanas apstākļus. Bojājas pēc atvēršanas.

Visi šeit sniegtie ieteikumi un uzklāšanas norādījumi ir balstīti uz mūsu jaunāko tehnisko pieredzi. Ņemot vērā lielo individuālo projektu apstākļu dažādību, mēs nevaram uzņemties atbildību par to saturu. Šīs instrukcijas neatbrīvo pircēju/uzklājēju no atbildības noteikt produkta piemērotību, ņemot vērā projekta īpašības. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu tehnisko atbalstu

DROŠĪBAS DATU LAPA PIEEJAMA MAGPAINT EUROPE VAI LEJUPIELĀDĒJAMA VIETNĒ WWW.MAGPAINT.COM