

SketchPaint – Tehnisko datu lapa

MagPaint Europe B.V.

Riezenweg 2, 7071 PR Uft, The Netherlands



1. Apraksts

SketchPaint ir īpaši augstas kvalitātes, ātri cietējoša, uz šķīdinātāju bāzes veidota iekštelpu apdares laka, kas balstīta uz revolucionāru mitrumā cietējošu saistvielu sistēmu. Krāsai ir A+ iekštelpu emisiju marķējums un tā nesatur svīnu. To var viegli uzklāt, tā nešļakstās, un ar vienu kārtu tā veido virsmu, uz kuras var rakstīt ar tāfeles marķieriem. SketchPaint ir pieejama kā augsta spīduma caurspīdīga laka ar izcilu efektivitāti, izturību pret skrāpējumiem, nodilumizturību, ilgmūžību un mazgājamību. SketchPaint piešķir jūsu virsmai izskatu uzlabojošu efektu bez krāsas maiņas vai dzeltēšanas laika gaitā. Izmantojot mūsu speciālo SketchPaint Primer grunti, SketchPaint var kombinēt ar mūsu MagnetPaint vai MagnetPlaster, lai izveidotu magnētisku tāfeli uz jūsu sienas. Satur ļoti maz šķīdinātāju.

2. Aprīkojums

SketchPaint jāuzklāj, izmantojot augstas kvalitātes rullīti bez pūkām, kas piemērots šķīdinātāju bāzes lakām. Vai arī ar augsta blīvuma pret šķīdinātājiem izturīgu putu rullīti, lai iegūtu visgludāko rezultātu. SketchPaint var arī izsmidzināt, izmantojot Wagner XVLP smidzināšanas tehnoloģiju. Izmantotie instrumenti nekavējoties jānotīra pēc lietošanas ar krāsas šķīdinātāju.

3. Virsma

Virsmai jābūt cietai, tīrai, sausai un bez taukiem, putekļiem un rūsas. Noņemiet atlupušās krāsas kārtas un notīriet vecās krāsas kārtas ar krāsas tīrīšanas līdzekli. Aizpildiet visas plaisas un caurumus ar piemērotu špakteles materiālu un viegli noslīpējiet virsmu. Noņemiet visus taukus, netīrumus un putekļus ar ūdeni un amonjaku. Ja iespējams, noslaukiet ar tīru ūdeni un ļaujiet virsmai labi nožūt. Krāsojamām tapetēm jābūt stingri piestiprinātām. SketchPaint var uzklāt tieši uz jebkuras virsmas, kas apstrādāta ar piemērotu grunti. Vēlams izmantot mūsu balto SketchPaint Primer grunti vai krāsainu augstas kvalitātes poliuretāna-akrila krāsu. Izstrādājumiem, uz kuriem paredzēts rakstīt, gluda un vienmērīga virsma ir kritiski svarīga.

4. Uzklāšana

SketchPaint jāuzklāj temperatūrā virs +10°C un relatīvajā mitrumā no 20-80%. Vienai kārtai teorētiskais patēriņš ir 12-14m²/L. Faktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas stāvokļa un uzklāšanas metodes. Iepriekš nosegt blakus esošās virsmas un pārliecināties, ka telpa un jūsu rullītis ir bez putekļiem. Atveriet iepakojumu un labi samaisiet saturu. SketchPaint nav jāmaisā ar cietinātāju, un tai ir neierobežots darbības laiks. Uzklājiet plānu SketchPaint kārtu ar tīru rullīti garās joslās no augšas uz leju. Regulāri pārbaudiet, vai visa virsma ir pārklāta. Vienmēr sāciet no tās puses, no kuras krīt

Visi šeit sniegtie ieteikumi un uzklāšanas norādījumi ir balstīti uz mūsu jaunāko tehnisko pieredzi. Ņemot vērā lielo individuālo projektu apstākļu dažādību, mēs nevaram uzņemties atbildību par to saturu. Šīs instrukcijas neatbrīvo pircēju/uzklājēju no atbildības noteikt produkta piemērotību, ņemot vērā projekta īpašības. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu tehnisko atbalstu.

SketchPaint – Tehnisko datu lapa

MagPaint Europe B.V.

Riezenweg 2, 7071 PR Uft, The Netherlands



gaisma, un virziet rullīša galu krāsošanas virzienā. Pēc vienas kārtas uzklāšanas, noņemiet blakus esošo pārklājumu un līmlenti vienas stundas laikā, lai izvairītos no malu bojājumiem. SketchPaint ir nelīpoša vienas stundas laikā, atkarībā no mitruma līmeņa. SketchPaint žūst ātrāk pie augstāka atmosfēras mitruma.

5. Lietošana

SketchPaint sacietēšanas laiks ir tikai 24 stundas, pirms uz tās var rakstīt ar tāfeles marķieriem. Tāfeles tinte satur pigmentu, saistvielu un šķīdinātāju. Tāfeles tintes saistviela ir eļļains silikona polimērs, kas nepielips pie neporainas virsmas. Kad šķīdinātājs ir iztvaikojis, varat noslaucīt izžuvušo polimēra slāni, kas apvalko pigmentu. Ļaujiet tintei pilnībā nožūt pirms dzēšanas, pretējā gadījumā tā var atstāt pigmenta traipus tieši uz virsmas. Vēlams katru dienu izmantot tīrīšanas līdzekli, lai noņemtu neredzamās eļļainās tintes atliekas. Neizmantojiet permanentus marķierus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus uz SketchPaint virsmas. Kļūdas gadījumā permanento marķieri var maigi noņemt ar krāsas šķīdinātāju vai nagu lakas noņēmēju.

MagPaint SketchMarkers garantē vieglu dzēšanu. Var izmantot arī citu zīmolu tāfeles marķierus, taču daži marķieri var atstāt pēdas uz SketchPaint virsmas. Citu marķieru zīmoli vispirms jāpārbauda neuzkrītošā vietā. MagPaint piedāvā SketchMarkers melnā, zilā, sarkanā un zaļā krāsā. Pieejami četru marķieru komplektos vienā krāsā vai visu četru krāsu komplektā. SketchCleaner aerosols ir pieejams 100 ml vai 500 ml aerosola pudelēs. Vai arī varat iegādāties pilnu CleanerKit komplektu, kas ietver četru krāsu marķieru komplektu, SketchCleaner aerosola pudeli un mikrošķiedras lupatiņu.

6. Uzglabāšana

SketchPaint jāuzglabā vēsā, sausā, neatkarīgā no sala un slēgtā iepakojumā. Glabāšanas laiks slēgtā iepakojumā ir vismaz 36 mēneši, ievērojot pareizus uzglabāšanas apstākļus. SketchPaint iepakojumu var aizvērt un izmantot atkārtoti, taču tas bojājas pēc atvēršanas.

7. Sertifikācija

ES GOS (gaistošo organisko savienojumu) robežvērtība šim produktam (2004/42/EK, kat. iSB, 2010): 500 g/l. SketchPaint satur maks. 60 g/l GOS. SketchPaint atbilst ROHS.

Nesatur vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas, reproduktīvai sistēmai toksiskas vai klasificētas attiecībā uz vides apdraudējumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

SketchPaint nesatur formaldehīdu, APEO, svinu un azbestu.

Ugunsreakcijas klase noteikta šādi: B – s1,d0, kombinācijā ar mūsu SketchPaint Primer grunti.

Visi šeit sniegtie ieteikumi un uzklāšanas norādījumi ir balstīti uz mūsu jaunāko tehnisko pieredzi. Ņemot vērā lielo individuālo projektu apstākļu dažādību, mēs nevaram uzņemties atbildību par to saturu. Šīs instrukcijas neatbrīvo pircēju/uzklājēju no atbildības noteikt produkta piemērotību, ņemot vērā projekta īpašības. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu tehnisko atbalstu.

SketchPaint – Tehnisko datu lapa

MagPaint Europe B.V.

Riezenweg 2, 7071 PR Uft, The Netherlands



8.Specifikācijas

Preces kods:	3208 909190.
Krāsa:	Caurspīdīga, uzlabo izskatu bez krāsas maiņas.
Spīdums:	Spīdīgs.
Blīvums:	1,08 kg/L.
Slāņa biezums:	Apm. 65 µ, viena kārtā.
Patēriņš:	Apm. 12-14 m ² /L vai vairāk, atkarībā no virsmas stāvokļa un uzklāšanas metodes.
Viskozitāte:	Gatavs lietošanai. Ja nepieciešams, atšķaidīt līdz 3% ar vaišpirtu.
GOS (Gaistošie organiskie savienojumi):	ES robežvērtība šim produktam (2004/42/EK, Kat. iSB, 2010): 500 g/L. Šis produkts satur maksimāli 60 g/L GOS.
Apstrādes apstākļi:	T: >+10°C. Rel. mitr.: >20%-80%<.
Žūšanas laiks:	1 stundas laikā.
Gatava virsma lietošanai:	Pēc 24 stundām.
Iepakojums:	0,25L – 0,5L – 1L – 2,5L – 5L.
Uzglabāšanas laiks:	Vismaz 36 mēneši, ievērojot pareizus uzglabāšanas apstākļus. Bojājas pēc atvēršanas.

Visi šeit sniegtie ieteikumi un uzklāšanas norādījumi ir balstīti uz mūsu jaunāko tehnisko pieredzi. Ņemot vērā lielo individuālo projektu apstākļu dažādību, mēs nevaram uzņemties atbildību par to saturu. Šīs instrukcijas neatbrīvo pircēju/uzklājēju no atbildības noteikt produkta piemērotību, ņemot vērā projekta īpašības. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu tehnisko atbalstu.