

# Light Pine Tar Oil

## Neklampi alyva iš pušų deguto

### Bendroji informacija

**Light Pine Tar alyva (neklampi alyva iš pušų deguto)** tai neklampi deguto alyva natūralaus Genuine Pine Tar (originalus pušų degutas) ir kokybiškos terpentino alyvos pagrindu.

**Light Pine Tar alyva (neklampi alyva iš pušų deguto)** giliai įsiskverbia į medieną, neleidžia jai išdžiūti ir skilinėti. Degutas efektyviai apsaugo medieną nuo vandens patekimo ir sulėtina medienos kokybinių charakteristikų pabūgėjimą.

**Light Pine Tar alyva (neklampi alyva iš pušų deguto)** alyva dažant tampa rudos spalvos, bet jos spalva palaipsniui išnyksta, kadangi ultravioletiniai spinduliai išblukina degutą ant paviršiaus. Šis procesas gali užtrukti keletą mėnesių, kol visas paviršius bus tokios pat spalvos, kaip ir prieš dažymą.

Specifinis deguto kvapas sumažėja po kelių dienų, o po mėnesio kvapas bus beveik nejaučiamas. Jūs galėsite vaikščioti produktu apdorotu paviršiumi, kai tik **Light Pine Tar alyva (neklampi alyva iš pušų deguto)** susigers į medienos paviršių.

Pušų degutas yra natūrali medienos apsauga, jis susideda iš įvairių tipų dervos ir terpenų. Derva yra natūralus medienos apsaugos būdas nuo mikroorganizmų ir pažeidimų gydymo medžiaga. Terpenas yra tirpiklis, kuris pagreitina džiūvimo procesą. Pušies degutas gaminamas naudojant iš daug dervos turinčių medžių, naudojant krosnis.

### Produkto taikymas

**Light Pine Tar alyva (neklampi alyva iš pušų deguto)** dažniausiai naudojama medienos apdorojimui, kuri apdorota konservantais su slėgiu ir naudojama terasoms, gaminant sodo baldus, prieplaukas ir kitais atvejais, kur reikia padengti neapdorotą medieną atvira ore, kur medienos apdorojimui yra reikalingas neklampus deguto produktas.

### Pakuotės

60700401 / 1 L  
60700472 / 3 L

### Techniniai duomenys

Spalva:	Šviesiai ruda
Tankis:	0,91 ± 0,03 kg/l
Sausas likutis:	50%
Sunaudojimas:	6-10 m <sup>2</sup> /l priklausomai nuo dengiamo paviršiaus tipo.
Džiūvimo trukmė:	Džiūvimas gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, priklausomai nuo oro sąlygų, ar apdorojama obliuota arba pjautinė mediena, nuo storio ir kaip gerai degutas įsiskverbia į paviršių.
Skiedimas:	Naudokite terpentino alyvą (Auson Gum). Atkreipkite dėmesį! Nenaudokite vait spirito.
Valymas:	Terpentino alyva (Auson Gum), spiritas arba vanduo/muilas.
Laikymas:	24 mėnesiai (uždaroje pakuotėje)

### Naudojimo instrukcija

Geriausius rezultatus pasiekiami, jei dengimas atliekamas šiltu oru, esant oro temperatūrai ne mažiau nei + 10 laipsnių Celsijaus. Tokiomis sąlygomis lengviau dirbti su produktu, jis lengviau įsiskverbs į paviršių. Prieš dengimą gerai išmaišykite.

Jūs galite dengti produktą ant su slėgiu apdoros konservantais medienos, kuri buvo laikoma atvira ore 1-2 metus. Tokiu atveju **Light Pine Tar alyva (neklampi alyva iš pušų deguto)** galės geriau įsiskverbti į medieną. Terasas turėtų būti apdorojamos ne rečiau kaip kas dveji metai.

**Light Pine Tar alyva (neklampi alyva iš pušų deguto)** negalima dengti medienos, anksčiau apdorotos/dažytos kitų rūšių dažais.

#### Dengimas:

Kietu šepetiu nuvalykite nuo paviršiaus dulkes, purvą. Nuplaukite dumblius ir pelėsių pėdsakus. Paviršius, kurie anksčiau buvo apdoroti paprasta medienos alyva, iš pradžių reikia nuplauti. Prieš dažant paviršius turi būti sausas. Naudokite teptuką arba volelį. Produktą galima dengti purškiant. Produkto likučius nuvalykite skudurėliu, sumirkytu terpentinu arba spiritu.

Užtikrinkite gerą ventilaciją. Dengti produktą ne patalpose. Saugos pasą galima rasti tinklalapyje [www.auson.se](http://www.auson.se), naudojimo instrukcijas tinklalapyje - [www.tjärke.com](http://www.tjärke.com).

**Jei norite gauti papildomos informacijos, mes rekomenduojame susipažinti su produkto saugos pasu arba žiūr. instrukciją ant pakuotės.**

Leidimas: 2016-11-10 / AA Ši informacija skirta tik susipažinimui ir teikiama be įsipareigojimų. Kilus neaiškumams ar klausimams, rekomenduojame jums atlikti savo bandyminius patikrinimus ir kreiptis į mus dėl rašytinių rekomendacijų.

Importuotojas: SIA "Krasu serviss" | Vienibas gatvė 93, Ryga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 | [info@krasuserviss.lv](mailto:info@krasuserviss.lv)

