

Roslagsmahogny

Klasiskā senās receptes priežu koku sveķu darva

Vispārēja informācija

Roslagsmahogny ir zemas viskozitātes darvas lazūra zeltaini brūnā tonī, kura veidota pēc tradicionālas Zviedru priežu darvas receptes. Satur dabas produktus vienādās devās – priežu sveķu darvu, linsēklu eļļu un terpentīnu.

Krāsošanas laikā koksnes virsmas struktūra būs redzama, līdzīgi kā lazūras krāsu izmantošanā.

Roslagsmahogny nav pasargāta pret saules UV iedarbību, tādēļ ar laiku koksne var kļūt pelēka.

Priedes darva ir dabīga koksnes aizsardzība, tā sastāv no dažādiem sveķu un terpēnu veidiem. Sveķi ir koka dabiskais veids kā pasargā sevi no mikroorganismiem un dziedē bojājumu vietas. Terpēns ir šķīdinātājs un tas paātrina priežu darvas žāvēšanas procesu. Priežu darvu ražo no bagātīgi sveķainiem kokiem izmantojot krāsnis.

Produkta pielietojums

Roslagsmahogny var izmantot uz iepriekš apstrādātu koksni ar priežu sveķu darvu. Koka laivām, laivu piestātnēm, šindeļu jumtiem u.c. koka konstrukcijām.

Iepakojums

60301401 / 1 l
60301473 / 3 l
60301556 / 10 l

Tehniskā informācija

Krāsa:	Gaiši brūna
Bļivums:	0,90 ± 0,03 kg/lit
Patēriņš:	6-12 m ² /l atkarībā no noklājamās koka virsmas (zāģets/ ēvelēts)
Žūšanas laiks:	No dažām dienām līdz vairākām nedēļām, atkarībā no tā vai ēvelēts vai zāģēta zāģmateriāla koksne, biežums, un cik labi darva iekļūst substrātā.
Atšķaidīšana:	Auson Gum terpentīns. Pievērs uzmanību! Nelietot vai spirtu
Tīrīšana:	Auson Gum terpentīns, alkohols vai ziepjūdens.

Uzklāšanas instrukcija

Labākie rezultāti tiek sasniegti, ja krāsošana tiek veikta siltos laika apstākļos, vismaz +10 grādi pēc Celsija. Tad ar produktu kļūst vieglāk strādāt un tas vieglāk iekļūst virsmā.

Roslagsmahogny nedrīkst uzklāt koksnei, kas iepriekš apstrādāta ar sedzošu pārklājuma krāsu tiptiem.

Roslagsmahogny satur linsēklu eļļu, kas nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt pelējuma veidošanos. Tāpēc vienmēr jāveic rūpīga pirms krāsošanas virsmas mazgāšana.

Izmantojiet cietu birsti, lai noņemtu putekļus, netīrumus un nolupušās krāsas. Nomazgājiet aļģes un pelējuma vietas. Pirms krāsošanas virsmai jābūt sausai. Krāsojiet tieši bez gruntēšanas. Izmantojiet otu vai rullīti. Var arī izsmidzināt. Krāsojiet divas reizes, lai nodrošinātu optimālu aizsardzību. Starp kārtām ļaut darvai nožūt.

Nodrošiniet labu ventilāciju. Krāsojiet laukā. Materiālu oriģinālā drošības datu lapa un krāsošanas norādījumi skat. www.tjärke.com.