



AF---M466

Jonizējoša piedeva šķīdinātāju bāzes pārklājumiem

Galvenās īpašības:

- Uz sudraba joniem bāzēta piedeva. Pēc pievienošanas un pēc nožūšanas tā nodrošina antibakteriālas īpašības virskārtām. Ar jonizētu virskārtu apstrādātām virsmām būs raksturīga iezīme, kas samazina baktēriju daudzumu, kas lietošanas laikā var nogulsnēties uz virsmām.
- Ieteicamā attiecība: 2% no maisījuma (iekļauts cietinātājs un atšķaidītājs).
- AF---M466 var tikt pievienots PU, Akrila PU un Nitro bāzes virskārtās. To nevajadzētu pievienot pie poliestera produktiem. **Ja tas tiek pievienots spīdīgām virskārtām, tas krasi samazina to spožumu.**

Ķīmiskās fizikālās īpašības

Sausais atlikums (%)	6% ± 1%
Blīvums (g/cm ³)	0,920 ± 0,030

Piezīmes

Produktam nav ierobežots uzglabāšanas laiks..