



## FL-xxM269

### Caurspīdīga, pašgruntējoša poliuretāna laka

#### Galvenās īpašības:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ar izsmidzināšanu</li> <li>Piemērots atvērto poru sistēmām</li> <li>Augsts sausais atlikums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piemērots dažāda tipa virsmām – masīvkokam, finierim</li> </ul>
---	--

#### Versijas:

FL-10M269	10±2 spīdums	FL-45M269	45±2 spīdums
FL-15M269	15±2 spīdums	FL-80M269	80±2 spīdums
FL-25M269	25±2 spīdums		

<b>Rekomendētais pielietojums:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plakanas virsmas</li> <li>Durvīm</li> <li>Profilī</li> </ul>									
<b>Uzklāšanas metodes:</b>	Tradicionālā, bezgaisa izsmidzināšana un augstspiediena									
<b>Produkta sagatavošana:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Pēc svara:</td> <td>FL-xxM269</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cietinātājs</td> <td>FC---M003</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Atšķaidītājs</td> <td>DF---M005</td> <td>20</td> </tr> </table>	Pēc svara:	FL-xxM269	100	Cietinātājs	FC---M003	50	Atšķaidītājs	DF---M005	20
Pēc svara:	FL-xxM269	100								
Cietinātājs	FC---M003	50								
Atšķaidītājs	DF---M005	20								

#### Ķīmiskās – fizikālās īpašības

Sausais atlikums (%)	43±2
Blīvums (g/cm <sup>3</sup> )	0,990±0,030
Viskozitāte DIN 4 (s) 23°C	55±3
Dzīvotspēja (h)	2

#### Uzklāšanas īpašības

Rekomendētais daudzums	līdz 3
Daudzums vienai kārtai	līdz 150 g/m <sup>2</sup>
Intervāls starp kārtām	No: 1 h līdz: 3 h

#### Pārklāšanas sistēmas galvenās īpašības

Žūšana 20°C pie gaisa mitruma 45%-65%: 100 g/m <sup>2</sup>		Paātrināta žūšana: 100 g/m <sup>2</sup>		
			Temperatūra	Laiks
Putekli nelīp	20'	Flash off	20°C	15'
Var pieskarties	30'	Gaisa temperatūra	50°C	30'
Var kraut grēdā	3 h	Atdzesēšana	20°C	10'

<b>Virsmas sagatavošana:</b>	Pirms uzklāšanas virsmu apstrādāt ar P220 grauda smilšpapīru. Lai nobeicētu virsmu izmantot ūdensbāzes beici TY---M001, TY---M003 vai šķīdinātāja bāzes TM---M006 vai TM---M007. Lai ietonētu produktu izmantot TM---M005 pigmentus.
------------------------------	--

#### Alternatīvs atšķaidītājs:

DF---M002	Ātrāka žūšana/ universāls atšķaidītājs.
-----------	---

#### Alternatīvs cietinātājs:

FC---M007	Paaugstina noturību pret dzeltēšanu un padara virsmu noturīgāku pret skrāpējumiem.
-----------	--

#### Piezīmes

Produktam ir neierobežots uzglabāšanas laiks. Taču pēc ilglaicīgas uzglabāšanas var rasties nelielas nogulsnes, tādēļ ir ieteicams produktu kārtīgi izmaisīt līdz viendabīgai masai pirms lietošanas.
---