



JL---M070

Caurspīdīga poliuretāna akrila gruntslaka

Galvenās īpašības:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pilnīgi bezkrāsains produkts, pēc uzklāšanas saglabā koka dabisko krāsu. • Nedzeltējošs. • Satur UV absorbētājus, pasargā koksni no saules staru ietekmes. | <ul style="list-style-type: none"> • Piemērots balinātas koksnes lakošanai. • Labi mitrina šķiedru. • Īpaši piemērots gaišo koku apdarei, kā arī bērzu, ozolu, kļavas koku substrātiem. |
|--|--|

Versijas:

/-----	Caurspīdīga
--------	-------------

Rekomendējamais pielietojums:	• Plakanas detaļas	Saliktas mēbeles	• Virpotas detaļas
Uzklāšanas veids:	Izsmidzināšana vai uzliešanas iekārta.		
Produkta sagatavošana:	Pēc svara:	JL---M070 100	Pēc tilpuma:
	cietinātājs	FC---M070 10	tā kā pēc svara.
	atšķaidītājs	DF---M002 20-30	

Kīmiskās – fizikālās īpašības

Sausais atlikums (%)	27 ± 1
Blīvums (g/cm ³)	0,910 ± 0,030
Viskozitāte DIN 4 (s) pie 20°C	40 ± 3
Dzīvotspēja (h)	10

Uzklāšanas īpašības

Uzklāšanas kārtas	līdz 3
Rekomendētais daudzums	līdz: 130 g/m ²
Intervāls starp kārtām	no: 45min līdz: 4 h

Galvenās īpašības uzklāšanas sistēmai

Žūšana 20° pie relatīvā mitruma 45 - 65%: 100 g/m ²	
Putekļi nelīp	10'
Var pieskarties	20'
Pārklāšana ar topkārtu	8 h
Slīpējams	8 h
Var kraut grēdā	4 h

Paātrinātā žūšana: 100 g/m ²		
	Temperatūra	Laiks
Flash Off	istabas	10'
Gaisa tunelis	50°C	50'
Atdzesēšana	istabas	10'

Substrāta sagatavošana:	Slīpēšana ar P180 graudu un kārtīgi notīrīt virsmu pirms gruntēšanas. Virsmas tonēšanai var izmantot šķīdinātāja bāzes (TM---M006 vai TM---M007) vai ūdens (TY---M001 vai TY---M003) beices. Izmantojams arī balinātam kokam.
Pārklāšana:	Ar poliuretāna akrila topkārtu JO-xxM070 vai arī ar JO-xxM072.

Alternatīvs cietinātājs:

FC---M072 10%	Samazina žūšanas laiku.
Sajaukšanai, abu cietinātāju veidus, var paaugstināt līdz 20% kārtas noturības un žūšanas uzlabošanai. Produktu maisījumu pievienošanas paaugstināšana ir ieteicama, ja tiek uzklāts trīs kārtās un/ vai tiek slīpēts ar automātisko aprīkojumu.	

Alternatīvs atšķaidītājs:

DF---M003	Karstā laikā vai ar paaugstinātu gaisa mitrumu.
-----------	---

Piezīmes

Produktam ir neierobežots derīguma termiņš. Lai vai kā, pēc ilga uzglabāšanas laika, pirms lietošanas to ļoti labi jāsamaisa.

Tikko balinātu koku, pirms gruntslakas uzklāšanas nogaidīt 48 stundas.

Pielietojot zemākā temperatūrā par 15°C var izraisīt trauslu pārklājumu un/ vai nevienmērīgu žūšanu. Nav piemērots uzklāšanai uz vienkomponenta izolātorgrunts FI---M196.

Akrila aizsardzības ietekme uz koka dabīgā toņa maiņu gaišajiem kokiem, kļavas, bērza, oša ir lielāka par sveķainiem kokiem, piem., priede, egle, lapegle, jo tiem ir ļoti augsta saules gaismas jutība.