



JO-xxM072

Caurspīdīga, matēta, poliuretāna akrila laka – “Anti scratch”

Galvenās īpašības:

<ul style="list-style-type: none"> • Piemērots izsmidzināšanai un uzklāšanai ar uzliešanu. • Pilnīgi caurspīdīga • Patīkama tausti • Vienmērīgs spīdums • Skrāpējumu noturīga 	<ul style="list-style-type: none"> • Nedzeltējoša • Nemaina pamatnes toni • Ātri žūstoša • Piemērota virtuves fasāžu krāsošanas sistēmai kā virskārta
--	---

Versijas:

JO-05M072	05±1 Spīdums	JO-20M072	20±2 Spīdums	JO-50M072	50±2 Spīdums
JO-10M072	10±2 Spīdums	JO-25M072	25±2 Spīdums	JO-65M072	65±3 Spīdums
JO-15M072	15±2 Spīdums	JO-35M072	35±2 Spīdums		

Rekomendētais pielietojums:	• Plakanas virsmas	• Paneļi	• Virtuves durvis
Uzklāšanas metodes:	Izsmidzināšana vai apliešana		
Produkta sagatavošana:	pēc svara:		pēc tilpuma :
	JO-xxM072	100	kā pēc svara
	Cietinātājs FC---M070	20	
	atšķaidītājs DF---M002	10-30	

Ķīmiskās – fizikālās īpašības

Sausais atlikums (%)	26 ± 1
Blīvums (g/cm ³)	0,930 ± 0,030
Viskozitāte DIN 4 (s) pie 23°C	40 ± 3
Dzīvotspēja (h)	4

Uzklāšanas īpašības

Ieteicamais uzklāšanas daudzums	max: 120 g/m ²
---------------------------------	---------------------------

Pārklāšanas sistēmas galvenās īpašības

Žūsana pie t 20° C relatīvais gaisa mitrums 45 - 65%: 100 g/m²	Pātrinātā žūsana: 100 g/m²	
	Temperatūra	Laiks
Putekļi nelīp	istabas	15'
Var pieskarties	50°C	45'
Var kraut grēdā	istabas	15'

Substrāta sagatavošana	JL---M070 vai JL---M071 gruntlakas lieliski der pretdzeltēšanas sistēmai. To var uzklāt arī uz jebkura veida poliuretāna, poliestera vai UV gruntskārtas.
-------------------------------	---

Alternatīvs cietinātājs:

FC---M070 at 10%	Lai vēl vairāk samazinātu žāvēšanas laiku. Tas nedaudz samazina virsmas cietību.
------------------	--

Piezīmes

Produktam ir neierobežots uzglabāšanas laiks. Taču pēc ilglaicīgas uzglabāšanas var rasties nelielas nogulsnes, tādēļ ir ieteicams produktu kārtīgi izmaisīt līdz viendabīgai masai pirms lietošanas.
