



TIKKURILA

## ARGENTUM PLUS 20

IEKŠDARBU KRĀSA, KAS INAKTIVIZĒ VĪRUSUS UN BAKTĒRIJAS

### APRAKSTS

Argentum Plus 20 ir ūdens bāzes, pusmatēta, speciāla apdares krāsa sienām un griestiem iekštelpās. Tā satur aktīvo sudrabu, kas aizsargā krāsoto virsmu no mikroorganismu augšanas. Argentum Plus 20 ir augsta nodilumizturība, un to var tīrīt ar slimnīcās izmantotajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem. Formulai ir ļoti zems GOS emisijas līmenis

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienu un griestu virsmas sausās un mitrās telpās, kurās ir nepieciešama augsta nodilumizturība un augsts higiēnas līmenis. Piemēram, vestibilos, kāpņu telpās, slimnīcas koridoros, palātās, peldbaseinu koridoros un citas līdzīgas telpās, kas pakļautas lielai slodzei.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota betona, ģipškartona, špaktelētu, ķieģeļu un citu izplatītu plātņu virsmu krāsošanai. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 05.08.2022

## ARGENTUM PLUS 20

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE
Toņi	<b>Toņu kartes:</b> Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Pro Grey - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Izjūti krāsas - toņu karte, Color Now 2022. Tonējama gaišajos toņos saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.
Spīdums	Pusmatēts. 4/RT-klase
Patēriņš	Teorētiskais patēriņš: 8-10 m <sup>2</sup> /l. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, apstākļiem, apstrādājamās virsmas formas un raupjuma.
Iepakojumi	2.7 l, 9 l, 18 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Rullis, ota vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0.015" - 0.021", atšķaidīšana 0 - 5 % no tilpuma.
Žūšanas laiks	Var pieskarties apm. pēc 2 stundām. Var pārkrāsot apm. pēc 4 stundām.
Bļīvums (kg/l)	apm. 1.2 kg/l, ISO 2811.
Ķīmiskā izturība	Iztur mazgāšanas līdzekļus un šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu.
Noturība pret mazgāšanu	Ļoti laba. Iztur arī mazgāšanu ar mazgāšanas līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto slimnīcās.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998.
Karstumizturība	85 °C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 05.08.2022

## ARGENTUM PLUS 20

### Īpašā iezīme

Augstas vīrusu inaktivējošas īpašības pret liellopu koronavīrusu:

Izmantojot kvantitatīvo nesēja testu saskaņā ar ISO 21702: 201, produkts ir pārbaudīts, lai parādītu augstu vīrusu inaktivējošo aktivitāti pret liellopu koronavīrusu (S379 Riems). Pārbaudi veica Eurovir laboratorija (testa ziņojuma datums: 2022. gada 3. februāris).

Antibakteriālās aktivitātes noteikšana:

Krāsotās virsmas antibakteriālā aktivitāte ir pārbaudīta saskaņā ar ISO 22196. Izmantotie baktēriju celmi bija Staphylococcus aureus ATCC 6538P un Escherichia coli ATCC 8739 ar 24h iedarbības laiku.

### GOS

(kat A/a) 30g/l (2010)

Argentum Plus 20 maksimālais GOS saturs 1g/l.

### Uzglabāšana

Sargāt no sala. Neuzglabāt tiešā saulē, arī zem brezenta aizsargpārklāja. Tonētu produktu vai produktu nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# ARGENTUM PLUS 20

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

### Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteltepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt ar Āssā 1 vai Luja gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Ievērojot lietošanas pamācību, iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un ļaut nožūt. Noņemt atlukušo, atslāņojušos krāsu. Noslīpēt krāsotās virsmas. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteltepi. Špaktelētās vietas nogruntēt ar Āssā 1 vai Luja gruntskrāsu.

### Krāsošana

Pirms lietošanas Argentum Plus 20 rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas ar otu, rullīti vai izsmidzināšanu.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas jāapietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar mīkstu birsti vai lupatu.

Virsmas tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un birsti, sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi jānoskalo. Jāievēro mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu.

### Remontkrāsošana

Apstrādātā virsma saglabā savas īpašības visa apkopes intervāla laikā. Ar Argentum Plus 20 krāsu krāsotas virsmas pārkrāsot ar to pašu krāsu, lai saglabātu funkcionalitāti. Pārkrāsošana ar cita veida ūdens bāzes krāsu var radīt krāsas īpašību zudumu.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Šis produkts satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur sudraba fosfāta stikls un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Ādas sensibilizācijas risks. Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.