



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ PETSII

NOPEASTI KUIVUVA PETSII / SÄVYTETTÄVÄ

TYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattipetsi.

KÄYTTÖKOHTEET

Parketti- ja laualattiat.

SOVELTUVUUS

Hiottujen puulattioiden petsaukseen, kun pintalakkana käytetään Parketti-Ässä -lattia lakkaa. Varmista ennen käsittelyä tuotteen soveltuvuus kyseiselle puupinnalle pienellä koelakkauskella. Ei sovellu esim. timanttiamänty-, savutammi- ja ruskeapyökkipinnoille.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 22.04.2020

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

TEKNISET TIEDOT

Maalautuoteryhmä 2012	054 Dispersiopetsit
Perusmaalit	EP perusmaali
Värit	Värikartat: Kuultavat sisävärit. Sävytettävissä Tikkurilan kuultaviin väreihin.
Riittoisuus	Sivelylevitys 15-20 m ² /l. Flotex-lastalevitys 20-25 m ² /l.
Pakkaukset	0.9 l, 2.7 l
Ohenne	Vesi Tarvittaessa voidaan ohentaa vedellä.
Työtapa	Levitys Flotex-lastalla tai leveällä siveltimellä puusyiden suuntaisesti.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Pölykuiva n. tunnissa. Toinen käsittely voidaan suorittaa 3-4 tunnin kuluttua. Pintalakkaukset Parketti-Ässä -lattialakalla voidaan suorittaa 3-4 tunnin kuluttua toisen kerran käsittelystä
Tiheys (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	10
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Suojeltava jäätymiseltä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PARKETTI-ÄSSÄ PETSII

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Puupinnan on oltava kuiva ja puhdas liasta, vahasta ja rasvoista. Ilman ja pinnan lämpötilan on oltava +15-20°C ja ilman suhteellisen kosteuden 30-80 %.

Komponenttien sekoittaminen

Tarvittaessa voidaan ohentaa vedellä.

Pinnan esikäsitteleminen

Hionta ja kittaus:

Hio lattiat koneellisesti puun kuvioinnin tai ikkunan valon suuntaisesti (hioma-paperi n:o 100 tai 120). Poista hiontapöly huolellisesti pölynimurilla.

Erittäin tasaista jälkeä saat, kun kostutat lattian vielä kevyesti esim. mopilla tai sienellä, annat kuivua ja hiot tikut pois hienolla (230) hiomapaperilla tai koneellisesti hiomaverkolla.

Käsittely

Käsittämätön puupinta:

Sekoita Parketti-Ässä Petsi hyvin pohjaa myöten ravistamalla ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Tee ensin koekäsittely huomaamattomalle alueelle varmistuaksesi oikeasta väristä. Käsitellyn pinnan lopullinen väri riippuu puun lajista, kovuudesta ja alkuperäisestä värisävystä sekä käsittelykertojen määrästä.

Levitä ohuella flutex-lastalla puunsuunnan suuntaisesti. Suunnittele työ huolellisesti etukäteen, jotta saat levitettyä petsin tasaisesti koko alueelle. Lautalattiat voi käsitellä siveltimellä lauta kerrallaan. Toinen petsauskerta tehdään 3-4 tunnin kuluttua ja pintalakkaus Parketti-Ässä -lattialakalla 3-4 tunnin kuluttua toisesta petsauksesta.

Pinta lakataan Parketti-Ässä -lattialakalla ohjeiden mukaan. Ks. Parketti-Ässä -lattialakan tuoteseloste. Petsattu pinta tulee aina suojata pintalakalla.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet

Petsattu ja lakattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentyviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.