

# Diccoplast 30

## TÜÜP

Kahekomponentne katalüütvärv.

## TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Tõstab värvitud pinna kvaliteeti oma vastupidavuse ja suurepärase kattevõimega. Lõpptulemus jääb kaunis ja rikkalik
- Hea vastupidavus kriimustustele ja keemilistele ainetele aitab pinnal pikemat aega säilitada head välimust
- Kiiresti kuivav, täitev ja väga vastupidav värv sisetingimustesse.
- Toode täidab emissiooniklassi E1 normi. Toode on testitud vastavalt standardile EN 717-1 ja formaldehüüdisisaldus ei ületa 0,124 mg/m<sup>3</sup> õhus.
- Tootel on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaat nr EUFI29-19001970-MED, seega on ta aktsepteeritud laevade sisepindade värvina. MED-sertifikaadiga tooteid on madala leegi levikuomaduste tõttu ohutu kasutada ning need ei tekita liiga palju suitsu ja mürgiseid ühendeid
- Sobib mööblile, ustele jmt puit- ning puitkiudpindadele

## TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% 60±2%

Kuivainesisaldus, massi-% 74±2%

Tihedus 1.3 kg/l

Segamissuhe Värv 100 mahuosa Diccoplast 30  
Kõvendi 10 mahuosae 006 2098

Kasutusaeg (+23 °C) 48 tundi

### Soovituslikud pihustuskogused ja teoreetiline kulu

| Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata) |          | Teoreetiline kulu       |
|--|----------|-------------------------|
| märg                                       | kuiv     |                         |
| 100–120 g/m <sup>2</sup>                   | 45–55 µm | 11–13 m <sup>2</sup> /l |

Toote kulu sõltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja töödeldava pinna kujust ning kvaliteedist.

### Kuivamisajad

| 100–120 g/m <sup>2</sup> | +23 °C    | +50 °C    |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Puutekuiv, pärast        | 20–30 min | 10–20 min |
| Vimastamiskuiv, pärast   | 4–6 h     | 40–60 min |
| Pakkimiskuiv, pärast     | 1 öp      | 1–2 h     |

Vimastamistemperatuur alla 35 °C. Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

### Läige

Poolmatt.

### Värvitoonid

Eritoonid valge 201 ja must 202. RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardi toonid. TEMASPEED PREMIUM toonimine.

# Diccoplast 30

## KASUTUSJUHEND

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Eeltöö</b>                   | Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Enne järgmise kihi pinnale kandmist lihvi pind lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.  |
| <b>Soovitavad kruntvärvid</b>   | Diccoplast Primer, Diccoplast Plus TIX.   |
| <b>Töötlemistingimused</b>      | Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskussisaldus peab olema alla 18%. Nii värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Tagada korralik ventilatsioon parima tulemuse saavutamiseks. Võib kuivatada ka ahjus.   |
| <b>Komponentide segamine</b>    | Sega esmalt värv ja kõvendi eraldi hoolikalt läbi. Sega värv ja kõvendi kokku õiges segamissuhtes. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Vähene segamine või vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast kuivamist ja nõrgestada pinnakatte omadusi.  |
| <b>Pinnatöötlus</b>             | Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN 4). Soovitav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile. Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN4). Soovitav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt lakitavale objektile. Õhkpihustamisel vedelda värvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 20-50s (DIN 4). Soovitav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i. |
| <b>Vedeldid</b>                 | Thinner 1027, Lahusti 1033  |
| <b>Töövahendite puhastamine</b> | Vedeldi 1027 ja 1033  |
| <b>LOÜ</b>                      | Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 380 g/l värvi segu kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 20 mahu-%) on 450 g/l. EÜ LOÜ (VOC) 2004/42/EC sisalduse piirväärtus (alaliik A/j) 500 g/l (2010).  |
| <b>KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS</b>  | Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.   |

### Ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õige kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.