

## Produkta apraksts **HARD HAT® AEROSOLS ANTI-SLIP 2400**

### APRAKSTS

RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosols Anti-Slip 2400 ir uz ātri žūstoša modificēta akrila eļļas alkīda bāzes. Tonētu produktu pamatā ir svina un hromātu nesaturoši pigmenti ar īpašu pretslīdes piedevu.

### PIELIETOJUMS

RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 pielieto uz metāla, betona, keramikām un koka virsmām vai pienācīgi sagatavotām krāsotām pamatnēm. Tērauda virsmas jāgruntē ar 2169 vai 2182. RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 ir paredzēts nelieliem nelieliem apkopes vai pielabošanas darbiem. RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 lieto gan iekšdarbos, gan ārdarbos, vieglās rūpniecības darbiem, kur nepieciešams nodrošināt pretslīdes virsmu.

### TEHNISKIE DATI

Izskats:	Satīns
Krāsa:	Skatīt krāsu karti
Propelents:	Butāns/propāns
Ieteicamais plēves biežums:	25 µm sauss, vienāds ar 100 µm mitru
GOS-saturs:	524 - 538 g/l
<b>Žūšanas laiks:</b>	20°C/50% r.v.
Var pieskarties:	20 minūtes
Manipulācijām pēc:	60 minūtes
Atkārtota krāsošana:	Pēc 1 stundas
Pilnīga sacietēšana:	7 dienas
Karstumizturība:	100°C (sausā karstumā, virs 65°C var būt krāsas izmaiņas)

### Parklājums

Teorētiski: 2.5 m<sup>2</sup> viena aerosola tvertne var nožūt ar 25 µm  
Praktiski: Praktiskais pārklājums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, pamatnes porainības un raupjuma un materiāla zudumiem uzklāšanas laikā.

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Ar atbilstošiem līdzekļiem notīriet netīrumus, taukus, eļļu, vaļēju rūsu un visus citus virsmas piesārņotājus. Uzklāšanas laikā virsmai jābūt tīrai un sausai. Nosīpējiet neskartus pārklājumus, lai nodrošinātu labu saķeri.

### LIETOŠANAS NORĀDES

Noņemiet vāciņu. Pēc sajaukšanas bumbiņas grabēšanas vismaz vienu minūti enerģiski sakratiet. Lietošanas laikā aerosols bieži jāsakrata. Turēt var apm. 25 cm no virsmas. Veiciet kustības turp un atpakaļ, paralēli virsmai. Pārliecinieties, ka tvertne ir kustībā, kad tiek nospiesta smidzināšanas poga, lai izvairītos no izsitumiem un nosēdumiem. Uzklājiet vairākas plānas kārtas dažu minūšu intervālā, lai iegūtu tuvu, blīvu pārklājuma plēvi. Pēc lietošanas pagrieziet tvertni otrādi un 2–3 sekundes nospiediet izsmidzināšanas pogu, lai notīrītu vārstu.

### PIEZĪMES

Nelietot mitrās vietās, piemēram, vannas istabās, un uz pamatnēm, kuras regulāri saskaras ar ūdeni.

### UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Lai iegūtu labus rezultātus, relatīvajam mitrumam jābūt zemākam par 85%, bet tvertnes un pamatnes temperatūrai jābūt virs 10 °C.

Lapa: 1/2 - Ver. 04  
PDS 2400-gb  
Izdots: 23-12-08

Šeit ietvertā informācija tiek sniegta godprātīgi. Tomēr, tā kā lietošanas apstākļus mēs nevaram kontrolēt, Rust-Oleum Netherlands B.V. nevar uzņemties atbildību par jebkādiem riskiem vai saistībām, kas var rasties no šo produktu lietošanas. Uzņēmums patur tiesības labot datus bez iepriekšēja brīdinājuma.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**Produkta apraksts****HARD HAT® AEROSOLS ANTI-SLIP 2400****DROŠĪBA**

Skatiet drošības datu lapu un informāciju, kas uzdrukāta uz tvertnes.

**UZGLABĀŠANAS LAIKS / NOSACĪJUMI**

3 gadus no ražošanas datuma neatvertā tvertnē, uzglabāt sausā labi vēdināmā telpā temperatūrā no 5° līdz 35°C, sargāt no tiešiem saules stariem.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)