

Ensi

APIBŪDINIMAS

Uretaninė alyva.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Naudojama betoniniams paviršiams alyvuoti.
- Įsiskverbia į betoną nesudarydama apsauginės plėvelės.
- Gerai atlaiko trintį ir plovimą
- Atspari benzinui, spiritui ir tepalams
- Atspari augaliniams bei gyvūniniams riebalams ir silpniems rūgščių bei šarmų tirpalams
- Tinka betoninėms grindims ir sienoms gruntuoti pramoninėse patalpose, sandėliuose ir rūsiuose

TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) 30±2 proc.

Tankis 0,8 kg/l.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai) Nelimpa dulksės po 2 val.
Galima liesti po 6 val.

Džiūsta ir mažoje (virš +5 °C) temperatūroje.

Įrangos valymas Vaitspiritas 1050.

Spalva Bepalvė.

LOJ Pagal direktyvą 2004/42/EC (subkategorija A/h) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 750 g/l.
Didžiausias LOJ kiekis gaminyje <750 g/l.

Pakuočių dydžiai 10,0 L

Ensi

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas Naujas betoninis paviršius. Pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį betono šlifuotuvu arba druskos rūgštimi (pasirinkite konkrečioms patalpoms tinkamiausią būdą). Šlifavimo dulkes kruopščiai susiurbkite dulkių siurbliu. Druskos rūgštį naudokite skiestą (1 dalis koncentruotos druskos rūgšties ir 4 dalys vandens). Grindis nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir išdžiovinkite.

Senas betoninis paviršius. Nuplaukite tepalus, riebalus, chemikalus ir kitus nešvarumus plovikliu „Maalipesu“. Išvalykite duobutes pašalindami birias daleles. Trūkius pagilinkite iki tvirto betono sluoksnio, pvz., kampiniu šlifuotuvu. Pašalinkite birias daleles bei dulkes.

Dengimo sąlygos Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Dengimas Dengiama teptuku arba voleliu.

Atskieskite alyvą „Ensi“ (skiediklio naudokite 10–20 tūrio proc.) Išpilkite ant grindų ir vienodai išsklaidykite.

Jei reikia, antrą alyvos „Ensi“ sluoksnį galima dengti po 12–24 val.

Pastaba. Denkite ploną sluoksnį, kad džiūdama alyva visiškai susigertų į betoną.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tik profesionaliam naudojimui

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliegame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.