

ADLER Legno-Hartwachsöl

50821

Ekoloģiska, universāla cietā vaska eļļa - profesionālai lietošanai un amatieriem.


PRODUKTA APRAKSTS

Vispārēja informācija

Produktā kombinēti dažādi vaski un eļļas skojkoku un lapu koku pārklāšanai. Ļoti laba iesūkšanās spēja, lieliski izceļ koksnes šķiedru. Ļoti labas aizpildīšanas spējas un ūdens noturība.

Cietēšana notiek absorbējot atmosfērā esošo skābekli. (Oksidatīvā žūšana)

Speciālās īpašības un testēšanas standarti



EG-Baumusterprüfbescheinigung
116.411
US-Coast Guard Zulassung
164.112/EC0736/116.411



- Sausnes atlikums > 97 %
- Patīkams klājums pieskaroties
- Anti-statisks

Atbilst Austrijas ekomarķējuma UZ06 un RAL ekomarķējuma 38 mēbelēm un citām trīsdimensiju konstrukciju elementiem

Piemērots Baubook


Augstas klases nedegošs pārklājuma materiāls priekš jūras kuģiem (saskaņā ar **SOLAS 74/88 Nodaļas II-2**)

- **ÖNORM S 1555** un **DIN 53160** sviedru un siekalu izturības īpašības
- **ÖNORM EN 71-3** Drošs rotāļlietām; Nesatur smagos metālus
- **Franču priekšraksts DEVL1104875A** attiecībā uz pārklājumu, produktu marķēšanu, saistībā ar gaistošo piesārņotāju emisiju: A+

Sastāvdaļas

Dabīgas augu eļļas un vaski (linsēklu eļļa, saulespuķu un sojaspuķiņu eļļa, Karnaubas vasks un Kandelilla vasks), sīkatīva sastāvā netiek pievienots svins un kobalts.

Lietošanas sfēra




Mēbelēm dzīvojamajās telpās, iekšējai apdarei (koka dēļiem, griestiem, u.c.), koka un parketa grīdām.

Iekšējām mēbeles daļām, uzklājiet tikai vienu kārtu, jo pastāv

Lietošanas instrukcija

- Pirms lietošanas produktu kārtīgi samaisīt
- Neuzklāt temp. kas zemāka par +5°C un/vai relatīvais gaisa mitrums nepārsniedz > 80 %.
- Ļaujiet dažas minūtes vaskam nedaudz iesūkties darba virsmā, pēc tam lieko daļu noņemiet nost, izmantojot kokvilnas audumu vai marles gabaliņus, noņemiet lieko materiālu šķiedras virzienā.
- Pateicoties augstas vielas saturam, parasti pietiek ar 1 kārtas uzklāšanu.
- Kuģu iekšējai apdarei pietiekamais daudzums ir 2 x 12 g/m².
- Eļļojot iekšējo kuģa apdari, neizmantojiet liesmu slāpējošus materiālus uz caurulēm, cauruļu pārsegjiem un kabeljiem.

Uzklāšanas tehnika



Uzklāšanas metode	Saspiests gaiss	Ar otu	Ar rullīti	Slaukot vai berzējot
Smidzināšanas pistole (Ø mm)	1.5 – 1.7	-	-	-
Smidzināšanas spiediens (bar)	3 - 4	-	-	-
Uzklāšanas daudzums (gm/m ²)	Apm. 30-50 vienai kārtai	-	-	-
Patēriņš vienā kārtā (m ² /l)	-	Apm. 15 – 30 vienai kārtai		
Patēriņš var mainīties atkarībā no izvēlētās uzklāšanas tehnikas un pievienotā šķīdinātāja daudzuma				

Produkts ražots kā gatavs lietošanai.

Patēriņu un piesātinājumu ietekmē virsmas forma, struktūra, kā arī koksnes mitrums. Precīzu patēriņu var aprēķināt, uzklājot un izgatavojot paraugu.

Žūšanas laiks

(pie 23 °C un 50 % relat. gaisa mitrums)



Nākamo kārtu uzklāt	Pēc aptuveni 12 stundām
Savu galējo izskatu ieguvīs pēc	aptuveni 7 dienām

Norādītā informācija kalpo kā vadlīnijas. Augsts gaisa mitrums un/vai zemas temperatūras, palēnina žūšanas procesu. Nepieciešams parūpēties par telpu ventilāciju žūšanas laikā.

Zemāka temperatūra un / vai augsts atmosfēras mitruma līmenis var būtiski palielināt žūšanas laiku. Ja koksnes suga, kam raksturīgs augsts ekstrakcijas saturs (piemēram, ozolkoks), žāvēšanas process var aizņemt ilgāku laiku.

APSTRĀDĀJAMĀIS MATERIĀLS

Materiāla veids

Skuju kokiem un lapu kokiem

**Materiāla īpašības
(vai stāvoklis)**

Materiālam jābūt sausam, tīram no netīrumiem, eļļām, taukiem, vaska un bez koksnes putekļiem.

Koka mitrums

Lapu kokiem: max. 12 % +/- 2 %
Skuju kokiem: 15 % +/- 2 %

Virsmas sagatvošana

Mēbeles

Slīpēt virsmu ar Nr. 180 – 240 abrazīvu

Koka un parketa grīdas

Slīpēt virsmu ar Nr. 100 – 150 abrazīvu

Slīpēšanas laikā izmantojiet putekļu filtru P3.

UZKLĀŠANAS SISTĒMA

Gruntēšana

Nepieciešamības gadījumā uzklāt 1 kārtu
ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

Starpslīpēšana



Ja nepieciešams slīpējiet starpslāni ar smalka Nr. 280-360 abrazīvu.
Noņemiet koksnes putekļus.

Slīpēšanas laikā izmantojiet putekļu filtru P3.

Nobeiguma pārklājums

Vienā kartā ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

KOPŠANA UN ATJAUNOŠANA

Kopšana

Tīrīšana ar ūdeni. CLEAN Mēbelreiniger (mēbeļu tīrīšanas līdzeklis) 96490, CLEAN Parkettreiniger (parketa tīrīšanas līdzeklis) 42198 vai viegls sadzīves tīrīšanas līdzeklis.

Taukainas vietas tīrīt ar ADLER Legno-Reiniger 80025.

Tīrīšanu veiciet ne ātrāk kā pēc 14 dienām pēc eļļas uzklāšanas.

Lūdzu ņemiet vērā informāciju un sekojiet koksnes aizsardzības līdzekļu lietošanas instrukcijām un drošības datu lapām.

Iepakojuma izmēri	750 ml, 2.5L
Krāsu toni un spīduma pakāpes	ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 <ul style="list-style-type: none"> Lai precīzi novērtētu galējo virsmas izskatu, iesakām sagatavot izmēģinājuma krāsas paraugu un oriģinālas darba virsmas
Saistītie produkti	ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 CLEAN Möbelreiniger (mēbeļu tīrīšanas līdzeklis) 96490 CLEAN Parkettreiniger (parketa tīrīšanas līdzeklis) 42198
Derīguma termiņš un uzglabāšanas nosacījumi	Vismaz 3 gadi oriģinālā, noslēgtā tarā
GISCODE	Ö 20
Drošības informācija	<p>Lūdzu ņemiet vērā un sekojiet koksnes aizsardzības līdzekļu lietošanas instrukcijām un drošības datu lapām. Pēdējo versiju var ielādēt no interneta vietnes www.adler-lacke.com.</p> <p>Izmantojot auduma gabalus, kas ir iegremdēti oksidācijas produktos, pastāv pašaizdegšanās risks!</p> <p>Auduma gabaliņus, kas samērcēti ar Legno-Hartwachsöl 50821 izklājiet pilnīgai izšūšanai. Tos uzglabājiet aizvērtos metāla traukos vai iegremdējiet ūdenī.</p>



Mūsu lietošanas instrukcijas balstās uz tām zināšanām par produktu, kādas ir pieejamas šobrīd, un kalpo par informācijas avotu pircējam/lietotājam viņa iespēju robežās, bet produkts tā izmantošanas laikā ir jāpielāgo apstrādājamās vides īpatnībām un izmantošanas apstākļiem. Pircējs/lietotājs ir atbildīgs par iegādātā/izmantojamā produkta atbilstību konkrētai individuālai izmantošanas videi, tāpēc mēs iesakām pirms produkta lietošanas sākuma, veikt tā atbilstības pārbaudi, veicot testa kārtas uzklāšanu uz materiāla parauga. Citos gadījumos darbojas vispārējie pārdošanas noteikumi. Sākot no šīs tehniskās datu lapas publikācijas brīža, agrākas datu lapu versijas zaudē savu spēku. Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas iepakojumu (tilpņu) izmēros, krāsu paletēs un pieejamās produkta spīduma pakāpēs.