



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS

1(2)

## Diccoplast Primer

### APRAKSTS

Divkomponentu katalītiska gruntskrāsa.

### ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

- Ātri žūstoša, aizpildaša un viegli slīpējama gruntskrāsa
- Produkta emisijas līmenis atbilst E1 klases prasībām. Produkts ir pārbaudīts atbilstoši standartam EN 717-1, un tā formaldehīdu emisijas līmenis ir mazāks nekā 0.124 mg/m<sup>3</sup> gaisa
- Ieteicama mēbelēm, durvīm un citām koka un kokšķiedras plātnu virsmām

### TEHNISKIE DATI

**Sausais atlikums pēc tilpuma** 53±2%

**Sausais atlikums pēc masas** 71±2%

**Blīvums** 1.4 kg/l

**Sajaukšanas attiecība** Krāsa: 100 tilpuma daļas Diccoplast Primer.  
Cietinātājs: 10 tilpuma daļas 006 2098.

**Izlietošanas laiks (+23°C)** 48 stundas

**Ieteicamais izkliedes daudzums un teorētiskais patēriņš**

leteicamais uzklājamais daudzumus (neatšķaidīts)	Teorētiskais patēriņš
mitra	susa
100–120 g/m <sup>2</sup>	40–50 µm
	11–14 m <sup>2</sup> /l

Praktiskais patēriņš atkarīgs no krāsošanas metodes un apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

**Žūšanas laiki**

100–120 g/m <sup>2</sup>	+23°C	+50°C
Var pieskarties pēc	20–30 min	8–15 min
Susa slīpēšanai pēc	1–2 h	30–40 min

Grēdā kraušanas temperatūrai ir jābūt zem +35°C.

Žūšanas un pārkrāsošanas laiks ir atkarīgs no plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un ventilācijas.

**Spīdums**

Matēts.

**Tonī**

Balta 0201 un melna 0202.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS

2(2)

# Diccoplast Primer

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### Virsmas sagatavošana

No virsmas notīrīt putekļus, atlupušās daļīnas un citus netīrumus. Koka virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P150-320. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas, noslīpēt ar smilšpapīru Nr. P240 – 400. Pirms krāsošanas notīrīt slīpēšanas putekļus.

### Ieteicamais virsējais pārklājums

Diccoplast 30, Diccoplast 80, Diccoplast 30 TIX.

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +18° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 70%. Lai iegūtu optimālu rezultātu, jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.

### Sastāvdaļu sajaukšana

Vispirms samaisa bāzi un cietinātāju atsevišķi. Pirms apstrādes bāzi un cietinātāju rūpīgi samaisīt pareizajā attiecībā. Maisīšanai izmantot mehānisko maisītāju. Nepietiekama samaisīšana vai nepareiza sajaukšanas attiecība var izraisīt nevienmērīgu virsmas žūšanu un virsmas īpašību pavājināšanos.

Produkta sajaukšanai nelietot dzelzs traukus, bet gan plastmasas, emaljētus vai skābes izturīgus tērauda traukus.

### Uzklāšana

Bezgaisa izsmidzināšanai izmantot apm. 10 – 20 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 25 - 60 s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 80 - 140 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.

Bezgaisa izsmidzināšanai ar gaisa padevi izmantot apm. 5 – 20 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 25 – 60s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.015", spiediens 40 - 120 bar. Atomizēta gaisa spiedienam jābūt apm. 1 – 3 bar. Smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamā objekta formas.

Tradicionālajai izsmidzināšanai izmanto apm. 10 – 20 % apmērā atšķaidītu produktu ar viskozitāti 25 – 40 s (DIN 4). Smidzinātāja sprausla 1.4 – 1.8 mm, spiediens 2 – 3 bar.

### Atšķaidītāji

Thinner 1027, Thinner 1033

### Darbarīku tīrišana

Thinner 1027 vai 1033.

### GOS

Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 400 g/l krāsas.

Lietošanai gatavas krāsas (atšķaidītas 20% apmērā pēc tilpuma) maksimālais GOS saturs ir 480 g/l.

VOC 2004/42/EC (catA/j) 500 g/l (2010).

### DARBA AIZSARDZĪBA

Ievērot brīdinājumus uz etiketes. Produkta drošības datu lapa ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

### Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produkту pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāli, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.