


ADLER Floor-Start

42110



Produkta apraksts

Ūdenī šķīstoša vienkomponenta gruntslaka uz poliuretāna akrila dispersijas bāzes cieto un mīksto koku sugām. Izolē miecvielas koksnē. Neuzceļ koksnes šķiedras, zema sānu virsmu salipšana grīdām ar šaurām lamelēm.

Pielietojuma jomas

Var lietot visām koku sugām. Īpaši piemērots ozola un oša apdarei.

Uzklāšanas metode

Ar mīkstu akrila otu vai īsas plūksnas rullīti

Virsmas sagatavošana

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, tīrai no putekļiem - eļļām, taukiem, vaska. Ja virsmā ir smalkas plaisas un šuves, tā jānoslīpē ar 120. grauda smilšpapīru un virsma jānošpaktelē ar špakteļmasu, kas pagatavota no koksnes slīpēšanas putekļiem un ADLER Floor-Fill attiecībā 1:2. Pēc nožūšanas (aptuveni 1 stunda) atkārtot slīpēšanu ar 120. grauda smilšpapīru.

Gruntējums

Uzklāt bagātīgu kārtu ADLER Floor-Start 42110. Neizmantojot uzliešanas metodi. Žūšanas laiks aptuveni 2 stundas. Neslīpēt.

Strādājot ar beicētām virsmām uzmanieties no beices atšķaidīšanas un izsmērēšanās.

Virskārta

2 kārtas ADLER Floor-Classic 42120 vai 2 kārtas ADLER Floor-Finish 42140. Viegla starpslīpēšana ar 240. grauda slīppapīru vai iepriekš lietoto 120. grauda smilšpapīru. Slīpēšanas putekļus savākt ar mitru drānu.

Atšķaidīšana

Atšķaidīšana nav paredzēta, produkts ir gatavs lietošanai.

Uzklāšanas temperatūra

Ne zemāka par + 10° C
Augsts gaisa mitrums un/vai zema temperatūra palēnina žūšanas procesu. Nepieciešams parūpēties par telpu ventilāciju žūšanas laikā. Darba un žūšanas laikā izvairīties no tiešiem saules stariem.

Žūšanas laiks

(Istabas temp. 20° C)

Nākamo kārtu var klāt pēc aptuveni 2 stundām

Darbarīku tīrīšana

Tīrīt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.
Sakaltušu produktu notīrīt no instrumentiem ar ADLER Abbeizer 95125.

Patēriņš (vienai kārtai)

8 - 10 m²/l

Iepakojuma izmēri

1L, 5L

Tehnisko datu lapa

42110 Floor Start LV



CELTNIECĪBAS UN
RŪPNIECISKĀS KRĀSAS
UN KRĀSOŠANA

Uzglabāšanas ilgums

1gads oriģinālajā, noslēgtā iepakojumā (Uzglabāt vēsā vietā, bet nesasaldēt)

Informācija attiecībā uz drošību

Lūdzu ņemiet vērā un sekojiet koksnes aizsardzības līdzekļu lietošanas instrukcijām un drošības datu lapām. Pēdējo versiju var ielādēt no interneta vietnes www.adler-lacke.com.

Strādājot ar lakām, kurās ir maz kaitīgu vielu, jāievēro parastie aizsardzības pasākumi.

07-09 (aizstāj 07-07)

Lapas puse 2

RAŽOTS: ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, AUSTRIA

Izplatītājs: SIA "Krāsu serviss" | Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058 | t. 00 371 67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv | www.krasuserviss.lv

Mūsu lietošanas norādījumi ir balstīti uz esošajām zināšanām un ir paredzēti, ka tie palīdzēs pircējam / lietotājam rīkoties pēc labākās saprašanas. Neskatoties uz to, tie individuāli jāpielāgo apstrādājama virsmai un apstākļiem. Pircējs/lietotājs uzņemas atbildību par piegādātā produkta piemērotību un lietojumu. Tādēļ ir vēlams izmēģināt produktu uz neliela virsmas parauga. Citos gadījumos ir piemērojami mūsu Vispārīgie tirdzniecības noteikumi. Visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku. Iepakojuma izmēri, krāsas un pieejamās spīduma vērtības var mainīties.