

Lignovit Interior UV 100**53229**

Produkta apraksts	Ūdenī šķīstoša lazūra uz akrila emulsijas bāzes koksnes apdarei iekštelpās. Nesatur aktīvas ķīmiskās vielas, ļauj kokam „elpot”. Ļoti caurspīdīgs efekts. Speciāls produkts rūpnieciskai un komerciālai izmantošanai.
Sevišķas īpašības	Sastāvā esošie efektīvie gaismas stabilizatori UV starojuma absorbēšanai nodrošina arī koksnes lignīna stabilizāciju. Salīdzinoši ar bezkrāsainajām lazūrām, nodrošina daudz ilgāku dabisko skujkoku koksnes struktūras stabilizāciju.
Pielietojuma jomas	Sienu un griestu koka apšuvumam, interjera elementiem, koka konstrukcijām. Produkts nav efektīvs krāsainai lapu koku sugu apstrādei, tādām kā meranti, sarkankoks u.tml.
Uzklāšanas metode	Ar otu, rullīti, smidzinot, ar Vakumat iekārtām.
Virsmas sagatavošana	Koksnes mitrums no 12 – 15%. Var izmantot zāģētiem, ēvelētiem, slīpētiem materiāliem.
Pārklājuma sistēma	2 x Lignovit Interior UV 100 53229, starpslīpēšana ar Nr.240-280 smilšpapīru.
Uzklāšanas temperatūra	Ne zemāka par +10°C. Augsts gaisa mitrums un/vai zemas temperatūras palēnina žūšanas procesu. Nepieciešams parūpēties par telpu ventilāciju žūšanas laikā.
Žūšanas laiks (Istabas temp. 20° C)	Nākamo kārtu var klāt pēc aptuveni 2 stundām. Putekļu sauss pēc aptuveni 30 min Sauss slīpēšanai pēc aptuveni 60 min Sauss krāsošanai pēc aptuveni 60 min Pilnīgi sauss pēc aptuveni 12 h
Darbarīku tīrīšana	Tīrīt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas. Likvidēt iekaltušu produktu ar ADLER Abbeizer 95125.
Patēriņš (vienai kārtai)	10-12 m ² /l
Atšķaidītājs	Ūdens, ja nepieciešams max 10%. Produkts ir gatavs lietošanai
Iepakojuma izmēri	4L, 18L
Uzglabāšanas ilgums	1gads oriģinālajā, noslēgtā iepakojumā. Glabāt vēsā vietā, Sargāt no sala.
Krāsu toni	Natural/ dabīgs 53229
Informācija attiecībā uz drošību	Lūdzu ņemiet vērā un sekojiet koksnes aizsardzības līdzekļu lietošanas instrukcijām un drošības datu lapām. Pēdējo versiju var ielādēt no interneta vietnes www.adler-lacke.com .