

Green Pine Tar

Originali blankiai žalios spalvos medžio derva

Bendroji informacija

Žalios spalvos pušų medžių derva yra klasikinė pigmentuota pušų derva natūralios originalios dervos pagrindu, suteikia paviršiui blankiai žalią spalvą. Produktui būdingos labai geros prasiskverbimo savybės ir jis leidžia medienai kvėpuoti. Labai gerai impregnuoja medieną ir užtikrina apdorotą paviršių atsparumo vandeniui savybėmis. Pigmentas apsaugo medieną nuo saulės UV spindulių poveikio, jo sudėtyje yra 100% veikliosios medžiagos (dervos, alyvos ir kt.).

Pušų degutas yra natūrali apsauginė medienos medžiaga, ji susideda iš įvairių tipų dervos ir terpeno. Dervos yra natūralus būdas apsaugoti medį nuo mikroorganizmų poveikio, taip pat gydo pažeistas vietas. Terpenas yra tirpiklis, kuris pagreitina pušies deguto džiūvimo procesą. Pušies degutas gaminamas iš daug dervos turinčių pušų, naudojant krosnis.

Produkto taikymas

Green Pine Tar (žalios spalvos pušų degutas) gali būti naudojamas medienai, kuri buvo iš anksto apdorota gruntavimo dažais (pvz. Falu Red) arba geležies sulfatu, taip pat neapdorotoms arba iš anksto apdorotoms derva medinėms dailylentėms, įvairiems mediniams elementams, tokiems kaip fasadai, tvoros, medinėms luboms, padėklų rėmams ir pan. Nereikėtų dengti medienos, kuri prieš tai apdorota kito tipo danga/ nudažyta apsauginiais dažais.

Pakuotės

60550401 / 0,9 L
60550473 / 2.7 L
60550556 / 9 L

Techninė informacija

Spalva:	žalios spalvos (matt)
Tankis:	1.13 ± 0,03 kg/l
Sausas likutis:	100%
Suvartojimas:	5-8 m ² /l priklausomai nuo paviršiaus
Džiovinimo laikas:	nuo kelių dienų iki kelių savaičių, priklausomai nuo oro sąlygų, ar apdorojama obliuota ar ne obliuota pjautinė medžiaga ar mediena; nuo apdorojamo paviršiaus storio ir deguto įsiskverbimo į jį lygio.
Skiedimas:	Terpentino alyva (Auson Gum). Atkreipkite dėmesį! Ne naudokite vait spirito.
Valymas:	Terpentino alyva, spiritas arba muilas / vanduo.

Jei norite gauti papildomos informacijos, mes rekomenduojame susipažinti su produkto saugos pasu arba žiūr. instrukciją ant pakuotės

Naudojimo instrukcija

Geriausi rezultatai pasiekiami, jei dažymas daromas šiltu oru, kai oro temperatūra ne žemesnė nei + 10 laipsnių Celsijaus. Tokiomis sąlygomis lengviau dirbti su šiuo produktu, jis geriau įsiskverbia į paviršių.

Norėdami gauti geriausią rezultatą, atskieskite produktą ne mažiau kaip 20% terpentino alyva (Auson Gum). Siekiant lengvesnio produkto įsiskverbimo į obliuotą medieną, pvz., į tokią, kaip mediniai fasadai, produktą reikia papildomai atskiesti 10-15 % terpentino alyva (Auson Gum).

Kadangi pigmentas nusėda saugojimo metu, prieš produkto naudojimą svarbu gerai sumaišyti dėžės turinį. Taip pat rekomenduojame retkarčiais maišyti produktą jo naudojimo metu.

Kietu šepetėliu pašalinkite nuo paviršiaus dulkes, purvą ir nusilupusius dažus. Nuplaukite dumblius ir pelėsių pėdsakus. Prieš dažant paviršius turi būti sausas. Denkite produktą tiesiogiai ant paviršiaus, nenaudokite grunto. Naudokite teptuką arba volelį. Produktas galite būti dengiamas purškiant, tokiu atveju jį reikia atskiesti 30-40% terpentino alyva (Auson Gum), priklausomai nuo naudojamos purškimo įrangos. Sekantį produkto sluoksnį galima dengti po 1-2 dienų. Rekomenduojame produktą dengti du kartus, kad pasiektumėte optimalų apsaugos lygį ir geriausią dažomo paviršiaus atspalvį.

Užtikrinkite gerą ventiliaciją. Naudokite produktą ne patalpose. Produkto saugumo pasą ir jo naudojimo instrukciją rasite tinklalapyje www.tjarlek.com.

Leidimas: 2019-03-12 / AA Ši informacija skirta tik susipažinimui ir teikiama be įsipareigojimų. Kilus neaiškumams ar klausimams, rekomenduojame jums atlikti savo bandyminius patikrinimus ir kreiptis į mus dėl rašytinių rekomendacijų.

Importuotojas: SIA "Krasu serviss" | Vienības gatvė 93, Ryga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv

Gamintojas: "Auson" AB | Kungsbacka | Švedija | (+ 46) 300 5620 00 | www.auson.se