

# CAPAROL Samtex 3 E.L.F.

Ekologiški, visiškai matiniai, šlapiam trynimui atsparūs lateksiniai vidaus dažai paviršiams, kuriuos veikia apkrovos.



## Produkto aprašymas

Paskirtis	<p>Vidaus paviršiams padengti lygiais, labai patvariais, šlapiam trynimui atspariais, faktūros neuždengiančiais visiškai matiniais dažų sluoksniais.</p> <p>Kadangi dažai neišskiria kenksmingų sveikatai medžiagų, todėl juos naudoti galima gyvenamose patalpose.</p> <p>Be to, labai tinka šiurkštaus pluošto, reljefinių arba spausių tapetų, taip pat "Capaver Glasgewebe" stiklo audinių apmušalų faktūrai pabrėžti.</p> <p>Tinkami naudoti vaikų darželiuose, biuruose, ligoninėse, laiptinėse.</p>
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skiedžiami vandeniu</li> <li>■ Ekologiški ir silpno kvapo</li> <li>■ Labai balti</li> <li>■ Gera dengiamoji geba</li> <li>■ Difuziški</li> <li>■ Lengvai dengiami</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Sintetinė medžiaga – lateksas pagal DIN 55 945.
Pakuotė/indų talpa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Bazė 1 (balta):</b> 2,5l, 5l, 10l, 15l.</li> <li>■ <b>Bazė 2 ir 3 (skaidri po tonavimo):</b> 2,5l, 5l, 10l.</li> </ul>
Spalvos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Bazė 1:</b> balta</li> <li>■ <b>Bazės 2 ir 3 (skaidri)</b> dažai naudojami tik nuspalvinti.</li> </ul> <p><b>CAPAROL Samtex 3 E.L.F. 1 bazės</b> dažus galima patiems nuspalvinti „Alpinacolor“ arba „AVA - Amphibolin Vollton- und Abtonfarben“ spalvinamaisiais dažais. Spalvinant patiems, reikiamą dažų kiekį reikia sumaišyti iškart, kad nebūtų atspalvio skirtumų. Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti nuspalvinti gamykloje.</p> <p><b>CAPAROL Samtex 3 E.L.F.</b> spalvinami spalvinimo mašinomis „ColorExpress“ spalvomis pagal spalvininkus, CaparolColor, Caparol 3D, RAL ir kt.</p> <p>Žėrinčių, sodrių spalvų dažams, pvz., geltoniems, oranžiniams, raudoniems, būdinga prastesnė dengiamoji geba, todėl pirmiausia rekomenduojama padengti dengiamąjį sluoksnį pastelinių spalvų 1 bazės dažais. Prireikus, dengti antrą dengiamąjį sluoksnį.</p>
Blizgesio laipsnis	Visiškai matiniai
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.



Techniniai duomenys

- Šlapias trynimas: 2 klasė pagal DIN 53 778
- Dengiamumas: 3 klasės dengiamoji geba, kai išeiga 7,5 m<sup>2</sup> / l arba sąnaudos ~ 135 ml/ m<sup>2</sup>
- Didžiausias grūdelių dydis: Smulkus (< 100 µm)
- Tankis: ~ 1,5 g/cm<sup>3</sup>

Nuorodos

Spalvinant dažus galimi nežymūs spalvos skirtumai dėl techninių rodiklių.

## Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi.

Pagrindo paruošimas

### PII ir PIII skiedinio grupių tinkai:

Tvirti, normaliai įgeriantys tinkai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, byrantys, įgeriantys tinkai gruntuojami „Caparol OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol LF“.

### PIV ir PV skiedinio grupių gipso ir gatavi tinkai:

Gruntuojama „Caparol–Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.F.“. Gipso tinkas su sukepusiu paviršiumi nušlifuojamas ir nuvalius dulkes nugruntuojamas „Caparol–Tiefgrund TB“.

### Gipso plokštės:

Sugeriančios plokštės gruntuojamos „Caparol OptiGrund E.L.F.“ arba „Caparol-Tiefgrund TB“. Tankios, lygios plokštės gruntuojamos sankiba gerinančiu gruntu „Caparol – Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.F.“.

### Gipso kartoninės plokštės:

Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos ir nušlifotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund TB“. Gruntuojama „Caparol–Haftgrund“ arba „CapaSol LF“ arba „SamtGrund E.L.F.“. Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, dažančios medžiagos, gruntuojamos „Caparol-AquaSperrgrund“. Laikykitės BFS atmenos Nr. 12 dalies 2 nuorodų.

### Betonas:

Pašalinami medžiagos likučiai, o taip pat tepančios ir byrančios dalelės.

### Akytasis betonas:

Gruntuojama „Capaplex“, atskiedus vandeniu santykiu 1:3 .

### Silikatinių plytų ir paprastų plytų mūras:

Dengiamas be išankstinio apdorojimo.

### Apkrovą išlaikantys sluoksniai:

Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami be išankstinio paruošimo. Blizgūs paviršiai ir emaliniais dažais padengti sluoksniai pašiuokštinami. Gruntuojama „Caparol – Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.F.“. Silpnai sugeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol – Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.F.“. Stambiai akyti, byrantys arba įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol LF“.

### Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Pašalinami apkrovos neišlaikantys, padengti emaliniais ir dispersiniais dažais arba sintetinės dervos tinko sluoksniai. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB“.

### Klijinių dažų sluoksniai:

Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB“.

### Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai apmušalai:

Dengiami be išankstinio apdorojimo.

### Atšokę apmušalai:

Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB“.

### Pelėsių pakenkti paviršiai:

Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepetiu, nuskutomos arba nugramdomos. Paviršiai nuplaunami „Capatox“ ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai pakenktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W“ arba „Malerit-W“.

### Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:

Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitėmis valymo priemonėmis ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės valomos sausu šepetiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu "Caparol-AquaSperrgrund". Stipriai suteptų paviršių baigiamasis sluoksnis dengiamas „Caparol IsoDeck“.

## Mediena ir medžio dirbiniai:

Padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais „Capacryl Acryl-Lacken“ arba medienos dažais „Capadur-Color“.

## Maži trūkumai:

Po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisomi glaistais "Caparol-Akkordspachtel" arba "Glattspachtel" pagal instrukciją ir esant reikalui nugruntuojama.

Dengimo būdas	Dengiama teptuku, voleliu ir beoriu purkštuvu.
Sluoksnių sandara	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Grunto ir tarpinis sluoksnis:</b> "SamtGrund E.L.F." arba „CAPAROL Samtex 3 E.L.F.“, atskiedus iki 10 % vandens.</li> <li>■ <b>Baigiamasis sluoksnis:</b> „CAPAROL Samtex 3 E.L.F.“, atskiedus iki 3 % vandens.</li> </ul>
Sąnaudos	Ant lygių paviršių ~135 ml/ m <sup>2</sup> . Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau.
Dengimo sąlygos	Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Aplinkos ir pagrindo temperatūra ne žemesnė kaip + 5°C. Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir gali būti dengiamas po 4-6 val. Visiškai išdžiūsta ir apkrovą išlaiko po ~ 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.
Įrankiai	Teptukas, volelis, beoris purkštuvus.
Įrankių plovimas	Panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.
Nuorodos	Kad nebūtų sandūrų, reikia dengti užgriebiant už dar drėgno ploto nepertraukiamai. Spalvinant dažus galimi nežymūs spalvos skirtumai dėl techninių rodiklių.

## Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite jas vandeniu. Purkšdami, stenkitės neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės grąntą. Tikslesni duomenys, žr. "Saugos duomenis".
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sudžiūvusius medžiagos likučius galima utilizuoti kaip statybines atliekas pagal instrukciją Nr. 912 06 arba kaip sukietėjusius senus dažus pagal Nr. 55513, o taip pat sutvarkyti kaip buitines šiukšles.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Šiame gaminyje (A/a kateg.), dydžiai: 30 g/ l (2010). Šiame gaminyje yra maks. 1 g/l (LOJ).
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Polivinilacetatinių dervų dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojančios medžiagos. Gali būti grafito pėdsakų. Prieš pradėdant darbą, būtina išmaišyti.
Techninė konsultacija	Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis pas mus. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	<b>UAB „Caparol Lietuva“</b> , Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt

## Techninė informacija Nr. Nr. EX-D012D-OE - atnaujinta sausio 2018

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt