

CAPAROL Samtex 3 New

Dziļi matēta dispersijas krāsa iekštelpām ar ļoti labu segtspēju un augstu baltuma pakāpi.

Produkta apraksts

Pielietojums Gludām, struktūru saglabājošām un dziļi matētām virsmām iekšdarbos. Krāsa satur minimālu gaistošo organisko savienojumu (GOS) daudzumu.

Īpašības

- Augsta baltuma pakāpe
- Dziļi matēts un gaismu neatstarojošs efekts
- Ilgstoša atvērtība krāsas uzklāšanai un izlīdzināšanai*
- Ļoti laba segtspēja
- Minimāla krāsas šķakstīšanās
- Zems krāsas patēriņš

Materiāla bāze Polimēra dispersija

Iepakojums 2,5; 5; 10 un 15 litri.

Krāsu toni Balta (Bāze 1) var lietot arī netonētu. Caurspīdīga (Bāze 3). Bāzi 3 izmantot tikai tonētu.

CAPAROL Samtex 3 var tonēt, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu, atbilstoši visām pieejamajām tonu kolekcijām. Pirms uzklāšanas pārbaudiet tonēto produktu, lai izvairītos no krāsu atšķirībām. Spilgti, intensīvi krāsu toni, piemēram, dzelteni, oranži un sarkani, var būt ar vāju segtspēju. Tāpēc šādos gadījumos ieteicams izmantot piemērotu grunts krāsu (piem. Caparol SamtGrund), tonētu līdzīgā gaišākā tonī.

Spīduma pakāpe Dziļi matēta, 3

Uzglabāšana Vēsā vietā, sargāt no sala. Nevērtīgi aizvērtu vai nepilnu taru un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonētu produktu izlietot vienas krāsošanas sezonas laikā.

Tehniskie dati

- Mitrās berzes klase: 2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300
- Kontrastu attiecība: Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m²/l
- Maksimālais grauda lielums: Smalks (<100µm)
- Blīvums: Apm., 1,5 g/cm³
- Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība): Sd-vērtība<0,1 m

Norāde Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

Piemērotība saskaņā ar Tehnisko informāciju Nr. 606 Definētās izmantošanas jomas



| iekšdarbi 1 | iekšdarbi 2 | iekšdarbi 3 | ārdarbi 1 | ārdarbi 2 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|
| + | + | - | - | - |
| (-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots | | | | |

Iestrāde

Piemērotas pamatnes
Pamatnes sagatavošana

Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

Gatava špaktelēta virsma: Izmantot gruntskrāsu Caparol SamtGrund. Noslēdzošajam slānim izmantot CAPAROL Samtex 3, CAPAROL Samtex 7, CAPAROL Samtex 10, CAPAROL Samtex 20 vai jebkuru citu Caparol iekšdarbu dispersijas krāsu.

Grupu PI (kaļķa-cementa) un PII (cementa) apmetumi: Stingrus, tirus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol Konzentrat.

Ģipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V: Gruntēt ar Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Ģipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Ģipša starpsienu bloki: Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Caparol Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Ģipškartona plāksnes: Špaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol Haftgrund EG, Caparol SamtGrund vai CapaSol Konzentrat. Ģipškartona plāksnes ar iespējamiem ūdeni šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein.

Betons: Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, tādām, kā putekļi, krīts, netīrumi u.c. Gruntēt ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol 111 Konzentrat.

Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Vāji saistīti krāsojumi: Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzenas virsmas gruntēt ar Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol RapidGrund vai CapaSol Konzentrat. Vāji saistītus minerālkrašu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Krāsojumi ar līmes krāsu: Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Nekrāsotas struktūrtapetes: Krāsot bez gruntēšanas. Vai spilgtu toņu gadījumā, labākai segtspējai izmantot attiecīgu gruntskrāsu.

Virsmas ar tapešu pārklājumu: Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Pelējušas virsmas: Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu apstrādāt ar Capatop, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W vai Fungitex-W.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem: Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol AquaSperrGrund fein. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Caparol Dupa-inn No. 1.

Koka virsmas: Krāsot ar Capacryl vai Capadur sērijas krāsām.

Izdrupumi: Pēc atbilstošas sagatavošanas, labot virsmu ar Caparol iekšdarbu špaktelēm. Pēc vajadzības pirms krāsas uzklāšanas virsmu slīpēt un gruntēt.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai smidzinot.

Ieteicamie bezgaisa smidzināšanas parametri

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

| Sprausla | Izsmidzināšanas spiediens | Atšķaidīšana |
|---------------|---------------------------|--------------|
| Standarta 517 | 200 bar | 0-10% |
| HEA 515-517 | 120-140 bar | 0% |

Pārklājuma uzbūve

Gruntējošas jeb starpkrašojums: Lietot CaparolSamtGrund vai CAPAROL Samtex 3 atšķaidot ar ūdeni max. 2%.

Patēriņš

Noslēdzošais krašojums: CAPAROL Samtex 3 lietot neatšķaidītu

Krašojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir apm. 90 ml/m². Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot probes krašojumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20°C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma, nākamās kārtas var klāt pēc 2-4 stundām, ja pārklājums uz tausti ir "saus un silts". Ja pārklājums joprojām ir vēss, pagaidiet ilgāk. Pie zemākas temperatūras un augstāka gaisa mitruma, žūšanas process attiecīgi pagarinās, bet pie augstākas temperatūras, zemāka mitruma, tiek saīsinās. Neļaujiet virsmai izžūt pārāk ātri. Pilnībā sacietējis krašojums ir pēc apm. 3 dienām.

Darbarīki

Ota, rullītis vai smidzinot

Darbarīku tīrīšana

Darba instrumentus pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Norādes

Uzmanību

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2- metil-2H-izotiazol-3-ons; 2- metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Polivinilacetāta dispersija, poliakrilāta sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, ūdens, piedevas, Konservants.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX- - Sagatavota: oktobris 2024

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX- tulkojums.