

Villa Lasur

Lahustipõhine toonitav puidulasuur

Imendub sügavale puitu
Toob esile puidu kauni struktuuri
Kaitseb puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest

Lahustipõhine toonitav puidulasuur.
Sobib voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiamaööblile.
Toonitud lasuur tagab parema kaitse UV-kiirguse eest.
Lai toonivalik! Toonitav kuni 1500 tooni.



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Uute ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud saetud ja hõõveldatud puitpindadele välistingimustes (voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad, aiamaööbel jm). Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvahoone sisepindadel.
Toonid	Läbipaistev.
Katvus 1x	4-8 m ² /l - saetud puitpinnal, 8-12 m ² /l - hõõveldatud puit- ja palkpinnal.
Toonimine	Toonitav Tikkurila puidukaitsevahendite värvikaardi järgi. Toonitud lasuuri ümber ei vahetata. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja pärast pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pealekandmismeetodist ja puiduliigist.
Töövahendid	Pintsel (Anza Elite Outdoor brush), värvipihusti või sissekastmismeetod.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	4-8 tundi - puutekuiv, 24 tundi - ülevärvitav. Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Vedeldi	Special Solvent.
Töövahendite puhastamine	Eemalda töövahenditelt liigne lasuur koheselt pärast lasuurvärvimise lõpetamist, pese Special Solvent vedeldiga.
Säilitamine	Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u. 20%.
Tihedus	0,9 kg/l (ISO 2811).
Pakendid	0.9 l, 2.7 l, 9 l

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusjärgus puiduimmutusainega Villa Protekt.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Villa Protekt.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega puidulasuuri Villa Lasur enne kasutamist hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta pinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud puidulasuuri. Töötle 1-2 korda pintsliga või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

NB! Enne töö alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidulasuuri pritsmete eest.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/f) 700 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis N 1263 värvitootes 700 g/l.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011