

ZINSSER® B-I-N

Šellakas grunts un traipus izolējoša gruntskrāsa

- Ātri žūstoša
- Izcila saķere ar spīdīgām virsmām
- Augstas segtspējas sastāvs izolē grūti nosedzamus un noturīgus traipus
- Noblīvē porainas virsmas
- Var uzklāt temperatūrā zem 0°C

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

ZINSSER® B-I-N

APRAKSTS

Ātri žūstoša traipus izolējoša un smakas bloķējoša gruntskrāsa. Noblīvē nekrāsotas vai porainas virsmas, lai virskārtas krāsām būtu labāka segtspēja.

IETEICAMAIS LIETOJUMS

Iekštelpās: jaunām un iepriekš krāsotām ģipškartona virsmām, sacietējušam apmetumam/cementa bāzes pārklājumiem, kokam (priede, egle, ciedrs, sarkankoks, saplāksnis), metālam (alumīnijs, tērauds, nerūsējošais tērauds, varš), vinīlam, PVC, stiklšķiedrai, sacietējušām mūra virsmām (apmetums, betona bloki, lietais betons, ķieģelis). Izolē traipus un smakas, ko radījuši ūdens un ugunsgrēka bojājumi, izolē tumšu krāsu, tauku, rūsas, kreozota, asfalta, krītiņu, lūpu krāsas, grafiti, marķieru, zaru vietu, sveķu izdalījumu, tanīnu izdalījumu u. c. traipus.

Ārā: stingri un tikai lokālai gruntēšanai. Piem., noturīgu zaru vietu un sveķu izdalījumu izolēšanai pirms visas virsmas gruntēšanas ar ūdens vai eļļas bāzes grunti.

Noblīvēšana: B-I-N noblīvē nekrāsotas vai porainas virsmas, lai virskārtas krāsām būtu labāka segtspēja. Tas aizpilda un sasaista koksnes šķiedras, veidojot gludu, noblīvētu virsmu ar “enamel holdout” efektu [Nepieciešams precizējums], tādēļ nepieciešams mazāks krāsas kārtu skaits. Ņemiet vērā, ka ļoti porainām virsmām var būt nepieciešamas divas kārtas un produkta pārklājuma laukums var samazināties.

Traipu izolēšana: B-I-N ir īpaši efektīva iekštelpu traipus izolējoša gruntskrāsa. Viena kārtā efektīvi izolē traipus, tostarp ūdens, nikotīna, tintes, grafiti, krītiņu, marķieru, rūsas un dūmu traipus, lai tie neizspiestos caur virskārtu. Dažiem traipiem nepieciešama otra kārtā. Ieteicams spēcīgu ugunsgrēka un ūdens radītu traipu ilgstošai izolēšanai.

B-I-N izolē dūmu traipus un smakas, ko izraisījuši ugunsgrēki vai tabaka. Tas izolē arī urīna un citas dzīvnieku radītās smakas.

Spīdīgas virsmas: B-I-N var izmantot kā saķeres grunti uz gludām virsmām bez slīpēšanas vai spīduma noņemšanas.

Sienu segumi: B-I-N var izmantot esošu, stingri pielipušu, neporainu sienu segumu gruntēšanai, lai pirms krāsošanas nosegtu rakstus/tumšas krāsas.

TEHNISKIE DATI

Blīvums (g/cm³)	1,16
Spīduma pakāpe	Matēts
Spīduma pakāpe pie 60°	Matēts: 5 - 10%
Sausnas saturs pēc masas	49%
Sausnas saturs pēc tilpuma	29%

ŽŪŠANAS LAIKS PIE 20° C/RH 50%

Sauss uz tausti	20 min
Gatavs pārkrāsošanai	45 min
Pilnībā sacietējis	1 - 3 days

IETEICAMAIS MITRĀS PLĒVES BIEZUMS

80 - 100 µm

IETEICAMAIS SAUSĀS PLĒVES BIEZUMS

25 - 30 µm

TEORĒTISKAIS PATĒRIŅŠ

10 - 12 m²/l

PRAKTISKAIS PATĒRIŅŠ

Praktiskais pārklājuma laukums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, pamatnes porainības un raupjuma, kā arī materiāla zudumiem uzklāšanas laikā.

ZINSSER® B-I-N

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virmām jābūt tīrām, sausām, stabilām un bez putekļiem, netīrumiem, pārmērīgi kritaina materiāla, nosēdumiem, taukiem, eļļas, vaska, pelējuma, tapešu līmes vai jebkāda cita piesārņojuma, kas var traucēt saķeri. Šaubu gadījumā vienmēr nomazgājiet virsmu ar sadzīves amonjaka un ūdens šķīdumu vai piemērotu tīrīšanas šķīdumu.

Noņemiet visus nepietiekami stingri pielipušos pārklājumus. Atlikušo krāsas pārklājuma malu pārejas noslīpējiet līdz gludai virsmai. Atklātu ārējo koksni viegli noslīpējiet ar 80 līdz 100 grauda smilšpapīru, lai noņemtu vaļīgas vai laikapstākļu bojātas koksnes šķiedras. Mēģiniet noņemt esošos traipus, mazgājot, slīpējot, skrāpējot utt. Āra virsmu pelējumu apstrādājiet ar piemērotu pelējuma iznīcināšanas līdzekli.

Neapstrādāta koksne, kas bijusi pakļauta laikapstākļu iedarbībai ilgāk nekā 4 nedēļas, viegli jānoslīpē vai mehāniski jāapstrādā, lai noņemtu laikapstākļu bojātas koksnes šķiedras. Pirms krāsošanas noņemiet pelējumu un sēnišu veidojumus ar piemērotu biocīdu mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi noskalojiet.

Komerčiālās ēkās un skolās ievērojiet attiecīgās vadlīnijas pelējuma likvidēšanai.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Lai nodrošinātu viendabīgumu, pārklājuma materiāls pirms lietošanas rūpīgi jāsamaisa.

UZKLĀŠANAS APSTĀKĻI

Uzklāt, ja gaisa un virsmas temperatūra ir no -1 līdz 32°C un relatīvais mitrums ir mazāks par 70%. Neuzklājiet B-I-N, ja virsmas temperatūra ir mazāk nekā 3°C virs rāsas punkta. Pamatnes mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 12%.

UZKLĀŠANA UN ATŠĶAIDĪŠANA: OTA

Izmantojiet otu ar dabīgiem vai sintētiskiem sariem. Neatšķaidīt.

UZKLĀŠANA UN ATŠĶAIDĪŠANA: RULLĪTIS

Izmantojiet neilona vai poliestera rullīti (8-12 mm). Neatšķaidīt.

UZKLĀŠANA UN ATŠĶAIDĪŠANA: BEZGAISA SMIDZINĀŠANA

Sprausla: 0,011 - 0,013 inch / Spiediens: 55 - 80 bars. Neatšķaidīt.

UZKLĀŠANA UN ATŠĶAIDĪŠANA: PNEIMATISKĀ SMIDZINĀŠANA

Sprausla 1,5 mm. Spiediens 3 - 4 bar. Neatšķaidīt.

APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA / IZLIJUMI

Izlijušu produktu un pilienus notīriet ar denaturētu spirtu vai amonjaku saturošu mazgāšanas līdzekli. Uzreiz pēc lietošanas nomazgājiet uzklāšanas instrumentus ar Mathys Brush Cleaner vai šķīdumā, kas sastāv no 1 daļas amonjaka un 3 daļām ūdens.

PIEZĪMES

Lokāla gruntēšana ir ieteicama tikai zem virskārtas krāsām ar augstu segtspēju. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms krāsošanas gruntējiet visu virsmu.

Produkts nav ieteicams visas ārējās virsmas pārklāšanai vai uzklāšanai uz grīdām vai klājiem, vai virsmām, kas pakļautas iegremdēšanai ūdenī vai ilgstošai saskarei ar ūdeni.

DROŠĪBAS DATI

VOC līmenis	448 g/l
VOC gatavajam maisījumam	448 g/l
VOC kategorija	A/i
VOC robežvērtība	500 g/l

Piezīmes par drošību: skatīt Drošības datu lapu un uz iepakojuma norādīto drošības informāciju.

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Vismaz 3 gadi no ražošanas datuma neatvērtā iepakojumā, ja produkts tiek uzglabāts sausā, labi vēdināmā vietā, prom no tiešiem saules stariem, temperatūrā no 4 līdz 27°C.

PIEEJAMĀS KRĀSAS UN IEPAKOJUMU IZMĒRI

Aktuālo pieejamo krāsu un iepakojumu izmēru pārskatu skatiet attiecīgā produkta lapā vietnē www.rust-oleum.eu.

ATRUNA

Šeit sniegtā informācija, cik mums zināms, ir patiesa un precīza un tiek sniegta labā ticībā, taču bez garantijas. Tiek uzskatīts, ka lietotājs ir patstāvīgi pārliecinājies par mūsu produktu piemērotību savam konkrētajam lietošanas mērķim.

Rust-Oleum Europe nekādā gadījumā nav atbildīgs par izrietošiem vai nejausiem zaudējumiem. Produkti jāuzglabā, ar tiem jārikojas un tie jāuzklāj apstākļos, kas atbilst Rust-Oleum Europe ieteikumiem, kuri norādīti produkta tehnisko datu lapas jaunākajā versijā. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcībā būtu aktuālā dokumenta versija. Produkta tehnisko datu lapas jaunākās versijas ir pieejamas bez maksas lejupielādei vietnē www.rust-oleum.eu vai pēc pieprasījuma mūsu Klientu apkalpošanas nodaļā. Rust-Oleum Europe patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma mainīt savu produktu īpašības.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Izdošanas datums: 22/06/2026
WWW.ZINSSEREUROPE.EU