



## ZINSSER® B-I-N

# Podkład na plamy na bazie szelaku

- Szybko schnie
- Doskonała przyczepność na błyszczące powierzchnie
- Formuła wysokiego krycia blokuje najtrudniejsze plamy
- Uszczelnia porowate powierzchnie
- Może być nakładany w niskich temperaturach

# ZINSSER® B-I-N

## OPIS

Szybkoschnący podkład blokujący plamy i zapachy. Uszczelnia niemalowane powierzchnie tak, aby warstwy nawierzchniowe lepiej kryły.

## ZALECANE UŻYCIE

Wewnątrz: nowe i wcześniej malowane powierzchnie: karton-gips, tynk/cement (utwardzony), drewno (sosna, świerk, cedr, sekwoja, sklejka), metal (aluminium, stal, stal nierdzewna, miedź), winyl, PCV, włókno szklane, utwardzony kamień (stucco, bloczki betonowe, lany beton, cegła). Blokują plamy i zapachy po wodzie, pożarach. Kryje ciemne plamy, tłuszcze, smary, rdzę, asfalt, kredki, szminkę, graffiti, markery, sęki, żywice, taniny, itp. Na zewnątrz: Stosować wyłącznie do miejscowego podkładowania na sękach lub śladach po żywicach przed malowaniem całej powierzchni farbą nawierzchniową (wodną lub olejną). Uszczelnianie: B-I-N uszczelnia niemalowane lub porowate powierzchnie zwiększając wydajność farb nawierzchniowych. Wypełnia i szczepia włókna drewna tworząc gładką powierzchnię o przyczepności emalii - więc w rezultacie potrzeba mniej warstw nawierzchniowych. Bardziej porowate powierzchnie mogą wymagać dwóch warstw produktu. Krycie plam: B-I-N jest doskonałym produktem do krycia plam. Jedna warstwa efektywnie zablokuje plamy po: wodzie, nikotynie, tuszu, graffiti, kredkach, markerach, rdzy, dymie i pożarach - tak, że nie będą widoczne po nałożeniu warstwy nawierzchniowej. Niektóre plamy mogą wymagać drugiej warstwy produktu. Produkt polecany do renowacji pomieszczeń po pożarach i zalaniach. B-I-N kryje nieprzyjemne zapachy po pożarach czy palcach. Dodatkowo kryje zapachy odzwierzęce. Błyszczące powierzchnie: B-I-N może być stosowany jako warstwa szczepna na gładkich powierzchniach bez potrzeby szlifowania lub matowienia. Okładziny ścienne/tapety: B-I-N może być stosowany jako podkład na dobrze przylegające tapety (nieporowate). Pokryje wzory przed końcowym malowaniem.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,16
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60°:	Mat: 5 - 10%
Zawartość substancji stałych wagowo:	49%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	29%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	15 minut
Do przemalowania:	45 minut
Pełne utwardzenie:	1 - 3 dni

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

80 - 100 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

25 - 30 µm

## ZUŻYCI TEORETYCZNE

10 - 12 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCI PRAKTYCZNE

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i twardość powierzchni, sposób nakładania itp.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, pyłu, brudu, nadmiernego kredowania, tłuszczu, smaru, oleju, wosku, pleśni, kleju lub jakichkolwiek innych zanieczyszczeń które mogą wpłynąć na przyczepność. W razie wątpliwości należy umyć powierzchnię roztworem z domowego wybielacza i wody lub innego, odpowiedniego środka czyszczącego. Usunąć jakiegokolwiek odchodzące materiały. Brzęgi malowanych powierzchni zeszlifować na gładko. Delikatnie zeszlifować drewno zewnętrzne za pomocą papieru 80 do 100 w celu usunięcia odchodzących włókien. Spróbować usunąć istniejące plamy za pomocą czyszczenia lub szlifowania. Gole drewno które sezonowano przez minimum 4 tygodnie należy zeszlifować delikatnie w celu otwarcia porów i usunięcia martwych włókien. Usunąć grzyb i pleśń za pomocą odpowiedniego preparatu. Dobrze spłukać. Podczas stosowania w budynkach komercyjnych i szkołach stosować odpowiednie kroki celem bezpiecznego usunięcia grzyba i pleśni.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Dokładnie wymieszać produkt przed aplikacją.

## WARUNKI APLIKACJI

Nakładać w temperaturze pomiędzy 1-32°C i wilgotności poniżej 70%. Wilgotność powierzchni nie powinna przekraczać 12%. Nie nakładać na powierzchnie których punkt rosy jest poniżej 3°C

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Używać pędzla naturalnego lub z syntetycznym włosiem. Nie rozcieńczać

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Używać wałka nylonowego lub poliesterowego (8-12mm). Nie rozcieńczać.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Dysza: 011 - 013. Ciśnienie: 55- 80 bar Nie rozcieńczać.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Dysza 1.5mm. Ciśnienie 3-4 bar. Nie rozcieńczać.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rozlany materiał czyścić denaturatem lub środkiem czyszczącym na bazie amoniaku. Narzędzia czyścić za pomocą środka do czyszczenia pędzli od Mathys lub w roztworze amoniaku z wodą w stosunku 1:3 bezpośrednio po pracy.

## UWAGI

Miejscowe podkładowanie jest zalecane pod dobrze kryjącymi farbami nawierzchniowymi. Dla najlepszych rezultatów stosować na całej powierzchni (wewnątrz). Na zewnątrz produkt jest zalecany tylko na małe powierzchnie lub do miejscowego podkładowania. Nie stosować na powierzchnie mające wydłużony kontakt z wodą oraz posadzki i tarasy.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	448 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	448 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Sprawdź MSDS lub informacje bezpieczeństwa na puszcze.

Data wydania: 10/12/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
36, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# ZINSSER® B-I-N

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum 3 lata od daty produkcji w nieotwartym opakowaniu przechowywanym w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu gdzie temperatura jest w zakresie 4-27C.

Data wydania: 10/12/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)