



ZINSSER® B-I-N

Kvist - Isoleringsgrund

- Fast drying & recoating
- Superior adhesion to glossy surfaces
- High-hiding formula blocks stubborn and persistent stains
- Seals porous surfaces
- Can be applied in freezing temperatures

ZINSSER® B-I-N

BESKRIVNING

Zinsser B-I-N är en snabbtorkande vitpigmenterad shellackbaserad grundfärg avsedd för både inomhus och utomhus applicering. Den har en överlägsen vidhäftningsförmåga även på blanka ytor så som glaserat kakel, lackade ytor, PVC, metallrör och porslin mm. Isolerar kvistar från att blöda in i täckfärgen. Zinsser B-I-N förseglar även odör, brand, rök, sot, nikotin, graffiti. Kan även appliceras under frysunkten. Övermålningsbar efter 45 minuter.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Rekommenderas för applicering inomhus för tak, väggar, dörrar, lister, möbler och andra ytor som kan målas. Utomhusapplicering är begränsad till fläckvis målning. Kan användas till att försegla vatten, fett, rost, rök, asfalt, graffiti och många andra typer av fläckar.

Inomhus: Nya eller tidigare målade gipsskivor, hårdad betongfärg, trä, metall, vinyl, PVC, glasfiber, betongblock, tegel. Stoppar och blockerar lukt och fläckar från vatten och brand, fett, rost, asfalt, krita, läppstift, graffiti, märkpenor, kvistar, kåda och tanniner mm.

Utomhus: Punktmåla kvistar och kåda innan applicering med en vatten- eller alkydbaserad grundfärg görs.

Försegling: B-I-N förseglar omålade och porösa ytor så att täckfärgen får bättre täckning. Den fyller ut och binder träfibrer och ger en slät, förseglad yta med "emaljskydd" så färre lager täckfärg behöver appliceras. Notera att mycket porösa ytor kan kräva ett andra lager B-I-N.

Fläckförsegling: B-I-N är den ultimata inomhus fläckförseglaren. Ett lager räcker för att försegla fläckar från vatten, nikotin, bläck, graffiti, krita, märkpena, rost och rökläckor och hindrar att de tränger igenom täckfärgen. Vissa fläckar kräver att ytterligare ett lager appliceras. Rekommenderas för att försegla brand och rökskador. B-I-N förseglar rökläckor och brandlukter. Den förseglar även urin och djurdofter.

Blanka ytor: Blank emaljfärg och klarlack, kakel, panel och metalltytor kan grundmålas utan att behöva slipas och mattas ner.

Över tapet: B-I-N kan användas innan målning av tidigare tapetserade ytor för att dölja mönster och mörka färger.

TEKNISK DATA

Densitet:	1,16
Glansnivå:	Matt
Glansnivå vid 60°:	5-10%
Torrsubstansvikt:	49%
Torrsubstansvolym:	29%

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	15 minuter
Torktid:	45 minuter
Fullt härdad:	1-3 dagar

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

80 - 100 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

25 - 30 µm

ÅTGÅNG

10 - 12 m²/l

ÅTGÅNG INFORMATION

Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

FÖRBEREDELSE

Ytan skall vara ren och torr och fri från damm, smuts, olja, fett, vax, mögel, tapetlim eller andra föroreningar som påverkar vidhäftningen. Använd rengöringsmedel av god kvalitet lämpat för underlaget. Ta bort eventuella färgflagor från ytan. Slipa träytor med 80 eller 100 korns slippapper för att avlägsna lösa träfibrer, gällor både ute som inne. Försänk spikhuviden och fyll igen hål och sprickor med spackel. Avlägsna mögel med mögeltvätt eller något liknande rengöringsmedel, följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.

APPLICERING

Skaka och rör om innan användning.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Applicera när luft- och yttemperaturen är mellan -1°C och 32°C och den relativa luftfuktigheten är under 70 %. Applicera inte B-I-N om yttemperaturen är inom 15 % av dagpunkten. Fuktigheten i ytan skall inte överstiga 12 %. Avlägsna alla antändningskällor. I de flesta fall räcker ett lager för att grundmåla de flesta ytor, om ytan är mycket porös kan ett andra lager appliceras. För bästa resultat grundmåla hela ytan med B-I-N innan Färdigstrykning. B-I-N skall inte förtunnas. Appliceras med pensel, roller eller målardyna i natur eller syntet material. Kan även sprayas.

REDSKAP

Appliceras med pensel, roller eller målardyna i natur eller syntet material.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Appliceras med pensel, roller eller målardyna i natur eller syntet material.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Luftlöst system: använd ett munstycke på 2,8 – 3,3 mm (0,011" – 0,013") vid 55-83 bars tryck.

APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Konventionellt system: spraya med 3-4 bars tryck.

RENGÖRING AV REDSKAP/SPILL

Gör ren penslar och verktyg med alkohol (T-Röd). Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan vättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

INFORMATION

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Rekommenderas inte för golv, altaner eller ytor som är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	448 g/l
VOC färdigmix:	448 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	500 г/л
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

Utgivningsdatum: 10/12/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® B-I-N

HÅLLBARHET

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 4 och 27°C. Förvaras inte i direkt solljus.

Utgivningsdatum: 10/12/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu