



TIKKURILA

LUJA 20

ĪPAŠI NOTURĪGA APDARES KRĀSA, PUSMATĒTA

APRAKSTS


Speciāla akrila krāsa. Satur krāsas plēvi aizsargājošus fungicīdus. Krāsai ir zems gaistošo organisko savienojumu emisijas līmenis, un tā ir sertificēta ar Ziemeļvalstu ekomarķējumu un ES ekomarķējumu.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas un griesti iekštelpās, kam nepieciešama bieža mazgāšana un augsta nodilumizturība, piemēram, virtuvēs, koridoros vai kāpņu telpās. Krāsa satur pretpelējuma piedevas, tāpēc tā ir piemērota lietošanai telpās, kurās ir augsts mitruma līmenis. Piemērota lietošanai sabiedriskās telpās, piemēram, vestibilos, slimnīcu gaitenēs, palātās un citās telpās, kas ir pakļautas lielākai slodzei nekā parasti. Produkts ir piemērots lietošanai arī pārtikas ražošanas telpās (piemēram, piena kombinātos, maiznīcās).

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Betona, apmestu, špaktelētu, ķieģeļu, kartona, skaidu plākšņu un kokšķiedras plākšņu virsmām iekšdarbos. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām. Piemērota arī vannas istabas paneļu griestu krāsošanai, ja virsma pirms tam ir gruntēta ar Multistop izolācijas gruntskrāsu. 1. klases noturība pret mitru berzi saskaņā ar ISO 11998.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

LUJA 20

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Izjūti krāsas - toņu karte, Deco Grey - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Color Now 2022, Color Now 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Gatavais tonis G497.
Spīdums	Pusmatēts. 4/RT - klasifikācija
Patēriņš	Teorētiskais patēriņš: 8-12 m ² /l. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, apstākļiem, apstrādājamās virsmas formas un raupjuma.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l GATAVIE TOŅI: 18 l
Uzklāšanas metode	Rullis, ota vai izsmidzinātājs. Izsmidzinātāja sprausla 0.015"- 0.021", atšķaidīšana 0 – 5 % no tilpuma.
Žūšanas laiks	Var pieskarties pēc apm. 2 stundām. Var krāsot nākamo kārtu pēc apm. 4 stundām.
Bļivums (kg/l)	Apm. 1.2 kg/l, ISO 2811.
Ķīmiskā izturība	Iztur vaitspirtu un citus šķīdinātājus.
Noturība pret mazgāšanu	Ļoti laba. Iztur arī mazgāšanu ar stipriem mazgāšanas līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto slimnīcās.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998.
Karstumizturība	85 °C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	40
GOS	(kat A/a) 30g/l(2010). Luja 20 maksimālais GOS saturs ir 10 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Nevēlami aizvērtā vai nepilnā tarā un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonēts produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā.

LUJA 20

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteltepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt ar Luja gruntskrāsu vai Varma gruntskrāsu. Vannas istabas paneļu griestus nogruntēt ar Multistop izolācijas gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Ievērojot lietošanas pamācību, iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu vai Seināpesu mazgāšanas līdzekli un ļaut nožūt. Ar skrāpi noņemt atlupušo, atslāņojušos krāsu. Cietas, spīdīgas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteltepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, nogruntēt ar Luja gruntskrāsu vai Varma gruntskrāsu.

Krāsošana

Pirms lietošanas krāsu Luja rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas ar otu, rullīti vai izsmidzināšanu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Virsmas tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai lupatu ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu, suku vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi noskalot. Ievērot mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu.

Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas apieties saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar birsti, lupatu vai sūkli.

Remontkrāsošana

Ar Luja krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar tādu pašu vai līdzīgām ūdens bāzes krāsām. Skatīt „Sagatavošana”.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šī krāsa satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.