



Colorex Sköld V

AKRILA KRĀSA METĀLA VIRSMĀM ĀRDARBOS

Ūdens bāzes akrila krāsa paredzēta jaunām vai iepriekš apstrādātām metāla virsmām ārdarbos, īpaši piemērots jumtiem. Krāsa ir piemērota arī gandrīz visu veidu minerālajām virsmām, ieskaitot šīfera jumtus.

Uzklāšana:

- Sköld V tiek uzklāta ar otu vai bezgaisa smidzināšanu
- Virsmas jāapstrādā ar 2 slāņiem. Uz neaizsargātas virsmas iesakam uzklāt 3 slāņus krāsas
- Jumta krāsošanai nedrīkst izmantot krāsošanas rulli

Speciālās īpašības:

Sköld V ir sārmu izturīgs un ātri žūstošs metālu jumtu pārklājums ar piedevām rūsas novēršanai. Pateicoties tā pH līmenim krāsa ir piemērota arī cinkotām metāla virsmām. Ļoti laba saķere ar lielāko daļu virsmām, ieskaitot plastikātu. Šim produktam ir īss žūšanas laiks un labā adhēzija padara virsmu "lietus necaurīdīgu" jau pēc 4 stundām.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Jauns, cinkots metāls:

- Uzmanīgi notīrīt un apstrādāt ar 1% fosforskābes šķīdumu vai 80-90°C karsta ūdens

Vecs vai iepriekš cinkots metāls:

- Notīrīt ar piemērotu, efektīvu tīrīšanas līdzekli un taukus šķīdinošu līdzekli
- Vecas vai iepriekš krāsotas virsmas noberzt un notīrīt ar metāla birstēm tā, lai uzmanīgi noņemtu veco krāsu
- Nomazgāt kā minēts augstāk

Uzklāšana

Apstrādājamajām virsmām ir jābūt tīrām un sausām ar maksimālo mitruma saturu 18%. Neiestrādāt pie temperatūrām, kas zemākas par +5°C vai pie mitruma augstākam par 80%. Uzklāt krāsu netšķaidītos, plānos slāņos ar cietu otu vai ar smidzināšanu. Krāsu nekādā gadījumā nedrīkst uzklāt uz silta metāla vai uz tāda, kurš atrodas tiešos saules staros. Karstums liek ļoti ātri iztvaikot šķīdinātājam, kas samazina krāsas iespēju radīt labu saķeri.

Uzklāšanas nosacījumi

Nekrāsot biežākā slānī nekā nepieciešams priekš labas segtspējas. Uzklāt kontrolētos apstākļos, kuros gaisa, krāsas un virsmas temperatūra nekad nepazeminās zemāk par +5°C. Pie zemām temperatūrām un ļoti augsta mitruma žūšanas laiks būs ilgāks. Esiet uzmanīgi, kad pārkrāsojat vecus alkīda vai lateksa slāņus. Pārliecinieties, ka ir pieejama pietiekami laba saķere.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 2-octyl-2h-isothiazol-3-onu, 5-hlor-2-metil-2h-isothiazol-3-onu [ec no 247-500-7] un 2-metil-2h-isothiazol-3-onu [ek nr. 220-239-6] (3: 1). Var izraisīt alerģisku reakciju. Produkts nav klasificēts kā videi bīstams. Nedrīkst pieļaut produkta nokļūšanu notekcaurulēs vai ūdenstecēs.

Tehniskā informācija

Lietošana	Ārdarbos	Patēriņš	4-8m ² / 1L
Saistviela	Stiroakriils/akriils	Viskozitāte	120 -149cP
Spīdums	25 pusmatēts	Uzklāšanas metode	Ar otu vai smidzināšanu
Blīvums	1,3kg/l	Iepakojums	9L
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	Balta, A bāze
Uzklāšanas t ^o	Min +5°C	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas bēža (sk. partijas Nr.)
Žūšanas laiks	2-4h. Pilnīgi sauss pēc 24-48h. Atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma		

