



---

# ARDEX P 51

## Saķeres un gruntēšanas dispersija

---

Koncentrāts

Grīdām, sienām un griestiem

Universāla, uzticama grunts

Nodrošina saķeri, sasaista putekļus, aizver poras un atgrūž mitrumu

Neļauj izveidoties gaisa burbulīšiem

Bez šķīdinātājiem



Reg. No. 37344

ARDEX SKANDINAVIA A/S  
Marielundvej 4, 2730 Herlev  
Tālr.: +45 44 88 50 50  
ardex@ardex.dk  
www.ardex.com

# ARDEX P 51

## Saķeres un gruntēšanas dispersija

### PIELIETOJUMS:

Gruntēšana, saķeres nodrošināšana un poru aizvēršana. Atvairā mitrumu.

Birstošu pamatņu virsmu saistīšana, piemēram, uz noslīpētām absorbējošām kalcija sulfāta virsmām. Cementa kārtu gruntēšana pirms apmešanas un izlīdzinošo javu lietošanas.

Saķeres grunts uz blīvām betona grīdām, sevišķi sablīvētām cementa izlīdzinošajām kārtām, uzlabotām kalcija sulfāta kārtām, terrazzo, smilšakmens, flīžu un plātņu seguma, pēc tam izmantojot apmetuma maisījumus un plānkārtas javas.

Saķeres grunts uz veca pamata ar apmetuma masas un līmes pārpalikumiem.

Poru aizvēršana uz betona grīdām un cementa izlīdzinošajām kārtām:

- neļauj izveidoties gaisa burbulīšiem,
- neļauj no klājamajām apmetuma masām izgarot veidojošajam mitrumam.

Gruntēšana uz ģipša, kalcija sulfāta un koka skaidu plātnēm pirms plānkārtas javas uzklāšanas.

Blīva betona gruntēšana pirms pārklāšanas ar ģipsi saturošu apmetumu.

Aizsargkārtā pret putekļiem uz apmetumiem un izlīdzinošajām javām, kas uz kādu laiku tiek izmantotas kā galīgās virsmas.

Paredzēts lietošanai telpās.

### RAKSTUROJUMS:

Bez šķīdinātājiem, balta sintētisko sveķu dispersija, kura pēc izžūšanas ievērojami samazina ūdens iesūkšanos.

### PAMATNE:

Pamatnei jābūt sausai, stingrai, bez putekļiem un brīvām daļiņām.

### LIETOŠANA:

Ielejiet ARDEX P 51 tīrā traukā un atšķaidiet ar nepieciešamo ūdens daudzumu. Rūpīgi izmaisiet. Grunts vienmērīgi jāuzklāj ar suku, otu vai rullīti.

Tālākos darbus var veikt pēc grunts nožūšanas, kad būs izveidojusies caurspīdīga, plāna plēvīte.

### PATĒRĪNŠ:

Maisīšanas attiecības: neatšķaidīta: aptuveni 300 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>.

1 daļa ARDEX P 51 : ½ daļas ūdens: aptuveni 200 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>.

1 daļa ARDEX P 51 : 1 daļa ūdens: aptuveni 150 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>.

1 daļa ARDEX P 51 : 3 daļas ūdens: aptuveni 50 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>.

1 daļa ARDEX P 51 : 5 daļas ūdens: aptuveni 30 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>.

Tālāk sniegtajā tabulā parādīta pamatnes sagatavošanai paredzēto izstrādājumu lietošana ar citiem ARDEX produktiem.

| Pamatne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grunts                              | P 51 : ūdens      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Gludi un blīvi, tādas kā grīdas no betona elementiem, īpaši sablīvēti cementa segumi, uzlaboti kalcija sulfāta segumi, terrazzo, smilšakmens, flīžu un plātņu pārklājumi, tāpat arī vecas pamatnes ar apmetuma masas un līmes pārpalikumiem, pirms špakteles un plānkārtas javas klāšanas | ARDEX P51<br>ARDEX P82<br>ARDEX P 4 | 1:1/2<br>-<br>-   |
| Neapstrādāta, raupja betona grīdas vai griesti                                                                                                                                                                                                                                            | ARDEX P51<br>ARDEX P 4              | 1:1               |
| Poraini cementa segumi ar lielu uzsūktspēju, starp apmetumu un izlīdzinošajiem maisījumiem                                                                                                                                                                                                | ARDEX P51                           | 1:5               |
| Absorbējoši, slīpēti kalcija sulfāta segumi                                                                                                                                                                                                                                               | ARDEX P51                           | 1:3               |
| Gludas un blīvas betona elementu sienas un griesti, pirms apmetumu maisījumu ar ģipša piejaukumu izmantošanas                                                                                                                                                                             | ARDEX P51                           | 1:3               |
| Ģipškartona plāksnes un ģipša apmetums, izmantojot sienu apmetumu maisījumus un plānkārtas javas uz cementa bāzes                                                                                                                                                                         | ARDEX P51                           | 1:3               |
| Koka skaidu plātnes pirms špakteles un izlīdzinošo maisījumu lietošanas, līmējot flīzes ar ARDEX S 27 / ARDEX S 28 MICROTEC līmi                                                                                                                                                          | ARDEX P51<br>ARDEX P82              | neatšķaidīta<br>- |
| Mastikas asfalts, ar smiltīm slikti bagātināts, vecas mastikas asfalta grīdas, magnēzīta grīdas, sintētiskas grīdas, metāls, koks, lakotas un krāsotas virsmas pirms plānkārtas un izlīdzinošo javu izmantošanas                                                                          | ARDEX P82                           | -                 |
| Betona grīdas un cementa segumi ārā un telpās, kas pakļautas mitruma ietekmei, pirms ARDEX K 301 izlīdzinošā maisījuma klāšanas                                                                                                                                                           | ARDEX P51                           | 1:7               |

**Lietošanas temperatūra:** vairāk nekā +5°C  
**GISCODE:** D 1

**Iepakojums:** 1 kg, 5 kg, 10 kg un 25 kg trauki  
**Uzglabāšana:** aptuveni 12 mēnešus, oriģinālajā iepakojumā, sargāt no aukstuma

### PIEVĒRSIET UZMANĪBU:

Lietojot uz veciem pamatnēm, pārliecinieties, ka tepju un līmju atlikumi stingri turas pie pamata, spēj izturēt slodzi un nešķīst ūdenī. Pretējā gadījumā tos pilnībā noņemiet. Poliuretāna, epoksīdu un bitumena līmes pārpalikumi jāgruntē ar ARDEX P 82.

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.