

KOLOREX Primer Aqua



Alkīda ūdens bāzes gruntskrāsa koka virsmām ārdarbos

- Uzlabo krāsas adhēziju
- Laba segtspēja
- Dziļi iesūcas koka virsmā

Produkta apraksts:

Alkīda ūdens bāzes grunts krāsa koka virsmām pirms krāsošanas ar alkīda un akrila krāsām ārdarbos. Piemērota neapstrādātu zāģētu un ēvelētu koka virsmu, kā arī iepriekš ar alkīda krāsām krāsotu virsmu gruntēšanai. Grunts krāsu raksturo laba segtspēja, tās sastāvā esošā eļļa nodrošina dziļu iesūkšanos koksnē un augstu aizsardzību pret mitrumu. Tā veido matētu, viegli pārkrāsojamu virsmu.

KOLOREX Primer Aqua ir labs risinājums projektos ar ierobežotu izpildes termiņu, kur nepieciešams izmantot produktus ar ātrāku žūšanu un zemāku GOS saturu.

Kolorex Primer Aqua ražots Zviedrijā.



Swedish paint
Since 1955

Pielietojums	Ārdarbiem
Saistviela	Alkīds /eļļa
Sausais atlikums pēc tilpuma	31%
Sausais atlikums pēc svara	45%
Blīvums	1,26 kg/l
Spīdums	Pilnīgi matēts
Mazgāšanas noturība	1. klase (EN 13300)
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Teorētiskais patēriņš	6-10 m ² /L
Krāsošanas apstākļi	Minimums +5°C
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	4 h
Pārkrāsojama pēc:	6-8 h
Pilnīgi nožuvis	48 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Balta
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat. A/d): 130 g/l (2010)

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Virsmai jābūt tīrai un sausai, koksnes mitrumam zem 18%. Gaisa, virsmas un materiāla temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam uzklāšanas un žūšanas laikā zem 80%. Noskrāpēt nolobījušos krāsu. Ja nepieciešams, mazgāt virsmu ar piemērotu līdzekli vai ūdeni. Ja uz virsmas ir melni pelējuma plankumi vai aļģes, apstrādāt virsmu ar pretpelējuma dezinfekcijas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut kārtīgi nožūt.

Iepriekš neapstrādātu koksni apstrādāt ar KOLOREX Priming Oil saskaņā ar produkta lietošanas instrukciju. Īpaši rūpīgi piesūcināt dēļu galus, zāģējuma, skrūvju un naglu vietas.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt vienā vai divās kārtās. Iepriekš neapstrādātai koksnei vēlams uzklāt 2 kārtas. Izvairieties no krāsošanas uz karstām vai saules apspīdētām virsmām.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Uzmanību

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.

Satur: 3-iodo-2-propinil butilkarbamātu; 2-oktil-2H-izotiazolons-3; 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu.

Satur biocidālo produktu: C(M)IT/MIT (3:1). Satur biocīdu sausās plēves saglabāšanai: OIT, IPBC.

Produkts satur maks. 130 gramus GOS/l. Robezvērtība ir 130 grami GOS/l (kat. A/d).