

# Stalplast Micro

## PRODUKTA APRAKSTS:

Stalplast Micro ir viegli uzklājama un slīpējama 2-komponentu poliestera pildviela.

## PIELIETOJUMS:

Lietojuma veidi, kuriem šis produkts ir piemērots, ietver sevī vieglo automašīnu un treileru virsbūvju bojājumu remontus, atsevišķu laivu bojājumu novēršanu, kā arī Stalplast Micro ir izmantojams kā pildviela grīdām, dzelzs, keramikas, akmens, tērauda, koka un citu materiālu līmēšanai un remontam.

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

**Bāzes materiāls:** nepiesātināts poliesters

**Cietinātāja veids:** 50% dibenzola peroksīds

**Blīvums:** apm. 0,8g/cm<sup>3</sup>

**Uzliesmošanas temperatūra:** apm. + 31°C

**Uguns klase:** 2 b

**Želejas veidošanās laiks:** +20°C (2% cietinātājs) apmēram 5 minūtes

**Sacietēšanas laiks:** 10-15min.

**Maisījuma daļu sajaukšanas attiecība:**

pievienot 2 - 3% komponenta B (cietinātājs) komponentam A un rūpīgi sajaukt.

**Uzglabāšanas laiks:** 1 gads

## SAGATAVOŠANA:

Iepriekšēja sagatavošana: pildviela jāizmanto tikai uz sausām un pilnībā tīrām virsmām. Remontējamā virsma jānoslīpē ar slīpripu vai smilšpapīru (graudainība - 80 vai smalkāka), lai noņemt vecās krāsas pārklājumu vai rūs. Eļļa un taukvielas tiek noņemtas ar šķīdinātāja palīdzību.

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

Stalplast Micro komponents A tiek pilnībā sajaukts ar 2 - 3% cietinātāja komponentu B, uz, piemēram, stikla plāksnes vai koka dēļa. Vienā sajaukšanas reizē nesajaukt lielāku daudzumu produkta, nekā būs iespējams uzklāt 4-5 minūšu laikā.

## UZKLĀŠANA:

Stalplast Micro jāuzklāj ar metāla vai gumijas lāpstiņu. Labākā darba temperatūra ir +20°C. Tas nodrošina aptuveni 5min. garu produkta uzklāšanas ilgumu un aptuveni 15min. Sacietēšanas laiku. Uzklāšanas laikā izmantotie instrumenti un virsma, uz kuras tika veikta komponentu sajaukšana, jānotīra pēc to izmantošanas beigām ar šķīdinātāju.

## GALA APSTRĀDE:

Apmēram pēc 15 - 20 minūtēm Stalplast Micro ir gatavs slīpēšanai, ja tas ir nepieciešams ( raupjums 80 vai smalkāks), gatava virsma var tikt noslīpēta līdz pilnīgam gludumam. Stalplast Micro jāļauj sacietēt (apmēram 25 minūtes), pirms virsma tiks pakļauta temperatūras iedarbībai, kas ir augstāka par +70°C, lai izvairīties no pildvielas sadalīšanās.

## Iepakojums:

10903 0,18

10901 0,55l

10902 1.3l

