

Kiilto Acryl akrilmasa



Zemas emisijas hermētiķis ar M1 klasifikāciju. Struktūras savienojumu blīvēšanai. Piemērots arī virsmas plaisu labošanai iekštelpās. Krāsojams, nav dzeltenīgs. Krāsojot piemērots lietošanai ārpus telpām.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Nedzeltējošs, uz ūdens bāzes veidots hermētiķis ar M1 klasifikāciju
- Blīvēšanai
- Pārklājums 5 x 5 mm savienojums, apm. 12 m/ kārtridža
- Putekļu žūšana 20-30 min/+20 ° C, krāsojams pēc 24 h
- Sausām iekštelpu zonām; krāsojot piemērots arī ārējai lietošanai.

PIELIETOŠANAS JOMA

Kiilto Acryl ir vienkomponeņa lateksa hermētiķis šuvušanai un hermetizēšanai. Piemērots tādām konstrukcijām kā durvju un logu rāmjiem, kā arī citām konstrukcijām, stūru, savienojumu, iekštelpu apšuvuma paneļu un plaisu hermetizēšanai. Krāsojams. Atbilst standarta EN 15651:-1:2012 prasībām.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Savienojuma virsmai jābūt notīrītai no putekļiem un attaukotai. Šuvju apakšdaļu var aizpildīt ar cieta putu plastmasas profilu.

Nogrieziet tūbas konusa galu. Uzskrūvējiet atpakaļ izspiešanas uzgali un nogrieziet to vajadzīgajā lielumā. Savienojuma virsmai jābūt notīrītai no putekļiem un attaukotai. Iespiediet hermētiķi šuvē un nekavējoties to izlīdziniet ar špaktelļapstīņu vai tīrā ūdenī samitrinātu pirkstu.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

SAISTVIELAS VEIDS	Akrila dispersijas
BLĪVUMS/IPATNĒJAIS SVARS	Aptuv. 1,7 kg/dm ³
SARAUŠANĀS	Maks. 20%
CIETĒŠANAS ĀTRUMS	Pieskāriensauss pēc 20–30 min/+20 °C, krāsojams pēc 24 h. Sacietē 1–2 nedēļu laikā (atkarībā no šuves lieluma).
IEPAKOJUMU IZMĒRI	310 ml
KARSTUMIZTURĪBA SAUSĀ VEIDĀ	-20 °C – +70 °C
PATĒRIŅŠ	5 x 5 mm šuve, aptuv. 12 m/tūba
MAKS. ŠUVES DEFORMĀCIJA	maks. 10% no šuves platuma
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C. Derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma.



VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.